


Spot Sealer Direct to Metal

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Metal yüzeyler üzerine direkt kullanılmaya uygun hızlı kuruyan tek bileşenli aerosol astar. Oto tamir boya pazarında, özellikle yama tamirinde zımparada metale kadar açılmış küçük alanlara uygulanmak üzere geliştirilmiştir.



Kullanıma hazır



Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız

Karıştırma bilyesi hareket etmeye başladıktan sonra bir kaç dakika çalkalayınız.



Uygulama mesafesi

Yaklaşık 12-18 cm




2-3 tam kat uygulayın



Kullanım sonrası aerosolu ters çevirin ve memedeki havayı boşaltın

Bu işlem itici gaz ile memenin temizlenmesini sağlar.



Katlar arası bekleme süresi:

8-10 dakika 20°C'de

Üzerine uygulanabilirlik:

15 dakika 20°C'de



Tüm Sikkens astar ve sonkatlar Spot Sealer Direct to Metal üzerine uygulanabilir

Primer Surfacer EPİI dışındaki tüm astarlar



Uygun koruyucu ekipman kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boya pazarı temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm TBF yi okuyunuz



Spot Sealer Direct to Metal

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Metal yüzeyler üzerine direkt kullanılmaya uygun hızlı kuruyan tek bileşenli aerosol astar. Oto tamir boya ları pazarında, özellikle yama tamirinde zımparada metale kadar açılmış küçük alanlara uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

Uygun Yüzeyler

Zımpara adımı nda yüzeye kadar açılma durumunda:

Eski boyalı yüzey

Sac

Bakır

Galvaniz

Alüminyum

Ürünler ve katkı lar

Spot Sealer Direct-to-Metal Aerosol

Ham maddeler

Fiziksel kurumalı reçineler ve organik solventler.

Yüzey Hazırlığı



Zımpara öncesi yağ giderme işlemi yapınız.

Yağ giderme işlemi öncesinde yüzeyi ılık su ve deterjan ile temizleyip temiz su ile iyice durulayınız.



Final zımpara adımı P220 - P320

Zımpara adımlarına yönelik S8.06.02 nolu TBFye bakınız.



Spot Sealer Direct to Metal uygulamadan önce tekrar yağ giderme işlemi yapınız.

Yüzeyde macunlu bir bölge varsa temizlik işleminde su ile temasından kaçınınız (örnek; su bazlı temizleyiciler)

Uygulama



Aerosolu panelden yaklaşık olarak 12-18 cm uzaklıkta tutun ve 2-3 kat uygulayınız.

Tavsiye edilen uygulama sıcaklığı 15-35°C arası; maksimum bağıl nem: 75% dir




Uygulama sonrası aerosolu ters çevirin ve memeyi 2-3 saniye boyunca boşaltınız.

Bu sayede itici gaz ile memeyi bir sonraki kullanım için yeteri kadar temizlemiş olursunuz.

Spot Sealer Direct to Metal

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR




20°C 'de katlar arası 8-10 dakika flash-off süresi veriniz.

Film kalınlığı

Tavsiye edilen uygulama sonrası elde edilen film kalınlığı: 20-30µm.

Katlar arası bekleme süresi



Üzerine uygulama yapmadan önce 20 °C'de minimum 15 dakika flash-off süresi veriniz.
20°C 'de 48 saat içinde üzerine uygulama yapınız.

Bu maksimum sürenin aşılması durumunda Spot Sealer Direct to Metal uygulanmış yüzeyi P500 kuru zımpara ya da P1000 sulu zımpara ile astar ya da sonkat uygulaması öncesinde zımparalayınız.

Üzerine uygulanabilecek ürünler



Tüm Sikkens astar ve sonkatları
Primer Surfacer EPII haricinde

Malzeme tüketimi

Pratik olarak malzeme sarfiyatı pek çok faktör ile değişiklik gösterir. Örnek olarak; yüzeyin şekli, yüzeyin pürüzlülüğü, uygulama metodu ve uygulama şartları verilebilir.

VOC

2004/42/IIb(E)(840)716

Bu ürün (ürün kategorisi: IIB. e) için geçerli olan Avrupa Birliği limitleri, kullanıma hazır ürün için VOC değeri maksimum 840 gr/lt dir. Bu ürünün kullanıma hazır haldeki VOC değeri maksimum 716 gr/lt dir.

Raf ömrü

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.

- Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.



Spot Sealer Direct to Metal

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

AkzoNobel Kemipol
Ankara Asfaltı 25. Km Kemalpaşa İzmir
Tel: +90 232 870 14 70

SAĞLIK & GÜVENLİK BİLGİLERİ

Profesyonel kullanım içindir.(Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız).

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZONOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland. www.sikkenscr.com

