


# Spotprimer

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL**


## Descrição

Primer monocomponente de secagem rápida em spray para utilização em pequenas reparações lixadas (retoques). Para uso em repintura automotiva. Disponível nas cores cinza médio e cinza.



### Agite completamente antes de usar

Agite por alguns minutos depois de aberto



### Distância de aplicação

Aproximadamente 12-18 cm




### Aplicar de 2-3 demãos



### Inverter o spray e limpar o bico após o uso

Isto permitirá que o propulsor limpe o bico.



### Flash-off entre demãos:

5-10 minutos à 20°C



30 minutos à 20°C

15 minutos à 60°C

Lixar o Spotprimer antes da aplicação do acabamento.



### Lixamento final: P500

Ver TDS S8.06.01



Recomendado o uso com todos os acabamentos Sikkens.



### Usar proteção respiratória apropriada

AkzoNobel Repintura Automotiva recomenda o uso da máscara respiratória.

Ler TDS completo para informações detalhadas do produto

# Spotprimer

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL****Descrição**

Primer monocomponente de secagem rápida em spray para utilização em pequenas reparações lixadas (retoques). Para uso em repintura automotiva. Disponível nas cores cinza médio e cinza.

**Substratos indicados**

Aplicação sobre reparos lixados até o substrato de:

Aço

Acabamentos existentes

Sikkens Washprimers e Washfillers

Sikkens Surfacer

Fibra de vidro

Massa poliéster

Primer Surfacer EP II

Polysurfacer

**Produtos e aditivos**

Spotprimer Aerosol

**Matérias-primas básicas**

Combinação de resinas de secagem física. Livre de C.F.C!

**Preparação da superfície**

Limpeza: remova previamente qualquer contaminação da superfície com lixamento, use um desengraxante apropriado.

*Para pré-limpeza da superfície use água morna e detergente, enxágue com água limpa.*



Lixamento final P220 - P320

*Ver TDS S8.06.02.para especificações de lixamento*



Limpeza da superfície: remova qualquer contaminação da superfície antes da aplicação do Spotprimer, usando um desengraxante apropriado. *Onde houver aplicação de massas, evitar contato com a água (ex: desengraxante base d'água).*

# Spotprimer

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL**


## Aplicação



Segure o spray a aproximadamente 12-18 cm do painel e aplique 2-3 demãos.  
Recomendamos que a aplicação seja feita com temperatura entre 15°C-35°C.  
Umidade relativa máxima do ar durante a aplicação: 75%  
*O Spotprimer foi desenvolvido **somente** para ser aplicado sobre pequenos reparos bem lixados!*



Após aplicação, inverter o spray e apertar o bico por 2-3 segundos.  
Isto permite que o bico fique limpo para outras aplicações.



Deixar um tempo de 5-10 minutos de intervalo entre as demãos à 20°C.

## Espessura do filme

Utilizando a aplicação recomendada: 20-30µm

## Tempo de secagem



30 minutos à 20° C.

15 minutos à 60° C.

*Sikkens Spotprimer deve ser lixado após o tempo de flash-off recomendado utilizando lixa P500 para lixamento seco ou P1000 para lixamento úmido antes da aplicação do acabamento.*



Limpeza da superfície: remova qualquer contaminação da superfície antes da aplicação da tinta, usando um desengraxante apropriado.

## Repintado com



Todos os acabamentos Sikkens.

## Rendimento

*O rendimento do material utilizado depende de vários fatores, como: forma do objeto, rugosidade da superfície, técnicas de aplicação, pressão e condições de aplicação.*

## VOC

O valor limite na legislação europeia para este produto (categoria de produto: IIB. e) na forma pronto para uso é no máx. 840 g/litro de VOC.

O teor de VOC deste produto na forma pronto para uso é de no máx. 680 g/litro.

# Spotprimer

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL**

## Armazenamento do produto

A validade do produto é determinada quando o mesmo é armazenado fechado a 20°C.

Evite a exposição do produto a mudanças bruscas de temperatura.

- Para informações de validade do produto consultar a ficha técnica TDS S9.01.02

**Akzo Nobel Ltda**  
**Vehicle Refinishes**

**Endereço: Rua Assumpta Sabatini Rossi,1650, SBCampo – SP**  
**Tel: 0800 709 5121**

## SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

**NOTA IMPORTANTE:** A informação desta ficha técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no nosso conhecimento e nas leis atuais. Qualquer pessoa que use este produto para alguma finalidade que não seja as recomendadas nesta ficha técnica sem primeiro obter a confirmação escrita por nós sobre a adequação do produto faz assim seu próprio risco. É sempre responsabilidade do usuário analisar todas as etapas para cumprir as demandas e regras locais da legislação. Sempre leia a Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e a Ficha de Dados Técnicos sobre este produto, se disponível. Todo o conselho ou toda a indicação sobre este produto feita por nós (nesta folha de informações ou de outra maneira) é alinhado com o melhor do nosso conhecimento, mas nós não temos o controle sobre a qualidade e condições dos substratos ou de muitos fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que nós concordemos com a maneira que está escrito, nós não aceitaremos a responsabilidade com a performance do produto ou por qualquer perda ou dano que surgir com o uso do produto. Todos os produtos fornecidos estão submetidos ao nosso termo padrão e condição de venda. Você pode solicitar uma cópia deste documento e rever cuidadosamente. A informação contida nesta ficha de dados está sujeita a modificação de tempos em tempos de acordo com nossa experiência e nossa política de contínuo desenvolvimento. É de responsabilidade do usuário verificar este documento previamente antes do uso deste produto.

Os nomes dos revestimentos mencionadas nesta folha de dados são marcas registradas ou são licenciados da AkzoNobel.

### Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)