


Washprimer 1K CF

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Tek bileşenli ve hızlı kuruyan Washprimer 1K CF ürünü, çıplak metal yüzeyler üzerine doğrudan uygulamalara uygundur. Oto Tamir pazarında özellikle saca kadar açılmış bölgesel tamirlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Washprimer 1K CF uygulandığı boya sistemlerinde mükemmel bir yapışma ve korozyon direnci sağlar.



100 Washprimer 1K CF

50 Plus Reducer



Sikkens ölçü cetveli kullanınız

1 Siyah



Tabanca meme çapı:
1.2-1.5 mm

Uygulama Basıncı:
28-30 psi (1.7-2.2 bar) hava girişinde
HVLP max 8-10 psi (0.6-0.7 bar) hava
başlığında



1-2 x 1 kat



Katlar arası bekleme süresi:
20°C'de 15 dakika

Üzerine uygulanabilirlik:
20°C'de 24 saat



Tüm Sikkens astarlar Washprimer 1K CF üzerine uygulanabilir

Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, Polysurfacer, Kombi Filler ve polyester macunlar hariç.



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boya ları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

Washprimer 1K CF

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Tek bileşenli ve hızlı kuruyan Washprimer 1K CF ürünü, çıplak metal yüzeyler üzerine doğrudan uygulamalara uygundur. Oto Tamir pazarında özellikle saca kadar açılmış bölgesel tamirlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Washprimer 1K CF uygulandığı boya sistemlerinde mükemmel bir yapışma ve korozyon direnci sağlar.

Uygun yüzeyler

Sac
Galvaniz

Alüminyum
Paslanmaz çelik

Ürün ve katkıları

Washprimer 1K CF
Plus Reducer

Ham maddeler

Washprimer 1K CF: Polivinil bütiral reçineleri

Yüzey hazırlığı



Zımpara öncesinde uygun yüzey temizleme tineri kullanarak yağ giderme işlemini yapınız.
Yağ giderme işlemi öncesinde yüzeyi ılık su ve deterjan ile temizleyip temiz su ile iyice durulayınız.




Son zımpara adımı P220 - P320
Zımparalama işlemi detayları için TBF S8.06.02 'ye bakınız.




Washprimer 1K CF uygulamadan önce uygun yüzey temizleme tineri ile tekrar yağ giderme işlemi yapınız.
Polyester Macun uygulanmış ise temizlik işleminde su bazlı temizleyici kullanmayınız.

Karışım oranı



- 100** Washprimer 1K CF
50 Plus Reducer
- Tiner ilave etmeden önce Washprimer 1K CF'yi iyice karıştırınız.
 - Doğru karışım için Sikkens 1 no.'lu ölçü cetvelini kullanınız.

Viskozite



20°C 16-18 saniye (DIN 4)

Washprimer 1K CF

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Kap ömrü

20°C'de 6 ay

Tabanca ayarları / Uygulama basıncı



Tabanca
Üstten hazneli


Meme çapı
1.2-1.6 mm

Uygulama basıncı
28-30 psi (1.7-2.2 bar) hava girişinde
HVLP max 8-10 psi (0.6-0.7 bar) hava başlığında

Uygulama



Çıplak metal yüzeye 1-2 x 1 kat.
15°C - 35°C sıcaklık aralığında uygulanması tavsiye edilir.
Uygulama esnasında ortamdaki maksimum bağıl nem : %75



Katlar arasında 20°C'de 4-8 dakika flash-off süresi veriniz.

Film kalınlığı

Tavsiye edilen uygulama ile: 6-12 µm

Üzerine uygulanabilirlik



20°C'de minimum 15 dakika flash-off süresi veriniz.
20°C'de maksimum 24 saat içerisinde üzerine uygulama yapılmalıdır.

Üzerine uygulanabilecek ürünler



Tüm Sikkens astarları
Aşağıdaki ürünleri Washprimer 1K CF üzerine **uygulamayınız!**

- 2K Polyester Macunlar
- Sikkens polysurfacers – Kombi Filler
- Primer Surfacer EP II
- Sikkens Bazkatlar

Kaplama alanı

Uygulamaya hazır karışım (RTS) ile tavsiye edilen uygulama şartlarında teorik malzeme tüketimi 5 m²/litre

Pratik uygulamalarda malzeme sarfıyatı yüzeyin şekli, yüzeyin pürüzlülüğü, uygulama basıncı, uygulama teknikleri ve koşulları gibi nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Ekipman temizliği

Sikkens solventler veya Selülozik Tiner

Washprimer 1K CF

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

VOC

Bu ürün grubunun Avrupa Birliği Standartlarına göre (Ürün Kategorisi: IIB.c) VOC limit değeri uygulamaya hazır karışım için maksimum 780 g/litre' dir.
Bu ürünün uygulamaya hazır karışımındaki VOC değeri maksimum 760 g/litre'dir.

Raf ömrü ve saklama koşulları

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
o Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 870 14 70

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com