


1K All Plastics Primer


KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

Leírás


Gyorsan száradó, egykomponensű, jó tapadást biztosító alapozó a műanyag elemek javításához.




Felhordásra kész




Használat előtt alaposan rázza fel.




Szórási távolság
12-18 cm



1 réteg



Használat után fordítsa a flakon fejjel lefelé és nyomja meg a szórófejet.



Átfedhető:

20 perc at 20°C-on

Átfedhető:

24 órán belül 20°C-on



Átfedhető minden Sikkens alapozóval, töltőalapozóval és fedőbevonattal.



Használjon megfelelő védőmaszkot.

Az Akzo Nobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.

Részletes termékinformációt a Műszaki Adatlapon olvashat.



1K All Plastics Primer

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

Leírás

Gyorsan száradó, egykomponensű, jó tapadást biztosító alapozó, a műanyag elemek javításához.

Megfelelő felületek

Minden jelenleg ismert műanyag felületen alkalmazható, a tiszta polietilén (PE) kivételével.

Az 1K All Plastics Primer – t speciálisan a puha poliuretán felületekre fejlesztették ki.
Ne alkalmazza olyan műanyagokon, amin előzőleg gyárilag alapozást végeztek.

Termék és adalékanyagok

1K All Plastics Primer aeroszol

Alapanyagok

Poliolefin gyanták

Felületelőkészítés



Tisztítsa le a felületet meleg mosószeres vízzel, majd öblítse le tiszta vízzel.
A felületi szennyeződés eltávolításához használjon M700, Anti Static Degreaser vagy M850-t.



Kezeletlen műanyag elemek

Dörzsölje át a felületet vízzel hígított Sikkens Plastic Prep felületelőkészítővel.
A keményebb műanyagokon használja a 3M nagyon finom (lila), a rugalmas/puha műanyagokon a 3M ultra finom (szürke) dörzsít, majd utána alaposan öblítse le tiszta vízzel.

A műanyag elemek előkészítéséről részletes információt a TDS S8.06.03 sz. Műszaki Adatlapon olvashat.



Festett műanyag elemek

Csiszolás, utolsó csiszolási lépés P220 - P320 – as szemcséjű csiszolópapír.
Pontjavításnál és a finom éleknél P400 – as szemcséjű csiszolópapír.



A felület tisztítása: a szennyeződést M700, Anti Static Degreaser vagy M850-nel távolíthatja el.
Ahol a töltőalapozó látszik, azokon a részeken kerülje a vízzel való érintkezést (pl. vízbázisú zsírtalanító).



1K All Plastics Primer

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

Alkalmazás



Tartsa a flakont kb. 12-18 cm távolságban a felülettől és alkalmazzon egy teljes réteget a kezeletlen műanyag felületen.




Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé és tartsa nyomva a szórófejet 2-3 másodpercig. Ezzel lehetővé teszi, hogy a hajtóanyag kitisztítsa a szórófejet.

Rétegvastagság

A javasolt alkalmazás esetén: **1-4 µm**

Átfedési idő



Átfedés előtt hagyjon min. 20 perc szikkadási időt 20°C-on.
Az alapozót, töltőalapozót vagy fedőbevonatot 24 órán belül alkalmazza 20°C-on.

A max. átfedhetőségi időn túl dörzsölje át a felületet 3M ultra finom (szürke) dörzsivel, mielőtt az egy teljes réteg 1K All Plastics Primer alapozót alkalmazza.

Átfedhető



Minden Sikkens alapozóval, töltőalapozóval és fedőbevonattal.

Elméleti fedőképesség

A javasolt alkalmazástechnika betartása esetén az elméleti fedőképesség
1 µm rétegvastagság esetén:

m²/liter

11.4

Megjegyzés: A gyakorlati kiadósságot sok tényező befolyásolja. Pl.: a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere ill. körülményei.

Oldószer kibocsátás

A bekevert termék káros anyag kibocsátásának értéke 770 g/liter.

Tárolás

A termék eltarthatósága bontatlan doboz esetén 20°C-on történő tárolásnál értendő.
Kerülje a nagy hőmérséklet ingadozást.
○ A termékek eltarthatósági idejéről bővebben a TDS S9.01.02 sz Műszaki Adatlapon olvashat.



1K All Plastics Primer

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

AUTONET Import Magyarország Kft,

Cím: 2120 Dunakeszi Pallag u. 43.

Tel.: (27) 548 216, (27) 548 217 vagy (20) 851 6150, fax: (27) 548 218

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

