


Autoclear 2.0

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING

Duurzaam tweecomponent blank aflakstelsysteem ontwikkeld voor optimale applicatie eigenschappen.
 Geschikt voor alle voorkomende werkzaamheden als blanke lak over Autowave 2.0.



- 3 Autoclear 2.0
- 3 Autoclear 2.0 Hardener
- 1 Autoclear 2.0 Reducer Fast of Slow




Maatlat 21




Spuitopening:
 1.2-1.4 mm

Druk:
 1.7- 2.2 bar inlaatdruk aan het pistool



2 x 1 laag
 Spuit twee vloeiende lagen met een uitdamptijd van 3-5 minuten.



Tussen de lagen
 3-5 minuten bij 20°C

Voor geforceerd drogen
 3-5 minuten bij 20°C



	40°C	60°C
Reducer Fast	30 minuten	15 minuten
Reducer Slow	45 minuten	30 minuten



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
 AkzoNobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Autoclear 2.0

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING

Duurzaam tweecomponent blank aflakstelsel ontwikkeld voor optimale applicatie eigenschappen.
 Geschikt voor alle voorkomende werkzaamheden als blanke lak over Autowave 2.0

PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

	Autoclear 2.0
Hardener	Autoclear 2.0 Hardener
Reducers	Autoclear 2.0 Reducer Fast Autoclear 2.0 Reducer Slow

Voor toepassing op kunststofdelen hoeft geen extra elastificeermiddel (Elast-o-Activ) te worden toegevoegd.


GRONDSTOFBASIS

Autoclear 2.0	Polyolharsen
Autoclear 2.0 Hardener:	Poly-isocyaanathars

TOEPASBARE ONDERGRONDEN

Autowave 2.0

MENGEN




- 3 Autoclear 2.0
- 3 Autoclear 2.0 Hardener
- 1 Autoclear 2.0 Reducer Fast of Slow

Gebruik hiervoor maatlat 21

NOOT! Reducer direct aan stammateriaal en harder toevoegen, i.v.m. voorkomen van het indikken van de blanke lak.

SPUITVISCOSITEIT



15-17 seconden – DIN Cup 4 bij 20°C.

AFSTELLING SPUITAPPARATUUR



Spuitspuitpistool
 Bovenbeker HR


Spuitopening
 1.2-1.4 mm

Druk
 1.7-2.2 bar (inlaatdruk aan het pistool)

Autoclear 2.0

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERWERKING



- Spuit twee vloeïende lagen, met een uitdamp tijd van 3-5 minuten bij 20°C tussen de lagen.
- Overspuitbaar met zichzelf na volledige droging binnen 24 uur. Na 24 uur dient de Clearcoat voor spuiten te worden geschuurd alvorens deze kan worden overgespoten.
 - Voor uitspuiten en spotrepair verwijzen wij naar T.I. S8.01.01b.
 - *Indien meer laagdikte is gewenst is het mogelijk een derde laag aan te brengen na de voorgeschreven uitdamp tijd bij 20°C.*

POTLIFE

Autoclear 2.0 met Reducer Fast	1 ½ uur	bij 20°C
Autoclear 2.0 met Reducer Slow	2 uur	bij 20°C

LAAGDIKTE

Totale laagdikte bij voorgeschreven applicatie: 45-60 µm.

DROGING

Houd voor stoken een uitdamp tijd van minimaal 5 minuten bij 20°C aan. De hieronder aangegeven droog tijden zijn gebaseerd op **objecttemperatuur**. Houd rekening met de tijd die nodig is om het object in de cabine op te warmen tot 60°C.

		20°C	40°C	60°C
Reducer Fast	Stofdroog	25 min.	10 min.	5 min.
	Poetsbaar	16 uur	30 min.	15 min.
Reducer Slow	Stofdroog	45 min.	20 min	10 minuten
	Poetsbaar	16 uur	45 minuten	30 minuten



Hanteerbaar na 10 minuten.
 Laat de lak 5 minuten uitdampen alvorens Infrarood te drogen.
 De objecttemperatuur mag tijdens Infrarood droging beslist niet hoger worden dan 100°C.
 Voor uitgebreide informatie over Infrarood droging verwijzen wij naar TI S9.01.01

Autoclear 2.0

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

POETSBAARHEID



Stofdeeltjes en kleine oneffenheden kunnen na doorharding volgens de opgegeven drogingstijden plus afkoelen worden verwijderd door middel van poetsen.
Verwijder de stofdeeltjes voorzichtig en polijst de laklaag vervolgens weer op hoogglans.

LET OP

Schud Autoclear 2.0 grondig voor gebruik om ervoor te zorgen dat alle additieven homogeen zijn, vooral na langdurige opslag van het materiaal.

THEORETISCH UITSPUITVERMOGEN

Dit komt overeen met ca. 11 m²/liter spuitklaar materiaal bij een laagdikte van 45 µm.

Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

REINIGEN SPUITAPPARATUUR

Met Sikkens Guncleaner of Sikkens Solvent

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

2004/42/IIb(d)(420)417

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,d) in gebruiksklare vorm is max. 420 g/l VOS.
Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 420 g/l.

HOUDBAARHEID

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- Voor de minimale houdbaarheid zie TI S9.02.01

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen.
Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

Autoclear 2.0

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel. Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com	