


Autoclear Aerodry

Tylko do profesjonalnego użytku

Opis

Dwukomponentowy, schnący w temperaturze otoczenia lakier bezbarwny spełniający wymagania Dyrektywy LZO. Autoclear Aerodry wykazuje doskonałe właściwości porównywalne z lakierami suszonymi w podwyższonej temperaturze. Jest optymalny w aplikacji i łatwy do cieniowania. Innowacyjna technologia umożliwia suszenie w szerokim zakresie temperatur, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej klasy wykończenia. Lakier szybko schnie w temperaturach otoczenia lub 5 minut w temperaturze 60°C, bardzo łatwo poddaje się polerowaniu.




100 Autoclear Aerodry
100 Autoclear Aerodry Hardener




Dysza:
1.2-1.3 mm

Ciśnienie robocze:
1.7-2.2 bar na wlocie
HVLP maks. 0.6-0.7 bar na dyszy




2 x 1 warstwa

Aplikacja w jednym kroku
½ + 1 warstwa
Nałożyć cienką zamkniętą warstwę
Następnie nałożyć pełną warstwę bez odparowania



Między warstwami:
0-3 minut w 20°C

Przed suszeniem:
0-3 minut w 20°C



		20°C	40°C	60°C
Autoclear Aerodry	Pyłosuchość	20-30 min.	15-35 min.	x
Autoclear Aerodry Hardener	Możliwość manipulacji	40-60 min.	30-55 min.	5 min.
Autoclear Aerodry	Pyłosuchość	15-25 min.	x	x
Autoclear Aerodry Hardener Fast	Możliwość manipulacji	35-55 min.	x	5 min.
Autoclear Aerodry HT	Pyłosuchość	x	20-40 min.	x
Autoclear Aerodry Hardener	Możliwość manipulacji	x	40-65 min.	5 min.



Stosować właściwe środki ochrony osobistej

AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

Autoclear Aerodry

Tylko do profesjonalnego użytku

Opis

Dwukomponentowy, schnący w temperaturze otoczenia lakier bezbarwny spełniający wymagania Dyrektywy LZO. Autoclear Aerodry wykazuje doskonałe właściwości porównywalne z lakierami suszonymi w podwyższonej temperaturze. Jest optymalny w aplikacji i łatwy do cieniowania. Innowacyjna technologia umożliwia suszenie w szerokim zakresie temperatur, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej klasy wykończenia. Lakier szybko schnie w temperaturach otoczenia lub 5 minut w temperaturze 60°C, bardzo łatwo poddaje się polerowaniu.

Produkt i dodatki

Lakier bezbarwny	Autoclear Aerodry Autoclear Aerodry HT
Utwardzacz	Autoclear Aerodry Hardener Fast Autoclear Aerodry Hardener

Podstawowe surowce

Autoclear Aerodry (HT):	żywice poliasparginowe
Autoclear Aerodry Hardener (Fast):	żywice poliizocyanianowe

Właściwe podłoża

Autowave 2.0 + 5% Autowave 2.0 Hardener*:	po całkowitym wyschnięciu i uzyskaniu matu
Autobase Plus + 10% Hardener P25*:	po odparowaniu przez 15 minut w 20°C

* Przy kolorach trójwarstwowych lub zastosowaniu warstwy poprzedzającej (obszar cieniowania) obowiązkowo należy dodać zalecaną ilość utwardzacza do każdej warstwy.

Uwaga: Przy aplikacji Autoclear Aerodry na Autobase Plus + 10% Hardener P25 zalecamy wykonanie natrysku próbnego przed lakierowaniem.

Uwaga: Nie można aplikować Autoclear Aerodry na gotowe kolory Autowave MM 2.0 zawierające tonery 338NA, 338NB, 338ND, 338NS z dodatkiem Additive LP.

Proporcje mieszania



14-20°C

100	części wagowo Autoclear Aerodry
100	części wagowo Autoclear Aerodry Hardener Fast


20-30°C

100	części wagowo Autoclear Aerodry
100	części wagowo Autoclear Aerodry Hardener / Hardener Fast

> 30°C

100	części wagowo Autoclear Aerodry HT
100	części wagowo Autoclear Aerodry Hardener

Lepkość



12-14 sekund DIN Cup 4 w 20°C

Autoclear Aerodry

Tylko do profesjonalnego użytku

Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze




Pistolet
Zasilanie grawitacyjne

Dysza
1.2-1.3 mm

Ciśnienie robocze
1.7-2.2 bar na wlocie
HVLP maks. 0.6-0.7 bar na dyszy

Aplikacja



Nałożyć 2 pojedyncze warstwy pozostawiając 0-3 minut w 20°C na odparowanie między warstwami.

lub

Zastosować aplikację w jednym kroku: ½ + 1 warstwa:

- Nałożyć cienką zamkniętą warstwę
- Następnie nałożyć pełną warstwę bez odparowania


Trwałość po zmieszaniu

Autoclear Aerodry + Autoclear Aerodry Hardener Fast: 20 minut w 20°C
Autoclear Aerodry + Autoclear Aerodry Hardener: 30 minut w 20°C

Grubość powłoki

Przy zalecanej aplikacji: 45-60 µm

Czasy schnięcia



		20°C	40°C	60°C
Autoclear Aerodry Autoclear Aerodry Hardener	Pyłosuchość	20-30 min.	15-35 min.	x
	Możliwość manipulacji	40-60 min.	30-55 min.	5 min.
Autoclear Aerodry Autoclear Aerodry Hardener Fast	Pyłosuchość	15-25 min.	x	x
	Możliwość manipulacji	35-55 min.	x	5 min.
Autoclear Aerodry HT Autoclear Aerodry Hardener	Pyłosuchość	x	20-40 min.	x
	Możliwość manipulacji	x	40-65 min.	5 min.

Uwaga

Podobnie jak temperatura, również szybkość schnięcia zależy od poziomu wilgotności. Zazwyczaj proces schnięcia zachodzi szybciej przy wyższej wilgotności. Wzrost temperatury może obniżyć poziom wilgotności i w konsekwencji, szybkość schnięcia. Należy unikać suszenia przy wilgotności poniżej 30%, ponieważ w takich warunkach nie możemy zagwarantować podanych czasów schnięcia.

Pokrywalność

Kolejną warstwę Autoclear Aerodry można nałożyć do 48 godzin. Po tym czasie zalecamy przeszlifowanie powierzchni.

Autoclear Aerodry

Tylko do profesjonalnego użytku

Możliwość polerowania



Kurz i drobne wtrącenia można wypolerować 15 minut po upływie podanych czasów schnięcia.

Uwaga:

Dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy polerowanie w ciągu 3 godzin od suszenia w podwyższonej temperaturze.

Teoretyczne zużycie materiału

Mieszanka gotowa do użycia przy grubości powłoki 1 μm : $\pm 494 \text{ m}^2/\text{litr}$

Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, takich jak kształt obiektu, chropowatość podłoża, metoda nakładania oraz warunki pracy.

Czyszczenie sprzętu

Zastosować Sikkens Solvent lub rozpuszczalnikowe środki do mycia sprzętu (Guncleaner).

LZO

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.d) w postaci gotowej do użycia maks. 420 g/l LZO.
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l.

Przechowywanie

Czas przechowywania, określony dla produktu w szczelnie zamkniętym opakowaniu i temperaturze 20°C, wynosi 1 rok.

Po otwarciu puszkę produkt można przechowywać do 1 miesiąca w 20°C.

Należy unikać skrajnych różnic temperatur i wysokiego poziomu wilgotności.

- o Informacje dot. czasu przechowywania są zawarte w Dokumentacji Technicznej TDS S9.01.02.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com