

Matting Paste 444

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Ματαριστικό υλικό δυο συστατικών, εξελιγμένο για τη μείωση της γυαλάδας βαφών 2K. Εάν αναμιχθεί με ένα από τα αναφερόμενα χρώματα μονής επίστρωσης της Sikkens μπορεί να επιτευχθεί οποιοδήποτε επίπεδο γυαλάδας.

Προϊόν και πρόσθετα

Το Matting Paste 444 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:

Χρώματα	Autocryl Plus LV (5.2.78)
μονής	Autocryl Plus (5.2.49)
επίστρωσης	Autocryl (5.2.1)


Προσαρμογή επιπέδου γυαλάδας

Αναμιγνύοντας Matting Paste 444 κατά βάρος με οποιαδήποτε ποσότητα από: Autocryl, Autocryl Plus, Autocryl LV 420 ή Autocryl Plus LV. Ανάλογα με την αναλογία ανάμιξης που θα χρησιμοποιηθεί, η γυαλάδα μπορεί να είναι υψηλή έως εντελώς ματ, όπως απεικονίζεται στη βεντάλια Structure Gloss που περιέχει ένα πλήθος δειγμάτων τυποποιημένων κομματιών αυτοκινήτων με τη γυαλάδα τους.

Το επίπεδο γυαλάδας σ' αυτή τη βεντάλια είναι απομίμηση κι γι αυτό έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Για ακριβή εκτίμηση επιπέδου γυαλάδας είναι προτιμότερο να ψεκάσετε δικά σας δείγματα με διαφορετικά επίπεδα γυαλάδας.

Ανάμιξη του Matting Paste 444 κατά βάρος


Εάν δεν χρησιμοποιείτε τυποποιημένη συνταγή, ακολουθήστε τις παρακάτω αναλογίες για να επιτύχετε τα διάφορα επίπεδα γυαλάδας που αναφέρονται.



Χρώμα μονής	Γυαλάδα	Χρώμα μονής κατά βάρος	Matting Paste 444 κατά βάρος
Autocryl	Σατινέ Ματ	100 100	Autocryl Autocryl
			50 Matting Paste 444 100 Matting Paste 444
Autocryl Plus	Σατινέ Ματ	100 100	Autocryl Plus Autocryl Plus
			50 Matting Paste 444 125 Matting Paste 444
Autocryl LV 420	Σατινέ Ματ	100 100	Autocryl LV 420 Autocryl LV 420
			75 Matting Paste 444 150 Matting Paste 444
Autocryl Plus LV	Σατινέ Ματ	100 100	Autocryl Plus LV Autocryl Plus LV
			75 Matting Paste 444 150 Matting Paste 444

Ανακατέψτε καλά το χρώμα μονής με το Matting Paste 444 πριν την ανάμιξη με σκληρυντή και αραιωτικό.

Ανάμιξη




Χρησιμοποιήστε τις αναλογίες ανάμιξης με σκληρυντή/αραιωτικό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΔΕ.ΤΕ.Π. του χρώματος μονής.

Matting Paste 444

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Αναλογίες ανάμιξης με Autocryl Plus LV



		Autocryl Plus LV	Matting Paste 444
Σατινέ	Πάνω από 80% από R110 και R454	70 μέρη	30 μέρη
	Όλες οι υπόλοιπες αποχρώσεις	50 μέρη	50 μέρη
Ματ		30 μέρη	70 μέρη

Ανακατέψτε καλά το μίγμα, πριν την ανάμιξη με σκληρυντή και αραιωτικό.

Ανάμιξη



Όταν χρησιμοποιείτε **λιγότερο από 50%** Matting Paste 444

100 μέρη κατ' όγκο μίγμα Autocryl Plus LV

50 μέρη κατ' όγκο Autocryl Plus LV Hardener

10 μέρη κατ' όγκο Autocryl Plus LV Thinner / Autocryl Plus LV Thinner HT

Όταν χρησιμοποιείτε **περισσότερο από 50%** Matting Paste 444


3 μέρη κατ' όγκο μίγμα Autocryl Plus LV

1 μέρος κατ' όγκο Autocryl Plus LV Hardener

10% Autocryl Plus LV Thinner / Autocryl Plus LV Thinner HT

Επιφάνειες με σαγρέ υφή

Επιφάνειες με σαγρέ υφή, συνήθως σε προφυλακτήρες, μπορούν να απομιμηθούν ακολουθώντας τις εξής διαδικασίες στην ανάμιξη και την εφαρμογή του χρώματος μονής μετά την ανάμιξή του με Matting Paste 444.



100 Autocryl, Autocryl Plus ή Autocryl Plus LV

100 Matting Paste 444

Ανακατέψτε τα συστατικά κατά βάρος, και στη συνέχεια ανακατέψτε τα μίγματα χρώματος/Matting Paste 444 καλά πριν την ανάμιξη με σκληρυντή και αραιωτικό, όπως προαναφέρθηκε.

Εφαρμογή σαγρέ αποχρώσεων

Χρησιμοποιείτε πάντοτε πιστόλι με επάνω δοχείο για τέτοιες περιπτώσεις!

- Εφαρμόστε 2-3 χέρια (ανάλογα με την καλυπτικότητα) με συνήθη απόσταση και πίεση εφαρμογής. Αφήστε χρόνο εξαέρωσης τουλάχιστον 15 λεπτά σε 20°C μετά το τελευταίο χέρι.
- Η σαγρέ υφή επιτυγχάνεται ελαττώνοντας την πίεση σε περίπου 0,5-1 bar και αυξάνοντας την απόσταση εφαρμογής.
Όσο χαμηλότερη είναι η πίεση, τόσο τραχύτερη η υφή της επιφάνειας.

Διάφορα είδη υφής μπορούν να επιτευχθούν με:

- Υψηλότερη ή χαμηλότερη πίεση εφαρμογής
- Μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση μεταξύ πιστολιού και αντικειμένου
- Μεγαλύτερο ή μικρότερο άνοιγμα βεντάλιας πιστολιού
- Υψηλότερο ή χαμηλότερο ιξώδες μίγματος (με προσθήκη αραιωτικού ή διαλυτικού)

Matting Paste 444


ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διάρκεια ζωής μίγματος

Τα χρώματα μονής επιστρώσης της Sikkens, όταν αναμιχθούν με Matting Paste 444, χωρίς σκληρυντή, μπορούν να αποθηκευθούν για 3 μήνες το πολύ σε 20° C.

Για διάρκεια ζωής μίγματος έτοιμου για βαφή, δείτε τα Δελτία Τεχνικών Πληροφοριών της Sikkens για τα:
Autocryl Plus LV (5.2.78)
Autocryl Plus (5.2.49)
Autocryl (5.2.1)

Χρόνοι στεγνώματος



Το στέγνωμα εξαρτάται από την αναλογία ανάμιξης χρώματος μονής και Matting Paste 444 και την επιλογή σκληρυντή και αραιωτικού/διαλυτικού του χρώματος μονής.

Οι χρόνοι στεγνώματος αποχρώσεων αναμιγμένων με Matting Paste 444 θα είναι ελαφρά μεγαλύτεροι απ' ό,τι αναφέρεται στο αντίστοιχο ΔΕ. ΤΕ. Π. του χρώματος μονής.

VOC

2004/42/IIb(e)(840)620

Η μέγιστη οριακή τιμή στην Ε.Ε. για το προϊόν αυτό (κατηγορία προϊόντος: IIB.d) σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 840 g/λίτρο VOC. Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε αυτό το προϊόν σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 620 g/λίτρο.

Επισκόπηση μέγιστου επιπέδου VOC:
Σκληρυντής:

1.2.3 Hardener		615 g/ λίτρο
P25 Hardener		590 g/ λίτρο
P35 Hardener	Αραιωτικό/Διαλυτικό/Επιταχυντής	593 g/ λίτρο
P45 Hardener		594 g/ λίτρο
Autocryl Plus LV Hardener		470 g/ λίτρο

Αποθήκευση

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι καθορίζεται όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν στους 20°C.

Αποφύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

ο Για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι, δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών S9.01.02.

Matting Paste 444

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

AkzoNobel Coatings A.E.

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 6220620

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με τον προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα των επιστρώσεων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AkzoNobel.

Έδρα

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Ολλανδία. www.sikkensvr.com