


Autobase® Plus

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Περιγραφή

Το χρώμα διπλής επίστρωσης Autobase Plus παρέχει εξαιρετική καλυπτικότητα, έλεγχο του μεταλλικού εφέ και έχει πολύ καλές ιδιότητες ψεκασμού όταν χρησιμοποιείται για την απομίμηση εργοστασιακών μεταλλικών και μη μεταλλικών αποχρώσεων και αποχρώσεων πέρλας. Το Autobase Plus πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο βερνίκι της Sikkens ώστε να παρέχει προστασία από το περιβάλλον. Το Autobase Plus είναι η ιδανική επιλογή για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού ταιριάσματος.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για πώληση σε Επισκευαστές Οχημάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ισχύει η οδηγία 2004/42/EK, όπως η Ελλάδα.



100 Autobase Plus
50 Plus Reducer



Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα μέτρησης της Sikkens

1 Μαύρη




Ρύθμιση πιστολιού:
1,2-1,5 mm

Πίεση ψεκασμού:
1,7-2,2 bar στην είσοδο του αέρα
HVLP το πολύ 0,6-0,7 bar στο μπεκ




Μεταλλικές αποχρώσεις:
Γεμάτη επίστρωση – ενδιάμεση επίστρωση –
αχνιστή επίστρωση

Μη μεταλλικές αποχρώσεις:
2 x 1 επίστρωση



Μεταξύ των επιστρώσεων:
3-5 λεπτά σε 20°C

Πριν το βερνίκι:
15 λεπτά σε 20°C



Εφαρμογή βερνικιού
Βλ. Το ΔΕ.ΤΕ.Π. του βερνικιού



Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές
Η AkzoNobel Car Refinishes συνιστά τη χρήση αναπνευστήρα με παροχή καθαρού αέρα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών.

Autobase® Plus

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Περιγραφή

Το χρώμα διπλής επίστρωσης Autobase Plus παρέχει εξαιρετική καλυπτικότητα, έλεγχο του μεταλλικού εφέ και έχει πολύ καλές ιδιότητες ψεκασμού όταν χρησιμοποιείται για την απομίμηση εργοστασιακών μεταλλικών και μη μεταλλικών αποχρώσεων και αποχρώσεων πέρλας. Το Autobase Plus πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο βερνίκι της Sikkens ώστε να παρέχει προστασία από το περιβάλλον. Το Autobase Plus είναι η ιδανική επιλογή για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού ταιριάσματος.

Κατάλληλα υποστρώματα

Όλα τα υπάρχοντα εργοστασιακά χρώματα, με εξαίρεση τα θερμοπλαστικά ακρυλικά.
Όλα τα υπάρχοντα προϊόντα προετοιμασίας της Sikkens με εξαίρεση την απευθείας εφαρμογή σε ασφάλτα (Wash)

Προϊόν και πρόσθετα

Autobase Plus MM

Plus Reducers

Plus Reducer Fast: για τοπικές επισκευές και κομμάτια, σε θερμοκρασία μεταξύ: 15°C-25°C.
Plus Reducer Medium: για τοπικές επισκευές, κομμάτια και μεγαλύτερες επιφάνειες, σε θερμοκρασία μεταξύ: 20°C-30°C.
Plus Reducer Slow: μεγαλύτερες επιφάνειες και γενικές επαναβαφές, σε θερμοκρασία μεταξύ: 25°C-35°C.
Plus Reducer Extra Slow: για χρήση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 35°C.

Πρόσθετο

Blending Agent: Πρόσθετο ειδικά εξελιγμένο για ευκολότερη εφαρμογή σε μικροεπισκευές και σβησίματα.

Βασικές πρώτες ύλες

Autobase Plus: Αεροστέγνωτες ρητίνες
Autobase Plus Blending Agent: Αεροστέγνωτες ρητίνες

Προετοιμασία επιφάνειας



Τελικό τρίψιμο με P500
ο Για λεπτομερή προετοιμασία επιφάνειας δείτε το ΔΕ.ΤΕ.Π. S8.06.02



Τελικό τρίψιμο με P1000
ο Για λεπτομερή προετοιμασία επιφάνειας δείτε το ΔΕ.ΤΕ.Π. S8.06.02



Αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσα βρωμιά με ένα κατάλληλο καθαριστικό επιφανειών.

Autobase® Plus

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Ανάμιξη




Αναμικτική Μηχανή

Αναμίξτε τα χρώματα μίξης στην αναμικτική μηχανή κάθε 4 ώρες επί 15 λεπτά κάθε φορά



Ανάδευση μετά το ανακάτεμα

Τα χρώματα Autobase Plus πρέπει να αναδεύονται καλά αμέσως μετά την πρόσμιξή τους στη συνταγή



100 Autoase Plus

50 Plus Reducer

Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα No. 1

Όταν χρησιμοποιείτε Autoclear LV Superior

100 Autobase Plus + 10% Hardener P25


50 Plus Reducer

Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα No. 1

Ανάμιξη απόχρωσης χωρίς συνταγή:

Εάν μια απόχρωση Autobase Plus δημιουργείται χωρίς τη χρήση συνταγής αναμίξτε 3 μέρη χρώματος με 1 μέρος MM Q065.

Ιξώδες



16–17 δευτερόλεπτα DIN cup 4 σε 20°C.

Ρύθμιση πιστολιού / πίεση ψεκασμού



Πιστόλι
Επάνω δοχείο

Ρύθμιση μπεκ
1,2-1,5 mm

Πίεση ψεκασμού
1,7-2,2 bar στην είσοδο αέρα του πιστολιού
HVLP το πολύ 0,6-0,7 bar στην κεφαλή του πιστολιού

Διάρκεια ζωής μίγματος

6 μήνες όταν αποθηκεύονται σε κλειστό δοχείο σε 20°C.

4 ώρες σε 20°C σε κλειστό δοχείο, όταν έχει αναμιχθεί με σκληρυντή.

Ανακατέψτε το έτοιμο για βαφή μίγμα καλά πριν τη χρήση.

Διαδικασία εφαρμογής

Μη μεταλλικές αποχρώσεις

Εφαρμόστε 2 μονές επιστρώσεις ή μέχρι να επιτύχετε πλήρη κάλυψη*. Αφήστε χρόνο εξαέρωσης μεταξύ των επιστρώσεων, μέχρι να ματάρει εντελώς.

Autobase® Plus

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Μεταλλικές αποχρώσεις

Εφαρμόστε μια γεμάτη, υγρή επίστρωση. Αφήστε χρόνο εξαέρωσης μέχρι να γίνει εντελώς ματ. Στη συνέχεια εφαρμόστε μια ενδιάμεση επίστρωση.

Τοπικές επισκευές:

Χρησιμοποιήστε μικρότερη πίεση ψεκασμού και εφαρμόστε λεπτές επιστρώσεις μέχρι να επιτύχετε πλήρη κάλυψη.

Αφήστε χρόνο εξαέρωσης μέχρι να ματάρει εντελώς πριν σβήσετε μέχρι πέρα απ' τις άκρες. Σε περιπτώσεις μεταλλικών αποχρώσεων, εφαρμόστε μια αχνιστή επίστρωση εάν χρειάζεται.

Στην περίπτωση αποχρώσεων με υψηλή καλυπτικότητα, μπορείτε να αυξήσετε τη διαφάνεια του χρώματος προσθέτοντας Blending Agent ή MM070 RTS στο μίγμα χρώματος έτοιμου για ψεκασμό.

Αφήστε χρόνο εξαέρωσης τουλάχιστον 15 λεπτά σε 20°C πριν την εφαρμογή του βερνικιού.

Blending Agent:

Το Autobase Plus Blending Agent μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναραίωτο σαν προκαταρκτική επίστρωση. Εφαρμόστε μια γεμάτη επίστρωση σε όλη την περιοχή σβήσιματος και αφήστε την προκαταρκτική επίστρωση να εξαερωθεί μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Εφαρμόστε το χρώμα Autobase Plus μέσα στην περιοχή του Blending Agent.

Χάρτωμα

Όλες οι αποχρώσεις Autobase Plus μπορούν να χαρτωθούν μετά από χρόνο εξαέρωσης 20 λεπτών σε 20°C.

Αποχαρτάρισμα

Αφήστε το Autobase Plus να εξαερωθεί αρκετά, τουλάχιστον για 20 λεπτά σε 20°C.

Στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά την περιοχή που χρειάζεται με P500 στεγνό ή P1000 υγρό.

Αφαιρέστε εντελώς τα υπολείμματα του τριψίματος πριν συνεχίσετε την εφαρμογή του Autobase Plus.


Μπορεί να ξαναπεραστεί με

Όλα τα υπάρχοντα βερνίκια της Sikkens

Με εξαίρεση τα:

- o Autoclear UV
- o Autoclear 2.0
- o Autoclear LV
- o Autoclear LV Exclusive

Χρόνος ξαναπεράσματος



Μη μεταλλικές αποχρώσεις

5 ώρες

Μεταλλικές αποχρώσεις και αποχρώσεις πέρλας

48 ώρες

Για να επιμηκύνετε το χρόνο ξαναπεράσματος των **μη μεταλλικών** αποχρώσεων μέχρι τις 48 ώρες προσθέστε 10% Hardener P25.

Ανακατέψτε αυτό το μίγμα καλά πριν προσθέσετε Plus Reducer.

Πάχος επίστρωσης

Μη μεταλλικές αποχρώσεις:

Ανά επίστρωση

Χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη εφαρμογή (2 επιστρώσεις)

μm

7,5-10

15-20

Μεταλλικές αποχρώσεις:

Ανά επίστρωση

Χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη εφαρμογή (2 επιστρώσεις)

7,5-10

15-20

Autobase® Plus

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Θεωρητική καλυπτικότητα

Μίγμα έτοιμο για βαφή σε στεγνή επίστρωση πάχους 1 μm

±143

Η πραγματική κατανάλωση του υλικού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το σχήμα του αντικειμένου, η τραχύτητα της επιφάνειας, οι τεχνικές εφαρμογής, η πίεση και οι συνθήκες ψεκασμού.

Καθάρισμα εργαλείων

Με Guncleaner

Αποθήκευση προϊόντος

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι καθορίζεται όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν στους 20°C.

Αποφύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

- ο Για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι, δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών S9.01.02.

Akzo Nobel Coatings A.E.

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 6220620

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημαντική σημείωση: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με τον προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάζετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα των επιστρώσεων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.

Έδρα

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com