

# Antisilicon

**POUR USAGE PROFESSIONNEL****Description**

Antisilicon est un additif utilisé lors de la finition des véhicules dans le cas d'une contamination silicone.

**Produit et additifs**

Anti-silicone

**Additive**

Antisilicon peut être ajouté dans tous les brillants directs et les vernis Sikkens, sauf dans le vernis Autoclear Aerodry.  
*Ne pas ajouter Antisilicon dans un apprêt, un primaire ou une base.*

**Composition:**

Solvants spéciaux et préparation anti-silicone.

**Rapport de mélange en volume:**

En fonction du degré de contamination, ajoutez 1 à 3 bouchons doseurs ou bien 5 à 15 g d'Antisilicon à 1 litre de laque prête au pistolet.

**Délai de stockage:**

La durée de vie du produit non ouvert est déterminée en fonction du stockage à 20°C.  
Eviter les changements de températures.  
*Informations durées de vie, voir la FT S9.01.02*

**Protection respiratoire**

AkzoNobel Car Refinishes recommande d'utiliser un masque.

**Akzo Nobel Car Refinishes S.A.S.**

Adresse: Rue Jean Cassé – Bât. 139, 60762 Montataire Cedex. France

Téléphone: 0033 3 44 28 53 00

**RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL AVEC LES EQUIPEMENTS HS&E APPROPRIÉS**

**IMPORTANT** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.

**Bureau Central**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)