




POLYFIBER

To-komponent polyesterpartelmasse til udfyldning af gennemrustninger på karrosserier.



100:2,5
Polyfiber
Hærder for Polyfiber



12-15 min.




50 min. v/20°C.



P80-P180



Primere / Fillere



4.5.4



Produkt og tilsætninger:

Polyfiber

Hærder for Polykit/Polystop LP/Polyfiber/Polysoft/Polymetal.

Råmaterialebasis:

Polyfiber : polyesterbindemiddel

Hærder :
peroxyd

Egnede underlag:

- Affedtede og slebne stål overflader.

Bemærk:

Anvend ikke Polyfiber på termoplastiske acryllakker,
Washfillere eller Washprimere.

Overfladebehandling:

Gamle laklag: Slib til bart metal med P80
Bare metal overflader: Affedt og tørslib med P80

Blandingsforhold:

100		Polyfiber
2,5	vægtdele	
	vægtdele	Hærder for Polykit/Polystop LP/Polyfiber
		/Polysoft/Polymetal.

Brugstid (blandet):

12-15 min ved 20°C.

Fremgangsmåde:

Slib gennemrustede områder til bart stål. Slib overgangen i en vinkel på 45°. Påfør et isoleringslag body på den indvendige side af det beskadigede

område, som er repareret med Polyfiber.

Ved huller med en diameter på 6 cm kan Polyfiber påføres uden anvendelse af glasfibervæv. Ved større huller bør man først anvende glasfibervæv.

Rengøring af udstyr:



Tekniskdatablad 4.5.4

I Sikkens Solvent, nitrocellulose fortynder eller 1.2.3. fortynder.

Tørretid:

	20°C.	40°C.
Slibeklar:	50 min.	25 min.

Hvis temperaturen overstiger 70°C ved forceret tørring, kan krakeleringer, bobler eller vedhæftningstab forekomme.

Kan overspartles med:

Sikkens polyesterspartelmasser.

Kan viderebehandles med:

Alle Sikkens bund produkter.

Emballage:

1,5 kg dåser

Farve:

Lys grå

Lagerholdbarhed:

Anvendelse anbefales indenfor:

Polyfiber:	12 mdr. ved 20°C.
Hærder:	12 mdr. ved 20°C.

For produktionsdato henvises til batchkode på emballage.

HELBREDS- OG SIKKERHEDSDATA

Vedr. Polyfiber:

Til brug i maler- og karrosseriværksteder.

Se teksten på pågældende produkts etikette.

Brugeren af dette produkt skal overholde de nationale regulativer for sundhed og sikkerhed under arbejde og destruktion.

Effektiviteten ved vore systemer er baseret på mange års praktisk erfaring og laboratorietest. Vi garanterer, at arbejde udført i henhold til vore systemer svarer til Akzo Nobel Coatings standard, forudsat instrukserne er nøje overholdt ved det udførte arbejde. Vi fralægger os ethvert ansvar, hvis det endelige resultat skyldes faktorer, som er udenfor vor kontrol. Kunden skal afgøre, om det leverede produkt er egnet til det påtænkte arbejde ved hjælp af de midler, som normalt er til hans rådighed.



Tekniskdatablad 4.5.4

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com