


Polysoft Plastic

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse	
2-komponent polyesterpartelmasse til udfyldning af buler og ujævnheder, især beregnet til mindre genoprettelser samt mindre ridser i plastic.	
	100 Polysoft Plastic 2.5 BPO Pasta
	Påføringstid: 4-5 minutter ved 20°C
	30 minutter ved 20°C
	Afsluttende slibning for spartelmassen P180 - P220
	Afsluttende slibning for overgange P320 - P400
	Kan overlakeres med alle Sikkens forberedende produkter Med undtagelse af vandbaserede produkter.
	Anvend velegnet åndedrætsværn Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler frisklufthelmaske.

Polysoft Plastic

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

2-komponent polyesterspartelmasse til udfyldning af buler og ujævnheder, især beregnet til mindre genoprettelser samt mindre ridser i plastik.

Forberedelse



Overfladerengøring; anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før slibning. Vask først overfladen med varmt sæbevand, skyl derefter tilstrækkeligt med rent vand.



Fjern eksisterende lag og slib ned til bart metal. Anvend P180 - P220 som afsluttende slibning. Se datablad 8.06.02 for detaljeret forbehandling



Overfladen rengøres, anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før påføring af spartelmassen

Egnede underlag

Alle kendte plastiktyper der anvendes i bilindustrien.


Produkter og tilsætninger

Polysoft Plastic
BPO Pasta

Råmaterialebasis

Polysoft Plastic: Polyester bindemidler
BPO Pasta Hærder: Peroxid

Blanding



100 dele Polysoft Plastic
2,5 del BPO pasta hærder

Bland grundigt for opnå en homogen blanding med ensartet farve
Undgå indblandet luft.
Bland den korrekte mængde i vægt (på en vægt).

Polysoft Plastic

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Brugstid


Påføringstid 3-4 minutter ved 20°C.

Påføring



Påfør polyester spartelmassen på emnet ved at placere spartlen i en 60° vinkel.
Undgå at påføre tykke spartelmasse kanter omkring reparationsstedet. Dette gøres ved at der gradvis tages af i tykkelse hen mod originallakken.
- Påfør ikke Polysoft Plastic direkte på eksisterende lakker eller direkte på en syreindholdig washprimer.
- Påføringstemperatur; mellem 15°C-35°C.

Tørring



Slibeklar efter 30 minutter ved 20°C.
Hvis der forceretørres kan spartelmassen slibes efter 15 minutter ved 40°C.



Slibeklar efter 5 minutter.
Sæt infrarød tørring på **low** (lav styrke) og hold en afstand på 50-70 cm. mellem emne og IR enheden.
Temperaturen må ikke overskride 90°C.
Se datablad 9.01.01 for yderligere information om infrarød tørring

Slibeprocess



P80 - P120 - P220
Påfør et kontrol lag mellem hvert slibetrin.



P220 - P320 (P400 til pletreparation).
Fjern grove sliberidser der kan være opstået i overgangene ved slibningen af spartelmassen.



Overfladen rengøres, anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før påføring af primer/filler.
Undgå kontakt med vand (f.eks. vandbaseret affedningsmiddel) hvor spartelmassen er synlig.

Polysoft Plastic

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Kan overlakeres med

Alle Sikkens bundprodukter produkter med undtagelse af vandbaserede produkter.

Rengøring af udstyr

Rengør påføringsredskabet umiddelbart efter brug med Sikkens Cellulose Fortynder.

VOC

EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB.b) er i sprøjteklar tilstand 250 g / liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er maksimum 125 g / liter i sprøjteklar tilstand.

Lagerholdbarhed

Produkters lagerholdbarhed er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C.
Undgå ekstreme varierende temperaturer.

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifik anbefalet i dette tekniskedatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugerens ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskedatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lageringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com