


1K All Plastic Primer

Kun til professionel brug.

Beskrivelse.

Hurtigtørrende 1K vedhæftningsprimer til plastikdele på biler.




1K All Plastic Primer

Sprøjteklar




Dyssestørrelse:
1.2-1.4 mm

Sprøjtetryk:
1.7-2.2 bar ved pistolen
HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten




1 lag



Kan overlakeres efter:
20 minutter ved 20°C

Maksimum afluftning inden lakering:
24 timer ved 20°C



Kan overlakeres med alle Sikkens primere / fylderens og toplakker.



Anvend egnet åndedrætsværn
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler en frisklufthelmaske

1K All Plastic Primer

Kun til professionel brug.

Beskrivelse.

Hurtigtørrende 1K Vedhæfnings primer til plastikdele på biler.

Egnede underlag.

Alle på nuværende tidspunkt kendte plastik typer anvendt på biler, med undtagelse af ren PE (polyethylene).

1K All Plastics Primer kan også anvendes på blødt polyurethane plastik.
Anvend ikke 1K All Plastics Primer til plastikdele der er påført OEM primer

Produkt.

1K All Plastics Primer


Råmateriale.

Polyolefine bindemiddel

Overfladebehandling.



Vask overfladen med varmt vand og skyl efter med rent vand.
Afvask med M700, Anti Static Degreaser eller med M850 Degreaser..



Ubehandlede termoplastiske dele

Slib omhyggeligt alle overflader der skal behandles, med Sikkens Plastic Prep blandet med vand.
Anvend 3M VFN (Purple) slibemåtte til hårde termoplastiske dele og 3M UFN (Grey) slibemåtte til fleksible og bløde termoplastiske dele. Skyl derefter grundigt med rent vand.

Se datablad for specifik information om forbehandling af plastikdele.




Lakerede termoplastiske dele

Slibning: Tørslib med P320
Ved pletreparation slibes overgangene med P400



Overfladen rengøres med M700, Anti Static Degreaser eller M850 Degreaser.
Undgå rengøring med vand / M850 på spartlede områder

Viskositet.



14-16 sek. - DIN 4 ved 20 °C.

1K All Plastic Primer

Kun til professionel brug.

Brugstid.

Ubegrænset
Indenfor lagerholdbarheden

Dysetørrelser og sprøjtetryk.



Sprøjtepistol

Dyse


Sprøjtetryk

Overkop

1.2-1.4 mm


1.7-2.2 bar ved pistolen
HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten

Påføring.



Påfør 1 jævnt lag på det ubehandlede plastik underlag.


Afluftningstid.



Afluft i 20 minutter ved 20 °C før overlakering.
Påfør primer eller fylder indenfor 24 timer ved 20 °C

Såfremt maksimum tiden overskrides, skal overfladen slibes med 3M UFN (grå) slibemåtte før der igen påføres 1K All Plastic primer

Kan overlakeres med



Alle Sikkens primere / fyldere og toplakker.
På områder der bliver udsat for fugt, bør der påføres fylder inden der påføres toplak.

På

Lagtykkelse

Ved anbefalet påføringsmetode: 4-7µm

Materialeforbrug

Ved den anbefalede lagtykkelse vil den teoretiske rækkeevne være 11,4 m² / liter



1K All Plastic Primer

Kun til professionel brug.

Rengøring af udstyr

Sikkens Cellulose fortynder

VOC

EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: E) er i sprøjteklar tilstand 840 g / liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er i sprøjteklar tilstand 805 g / liter.

Lagerholdbarhed

Produktets lagerholdbarhed er fastsat ud fra produktet er lagret uåbnet ved 20 °C.
Undgå ekstreme varierende temperaturer

Lagerholdbarhed: 1K All Plastic Primer 2 år.

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhovedet for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com

1K All Plastic Primer

Kun til professionel brug.

