


Autosurfacer UV

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

Sikkens Autosurfacer UV er en 1K UV tørrende fylder, egnet til mindre reparationer. Fylderen kræver kun 5 minutters tørring med UV A lys og giver derved mulighed for at reducere reparationsprocessen.



Autosurfacer UV
Sprøjteklar




Dyse:
1.2-1.4 mm

Sprøjtetryk:
1.7-2.2 bar ved pistolen.
HVLP max 0,6-0,7 bar ved lufthætten



2 lag



Mellem lagene:
2 minutter ved 20°C


Før tørring:
5 minutter ved 20°C



Minimum 5 minutter
Belys hele det reparerede område med lys fra en 400 W UV-A lampe eller med en ikke håndholdt UV LED lampe, se specifikationerne for en håndholdt lampe på side 4.
Anvend anbefalet UV beskyttelse (se teknisk datablad S8.01.02)



Afsluttende slibning: P500



Kan overlakeres med alle Sikkens toplakker



Anvend velegnet åndedrætsværn
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler en certificeret frisklufthelmaske.

Læs fyldestgørende datablad for detaljeret produkt information.



Autosurfacer UV

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

Sikkens Autosurfacer UV er en 1K UV tørrende fylder, egnet til mindre reparationer. Fylderen kræver kun 5 minutters tørring med UV lys og giver derved mulighed for at reducere reparationsproces tiden.

Egnede underlag

Eksisterende lakker
Stål
Aluminium
Electro galvaniseret stål

Polyester laminat
Polyester spartel
Sikkens Sprøjtespartel.

Autosurfacer UV kan påføres på plastikdele som er blevet primet med 1K All Plastik Primer.

Autosurfacer UV må ikke påføres på Washprimer, Epoxy Primer og 2K Plastik Primer. For system som skal opfylde højeste kvalitetskrav, anbefales der at behandle overflade med Sikkens Pre-Treatment Wipes.

Produkt

Autosurfacer UV.

Råmaterialebasis

Autosurfacer UV: Acrylic polymers, acrylic bindemiddel, pigment og mineraler.

Overfladebehandling



Overfladerengøring; Fjern alle forureninger fra overfladen inden slibningen, anvend varmt vand, og skyl efter med rent vand, derefter anvendes silikonefjerner M 700



Tørslib med; P220 - P320
OEM electro coated dele; tørslib med; P220 - P320
Sikkens polyesterspartel tørslib med; P180 – P240 – P320
Overgangene efterslibes med P400



Overfladerengøring; Fjern alle forureninger før påføringen af Autosurfacer UV anvend M700 og eller M200.



Autosurfacer UV


KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Skal omrøres før brug.



Autosurfacer UV skal rystet grundigt i 30 sek. før brug, sæt låget på dåsen umiddelbart efter brug.

Blanding.




Autosurfacer UV er sprøjteklar.

Fleksibel plastik.

Autosurfacer UV kan påføres på plastikdele som er blevet primet med 1K All Plastics Primer.

Viskositet.



15-16 sek. DIN kop 4 ved 20 °C

Dysestørrelser og sprøjtetryk



Sprøjtepistol
Overkop

Dyse
1.2-1.4 mm

Sprøjtetryk
1.7-2.2 bar ved pistolen
HVLP max 0,6-0,7 bar ved lufthætten

Mini jet

1.0-1.1 mm

Ved påføring af store lagtykkelser kan sprøjte trykket sænkes

Brugtid

Ingen begrænsning i en lukket dåse. Undgå direkte påvirkning af UV lys..

Påføring



Påfør 1 lag på hele det slebne område, påfør det næste lag inden for området med det første lag. Autosurfacer UV er transparent for at give en korrekt UV tørring, **Påfør ikke Autosurfacer UV til fuld dækning. En for stor lagtykkelse kan give vedhæftnings problemer pga. den manglende gennemtørring.**

Afluft imellem lagene, dette gør det også lettere at opnå den rigtige lagtykkelse. Der må ikke blæses med luft imellem lagene. Afluftningstiden imellem lagene afhænger af temperaturen, lagtykkelsen og luftventilationen.

Påfør ikke Autosurfacer UV ved en temperatur under 15 °C. Ved lavere temperatur fordampes opløsningsmidlerne ikke, og giver derfor risiko for efterfølgende glanstab..



Autosurfacers UV

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Tørings specifikationer.



Anvend en 400 W UV-A lampe
Anvend UV lampen efter forskrifterne

Lys med UV lys i 5 minutter
(+3 minutters opvarmningstid)

Anbring HID lampen eller LED lampen ca. 40 cm fra overfladen, belys hele området der er repareret.

	Belysningstid	Tørretid
400 W HID lamp	3 min	5 min
UV LED (Ikke håndholdt)	1 min	5 min

Anvend UV lampen som anbefalet.

TeslaCure R100 UV LED Håndholdt lampe

Reparations størrelse.	Afluftning inden belysning.	Belysnings / tørretider.
Små reparationer	3-8 sek	30 sek
Medium reparationer	3-8 sek	1 min
Halv del	3-8 sek	2 min

Sikkerhed: Håndterer UV udstyret som beskrevet i datablad S8.01.02

Personlig beskyttelse.

Når Autosurfacers UV tørres er det nødvendigt at beskytte huden med handsker og øjnene med en UV skærm.
Der skal anvendes arbejdstøj med lange ærmer

Afsluttende slibning.



- Tørslib med P500
- o Der kan startes med at tørslibe med P320 - P400
 - o Der må ikke springe mere en 100 kornstørrelser i hvert trin af slibeprocessen.



Inden der påføres toplak, rengøres overfladen med antistatisk silikonefjerner M700 eller M200

Kan overlakeres med.

Alle Sikkens toplakker

Lagtykkelse.

Ved anbefalet påføring af 2 lag: 80-100 µm.

Materialeforbrug.

Sprøjteklar 1 µm tør lagtykkelse. 525 m² / liter



Autosurfacers UV

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Den teoretiske rækkeevne afhænger af mange forhold. F. eks. Emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode, sprøjtetryk og påføringsforhold

Rengøring af udstyr.

Wilco cellulosefortynder

VOC

2004/42/IB(c)(540)393

EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB. c) er i sprøjteklar tilstand max. 540 g / liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er maksimum 393 g / liter.

Lagerholdbarhed

Produktets lagerholdbarhed er fastsat efter at produktet er lageret uåbnet ved 20 °C.
Lagerholdbarheden er 2 år.

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com

