


1K Rally Black Spray


KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

Sikkens Rally Black er en matsort toplak, som anvendes hvor der kræves en matsort overflade. Kan påføres direkte på alle Sikkens bundprodukter og på eksisterende lakker. Sikkens Rally Black findes i spraydåse der gør den ideel til små områder. Kan anvendes både udvendig og indvendig.




Sprøjteklar



Rystes grundigt før brug

Ryst dåsen grundigt i flere minutter efter at mixerkuglen i dåsen har løsnet sig.




Sprøjteafstand

Cirka 12-18 cm




Påfør 2-3 jævne lag




Vend bunden i vejret og tryk på dysen efter brug

Dette vil få drivmidlet til at rense dysen



Mellem lagene:

4-8 minutter ved 20°C



Monteringstør:

30 minutter ved 20°C



Anvend velegnet åndedrætsværn

Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler frisklufthelmaske

1K Rally Black Spray

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

Sikkens Rally Black er en matsort toplak, som anvendes hvor der kræves en matsort overflade. Kan påføres direkte på alle Sikkens bundprodukter og på eksisterende lakker. Sikkens Rally Black findes i spraydåse der gør det ideel til små områder. Kan anvendes både udvendig og indvendig.

Egnede underlag

Eksisterende lakker

Alle Sikkens bundprodukter

Bemærk: Det anbefales ikke at anvende Rally Black på fleksible bildele.

Produkter og tilsætninger

Rally Black Spray

Råmaterialebasis

Kombination af fysisk tørrende bindemidler og organiske opløsningsmidler

Overfladebehandling



Overfladerengøring; anvend Silikonefjerner M700 for at fjerne alle forureninger før slibning. Vask først overfladen med varmt sæbevand, skyl derefter tilstrækkeligt med rent vand.



Slibning P500

- o Første slibning kan foretages med grovere kornstørrelse; P400
- o Respekter en forskel i kornstørrelse på maksimum 100 numre eller mindre gennem hele slibeproceduren.



Vandslibning P1000

- o Første slibning kan foretages med grovere kornstørrelse P800
- o Respekter en forskel i kornstørrelse på maksimum 200 numre eller mindre gennem hele slibeproceduren.




Overfladen rengøres, anvend Silikonefjerner M700 for at fjerne alle forureninger før påføring af Rally Black.

Påføring




Hold spraydåsen cirka 12-18 cm fra emnet og påfør 2-3 jævne lag. Anbefalet påføringstemperatur mellem 15°C-35°C.



Efter påføring vendes dåsens bund i vejret. Tryk på dysen i 2-3 sekunder. Dette vil få drivmidlet til at rense dysen til senere brug.

1K Rally Black Spray

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG




Afluft 4-8 minutter mellem lagene ved 20°C.

Lagtykkelse

Ved anbefalet påføring: 6-8 µm.

Tørretider



Montertør efter cirka 30 minutter ved 20°C.
Fuldt gennemhærdet efter 4 timer ved 20°C.



Montertør efter cirka 5 minutter.
Afluft 5 minutter før infrarød tørring.
Emnet må ikke overstige en temperatur på 100°C under hærdningen.

Materialeforbrug

Det praktiske materialeforbrug afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode, sprøjtetryk og påføringsforhold.

VOC

EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB.e) er i sprøjteklar tilstand 840 g / liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er maksimum 762 g / liter i sprøjteklar tilstand.

Lagerholdbarhed

Produkters lagerholdbarhed er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C.
Undgå ekstreme varierende temperaturer.
- 1 K Rally Black Spray 2 år

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

1K Rally Black Spray

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com