

Autoclear Lights (forlygterenovation)


KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse.


To komponent, isocyanat hærdende, hurtigtørrende klarlak på spraydåse.
Special udviklet til forlygterenovering. Produktet kan påføres direkte i et lag på slebne polycarbonate overflader.
Produktet aktiveres ved at trykke med den røde pind i bunden af dåsen.



1. Ryst dåsen grundigt i 1 minut.




2. Plaser den røde pind i bunden af dåsen.




3. Tryk på pinden for at aktiverer klarlakken.




4. Ryst dåsen grundigt i 2 minutter.




Sprøjteafstand ca. 10 cm




1 Jævnt lag



Afluftning før tørring
5-10 min. ved 20°C



Vend dåsen på hovedet og tryk på ventilen for at rense dysen.



20°C
7 timer

60°C
30
minutter



Anvend egnet beskyttelsesudstyr.
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler en frisklufthelmaske.

For yderlig produktinformation læs det komplette tekniskedatablad.

Autoclear Lights (forlygterrenovation)

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse:

To komponent, isocyanat hærdende, hurtigtørrende klarlak på spraydåse.
Speciel udviklet til forlygterrenovering. Produktet kan påføres direkte i et lag på slibne polycarbonate overflader.
Produktet aktiveres ved at trykke med den røde pind i bunden af dåsen.

Produkt.

Autoclear Lights

Råmaterialebasis.

Autoclear Lights:	Acrylic bindemiddel.
Hærder (Integreret i dåsen):	Poly-isocyanate.

Underlag.

Alle almindelige anvendte polycarbonate forlygter

Overflade forbehandling.

Rengør med M200
Slib med maskine med en blød sål i følgende trin: P320 – P400 – P500 – P600 – P1000 – P1500 – P3000
Rengør igen med M200

(**Bemærk:** Følg de foreskrevne slibetrin for at opnå en perfekt vedhæftning og et perfekt udseende)

Produkt aktivering.

Aktiverer produktet ved at anbringe den røde pind i bunden af spraydåsen og trykke på den.
Ryst dåsen grundigt i 2 minutter før den anvendes. Efter anvendelsen vendes dåsen på hovedet og der trykkes på ventilen for at rense dysen.

Påføring.



Påfør 1 jævnt lag og afluft i 5-10 minutter.

Brugstid.

Efter aktivering
(Brugstiden kan forlænges ved at opbevarer dåsen i et køleskab)

8 timer ved 20°C


Lagtykkelse.

Ved anbefalet påføring: 20-30 µm

Autoclear Lights (forlygterrenovation)

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Tørretider.



	20°C	60°C
Støvtør	20 min	5 min
Håndteringstør	7 timer	30 min

VOC.

EU grænseværdien for dette produkt er (produkt kategori: IIB.e) i sprøjteklar tilstand max. 840 g / liter VOC. VOC indholdet i dette produkt i sprøjteklar tilstand er max. 623 g / liter.

Lagerholdbarhed.

Lagerholdbarheden er ved uåbnet emballage ved 20°C.

Undgå ekstreme temperatursvingninger.

- Produkt lagerholdbarhed se tekniskdatablad S9.01.02

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com