

# Antisilicone

## KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

### Beskrivelse

Speciel tilsætning til anvendelse i autolakker i tilfælde af silicone forurening

### Produkter og tilsætninger

Antisilicone

### Tilsætning

Antisilicone kan tilsættes i alle Sikkens et lags toplakker og klarlakker.  
Tilsæt ikke Antisilicone til primere / fillere / sandinger eller andre grundfarver. Må ikke tilsættes til basefarver.

### Råmaterialebasis:

Specielle opløsningsmidler og anti-silicone midler.

### Blandingsforhold:

Afhængig af graden af silicone forurening tilsættes 1-3 fulde målebægre (børnesikret lukning) eller 5-15 gram til 1 liter sprøjteklar produkt.

### Lagerholdbarhed

Produkters lagerholdbarhed 2 år er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C.  
Undgå ekstreme varierende temperaturer.



Anvend velegnet åndedrætsværn  
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler frisklufthelmaske

### EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

### Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

### KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

**VIGTIGT:** Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

### Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)