


1K All Plastics Primer

Kun for profesjonelt bruk

Beskrivelse

Hurtigtørkende, 1K heftprimer for plastdeler på bil.




1K All Plastics Primer
Sprøyteklar




Dysetørrelse:
1.2-1.4 mm

Sprøytetrykk:
1.7-2.2 bar ved luftinntaket
HVLP max 0.6-0.7 bar ved luftkappen




1 strøk



Overmalbar etter:
20 minutter ved 20°C

Må overmales innen:
24 timer ved 20°C



Overmalbar med alle Sikkens grunninger og topplakker



Bruk friskluftsmaske

Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler bruk av maske med friskluft tilførsel.



1K All Plastics Primer

Kun for profesjonelt bruk

Beskrivelse

Hurtigtørkende 1K heftprimer, til detaljer av plast på bil.

Egnede underlag

Alle plast typer på biler i dagens marked, inkludert PP/EPDM.

Spesielt anbefalt til myke polyuretan-deler.

→ Bruk ikke 1K All Plastics Primer på ren PP (polypropylen) og ren PE (polyetylen).

→ Bruk ikke 1K All Plastics Primer på bildeler, som er ferdig grunnet.

Produkt og tilsetninger

1K All Plastics Primer

Basis råmaterialer

Polyolefin harts

Forbehandling av underlaget


Rengjør først underlaget, med en fettløsende såpe. Skyll deretter godt med vann.
Vask bort urenheter i overflaten med M700 eller M850.

Nye (ikke ferdig grunnet) termoplast deler

Matte ned overflaten som skal lakkas, nøye med Sikkens Plastic Prep sammen med vann.

Bruk 3M VFN (Rød) slipduk → på harde termoplastdeler

Bruk 3M UFN (Grå) slipduk → på flexible/myke termoplastdeler

Skyll med rent vann.

For flere detaljer og informasjon, se TDS S8.06.03a OEM Bilplastdetaljer


Reparasjon av lakkerte plast detaljer

Sliping; avslutt med P240 – P320.


Utsliping ved små skader; avslutt med P400 tørt rundt skaden.



Rengjøring og avfetting med M700 eller M850.

Unngå kontakt med vann på sparkel (som f. Ex. Vannbasert avfetting).

Viskositet



14-16 sekunder - DIN cup 4 vid 20°C.



1K All Plastics Primer

Kun for profesjonelt bruk

Brukstid

Ubegrenset.
Innen lagringstiden på produktet.

Innstilling sprøytepistol / påførings trykk




Sprøytepistol
Overkopp pistol

Dyse
1.2-1.4 mm


Sprøytetrykk
1.7-2.2 bar ved luftinntakets nippel
HVLP max 0.6-0.7 bar ved luftkappen

Påføring



Sprøyt 1 enkelt strøk på ikke grunnet termoplast.


Overmalbar



Avlufte i minst 20 minutter ved 20°C før overmaling med grunning/topplakk.
Primer / filler / topplakk skal sprøytes på innen 24 timer ved 20°C.

Om den overmalbare tiden er passert, må overlaten på nytt mattes ned med 3M UFN (Grå), og 1K All Plastics Primer må sprøytes på igjen.

Overmalbar med



Alle Sikkens primers / fillers / topplakker.

1K All Plastics Primer

Kun for profesjonelt bruk

Rengjøring av utstyr

Sikkens Wilco cellulose tynner

VOC

Produktets VOC: 860 g/liter sprøyteferdig blanding

Oppbevaring

Oppbevar nye produkter i uåpnet emballasje, og åpnet emballasje med godt lukket kork mellom 10°C og 35°C. Unngå store endringer i temperatur; optimal oppbevaringstemperatur er + - 20°C.

- o Se TDS S9.01.02 Lagringstid CR-produkter

Akzo Nobel Car Refinishes AB**Adresse:** Fløisbonnveien 6, 1411 Kolbotn.**Telefon:** 66 81 95 20 **Telefax:** 66 80 61 20.**E post:** thomas.abrahamsen@akzonobel.com**KUN FOR PROFESJONELL BRUK**

VIKTIG MERKNAD Informasjonen i dette databladet har ikke til hensikt å være uttømmende. De er basert på vårt nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lovgivning. Enhver person som bruker dette produktet til et hvilket som helst formål annet enn det som er konkret anbefalt i det tekniske databladet uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets egnethet for det aktuelle formål gjør det på egen risiko. Det er alltid brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å oppfylle krav i lovgivning og lokale forskrifter. Les alltid HMS-databladet og det tekniske databladet for produktet hvis de er tilgjengelige. Alle råd og alle utsagn vi gir vedrørende produktet (i dette databladet eller på annen måte) er riktige i henhold til den kunnskap vi besitter pr. dag. Vi har ingen kontroll over kvaliteten på og tilstanden til underlaget og de mange andre faktorer som påvirker bruk og påføring av produktet. Hvis vi ikke har bekreftet det skriftlig aksepterer vi ikke noe ansvar for produktets egnethet for formålet eller for ethvert mulig tap eller skade som måtte oppstå ved bruk av produktet. Alle produkter som leveres og all assistanse som gis er underlagt våre standard vilkår og våre salgsbetingelser. Be om en kopi av dette dokumentet og gjennomgå det grundig. Innholdet i våre tekniske datablader modifiseres fra tid til annen med utgangspunkt i våre erfaringer og vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å se til at han disponerer det gjeldende databladet før han tar produktet i bruk.

Navn på lakkprodukter som er nevnt i dette databladet er varemerker eller lisenser tilhørende Akzo Nobel.

HovedkontorAkzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.akzonobel.com/cr/