


Autoclear Aerodry

Kun for profesjonell bruk

Beskrivelse

2K VOC-kompatibel lufttørkende klarlakk som viser utmerkede egenskaper som en klarlakk som er herdet i ovn. Autoclear Aerodry gir optimale bruksegenskaper og enkel blanding. Den innovative teknologien tilbyr flere tørkemetoder samtidig som den sikrer en konstant førsteklasses finish. Rask lufttørring i et bredt temperaturområde eller 5 minutter ved 60 °C, utmerket poleringsevne, Autoclear Aerodry er den perfekte partneren som gjør det mulig å redusere energi- og ressurskostnader per reparasjon gjennom forskjellige diffusjonsstrømmer.




100 Autoclear Aerodry
100 Autoclear Aerodry Hardener (Fast/Standard)




Pistolmunnstykke:
1.2-1.3 mm

Sprøytetrykk:
1.7-2.2 bar ved sprøytepistolens
luftinntak
HVLP max 0.6-0.7 bar ved
luftmunnstykket




2 x 1 sjikt

Alt-i-ett påføring
½ + 1 sjikt
Sprøyt først et lett lukket lag.
Sprøyt deretter et fullt strøk uten
ventilasjonstid.



Mellom strøk
0-3 minutter ved 20°C

Før tørking
0-3 minutter ved 20°C



Autoclear Aerodry
Autoclear Aerodry Hardener Std

Støvtørr
Håndterbar

	20°C	40°C	60°C
20-30 min	15-35 min	x	
40-60 min	30-55 min	5 min	

Autoclear Aerodry
Autoclear Aerodry Hardener Fast

Støvtørr
Håndterbar

	20°C	40°C	60°C
15-25 min	x	x	
35-55 min	x	5 min	



Bruk egnet verneutstyr
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler bruk av en friskluftmaske.

Autoclear Aerodry

Kun for profesjonell bruk

Beskrivelse

2K VOC-kompatibel lufttørkende klarlakk som viser utmerkede egenskaper som en klarlakk som er herdet i kabin. Autoclear Aerodry gir optimale bruksegenskaper og enkel blanding. Den innovative teknologien tilbyr flere tørkemetoder samtidig som den sikrer en konstant førsteklasses finish. Rask lufttørring i et bredt temperaturområde eller 5 minutter ved 60 °C, utmerket poleringsevne, Autoclear Aerodry er den perfekte partneren som gjør det mulig å redusere energi- og ressurskostnader per reparasjon gjennom forskjellige diffusjonsstrømmer.

Produkt og tilbehør

Klarlakk	Autoclear Aerodry
Herder	Autoclear Aerodry Hardener Fast Autoclear Aerodry Hardener Standard

Grunnleggende kjemisk råmateriale

Autoclear Aerodry: Polyaspartiska hartser
Autoclear Aerodry Hardener (Fast/Standard): Polyisocyanathartser

Egnede underlag

Autowave MM 2.0 + **5% Autowave 2.0 Hardener*** (+5-10% Aktivator WB**)

*Tilsetningen av herdere er obligatorisk.
(For påføring med 3 strøk må anbefalt mengde herder tilsettes hvert strøk.)

MERK: Hvis et forstrøk påføres, er det ikke et must å legge til 5% Autowave 2.0-herder til Autowave 2.0-baselakken

För-skikt MM666 / MM600 (60:40) + **5% Autowave 2.0 Herder **** (+5-10% Aktivator WB **)


** Som med alle blandede Autowave MM 2.0-formler, kan en større mengde Aktivator WB tilsettes for påføring ved høyere temperaturer og/eller ved lav luftfuktighet (se Autowave TDS S1.09.03)

Autobase Plus + 10% Herder P25 (+50% Plus Reducer)

Begrensning: Det er ikke mulig å bruke Autoclear Aerodry på ferdigblandet Autowave-maling som inneholder 338NA, 338NB, 338ND, 338NS i kombinasjon med Additive LP.

MERK: Når Autobase Plus + 10% Herder P25 brukes som underlag, anbefales det at det utføres en sprøytetest for fargekontroll.

Blandning




14-20°C

100 vektdeler av Autoclear Aerodry
100 vektdeler av Autoclear AerodryHardener Fast

20-30°C

100 vektdeler av Autoclear Aerodry
100 vektdeler av Autoclear Aerodry Hardener / Hardener Fast/Standard

Viskositet



12-16 sekunder – DIN Cup 4 vid 20°C.

Sprøyteutstyr / sprøytetrykk

Autoclear Aerodry

Kun for profesjonell bruk



Sprøytepistol
Overliggende kopp

Munnstykke
1.2-1.3 mm

Sprøytetrykk
1.7-2.2 bar ved sprøytepistolens luftinntak
HVLP max 0.6-0.7 bar ved luftdysen

Bearbeiding



Påfør to enkeltstrøk, la lufte i 0-3 minutter ved 20 °C mellom strøkene eller

Alt-i-ett-applikasjon: 1/2 + 1 strøk

1. Spray først et lett lukket lag.
 - o Spray deretter et fullt strøk uten ventilasjonstid.


Brukstid

Autoclear Aerodry + Autoclear Aerodry Herder Fast	45 minutter vintreet 20 °C
Autoclear Aerodry + Autoclear Aerodry Herder Standard	35 Minute Vid 20 °C

Filmtykkelse

For anbefalt bruk: 45-60 µm.

Tørketider



		20°C	40°C	60°C
Autoclear Aerodry Autoclear Aerodry Hardener Std	Støvtørr	20-30 min	15-35 min	x
	Håndterbar	40-60 min	30-55 min	5 min
Autoclear Aerodry Autoclear Aerodry Hardener Fast	Støvtørr	15-25 min	x	x
	Håndterbar	35-55 min	x	5 min



La det gå 5 minutter med utlufting før infrarød tørking
Temperaturen på panelet bør ikke overstige 100 °C.
For mer informasjon, se TDS S9.01.01

*** MERK:** Tørkehastigheten sammen med temperaturen er avhengig av fuktighetsnivået. Generelt vil tørking være raskere ved høyere fuktighetsnivåer. Vær oppmerksom på at økende temperaturer kan senke luftfuktigheten og påvirke tørkehastigheten. Tørking ved fuktighetsnivåer under 30 % bør unngås, da TDS-tørketider ikke kan garanteres.

Utsprøyting

For utsprøyting, se [TDS S8.01.01](#).

Overlakkbar

Males på nytt med seg selv innen 48 timer, etter lengre tid er sliping et must.

Polering

Autoclear Aerodry

Kun for profesjonell bruk

Støvnubber og mindre defekter kan poleres 15 minutter etter angitte tørketider.

NOTAT: For optimale resultater, poler innen 3 timer etter tørking

Teoretisk strekkbarhet

Klar til sprøyting med 1 µm tykkelse:

± 494 m²/liter

Den praktiske materialbruken avhenger av mange faktorer, dvs. formen på objektet, overflatens ruhet, påføringsteknikker, trykk og påføringsforhold.

Rengjøring av utstyr

Sikkens løsemiddel eller løsemiddelbårne sprøytepestolensere

VOC

2004/42/IIIB(d)(420)420

EUs grenseverdi for dette produktet (kategori: IIB. d) er: maks. 420 g/liter VOC klar til å sprøyte blanding.
VOC-innholdet i dette produktet er: maks. 406 g/liter VOC klar til sprøyting.

Oppbevaring

Holdbarheten til produktet er for tiden 1 år når det oppbevares uåpnet ved 20 °C
Etter at boksen er åpnet, er holdbarheten begrenset til 1 måned ved 20 °C
Unngå ekstreme temperatursvingninger og høy luftfuktighet

- o Se TDS S9.01.02 Lagringstid Sikkens produkter

Akzo Nobel Car Refinishes AB

Adress: Mediavägen 1, 135 27 Tyresö

Tel: +46 (0)8 503 04 100

KUN FOR PROFESJONELL BRUK

Viktig informasjon: Informasjonen i dette databladet er ikke ment å være fullstendig og er basert på vår nåværende kunnskap og gjeldende lover; enhver person som bruker dette produktet til noe annet formål enn det som er uttrykkelig anbefalt i det tekniske databladet uten først å få skriftlig bekreftelse fra oss om egnetheten til å bruke produktet til det formålet, gjør det på egen risiko. Det er alltid brukerens ansvar å ta de nødvendige tiltakene for å overholde kravene i lokale lover og forskrifter. Les alltid databladet for materialsikkerhet og det tekniske databladet for produktet, hvis tilgjengelig. Eventuelle råd vi gir eller andre uttalelser fra oss om produktet (angitt i dette databladet eller på annen måte) er etter vår mening nøyaktige, men vi har ingen kontroll over kvaliteten på underlaget eller de mange faktorene som kan påvirke bruken og påføringen av produktet. Med mindre vi spesifikt har avtalt noe annet skriftlig, påtar vi oss intet ansvar for produktets ytelse eller for tap eller skade som kan oppstå ved bruk av produktet. Produktene vi leverer og den tekniske rådgivningen vi tilbyr, er underlagt våre standard leveringsbetingelser. Du bør be om en kopi av disse vilkårene og betingelsene og lese dem nøye. Informasjonen i dette databladet kan endres fra tid til annen i lys av ny erfaring og vår policy for kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å sørge for at dette databladet er oppdatert før produktet tas i bruk.

Produktnavn som nevnes i dette databladet, er varemerker som tilhører eller er lisensiert av Akzo Nobel.

Hovedkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com