

AutoPrep Pre-Treatment Wipes


KUN FOR PROFESJONELL BRUK

Beskrivelse

Kromatfri overflatebehandling i form av våte servietter, klar for bruk. AutoPrep Pre-Treatment Wipes brukes til kjemisk forbehandling av rent metall. Produktet er utviklet for og gi korrosjonsbeskyttelse og god vedheft på plateslipt overflate før videre oppbygging.



Rengjør overflaten før påføring.



Påføres som et krysstrøk: først vertikalt, direkte fulgt av en horisontal strykning.



For at materialet skal kunne reagere kjemisk med underlaget kreves det en fullstendig våt overflate – hold overflaten våt i minimum 1 minutt. Avluftes i romtemperatur. Etter dette kan avluftingstiden forkortes gjennom og blåse forsiktig med ren og varm luft.



Overlakkerbar med alle AkzoNobel Car Refinishes 2K produkter unntatt :

Sikkens Autosurfacers Rapid
Sikkens Spotprimer
Lesonal 1K Primer Filler (RTS)
Alle polyesterprodukter

OBS: Autosurfacers UV kan påføres på overflater som er forbehandlet med AutoPrep Pre-Treatment Wipes.

Bruk personlig verneutstyr. Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler bruk av vernebriller, egnede beskyttelseshansker og arbeidsklær ved bruk av dette produktet.

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

KUN FOR PROFESJONELL BRUK

Beskrivelse

Kromatfri overflatebehandling i form av våte servietter, klar for bruk. AutoPrep Pre-Treatment Wipes brukes til kjemisk forbehandling av rent metall. Produktet er utviklet for og gi korrosjonsbeskyttelse og god vedheft på plateslipt overflate før videre oppbygging.

Egnede underlag

Stål
Forzinket stål

Aluminium
Rustfritt stål


Produkt og tilbehør

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

Forbehandling av underlaget



Rengjør overflaten med egnet rengjøringsmiddel.



Stål: slipes tørt med P120

Galvanisert stål: slipes tørt med P180 og mattes med Scotch Brite type A

Aluminium: slipes tørt med P180 og mattes med Scotch Brite type A

Rustfritt stål: slipes tørt med P180 og mattes med Scotch Brite type A

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

KUN FOR PROFESJONELL BRUK

***Ved non-sanding påføring:** siste slipe­steg P320.



Rengjør overflaten med egnet rengjøringsmiddel.


Bruk




Ta ut en AutoPrep Pre-Treatment Wipe fra boksen.
For og unngå at serviettene tørker ut, vær nøye med og stenge lokket ordentlig umiddelbart etter bruk.



Stryk den våte servietten over plateslipt overflate med ca 50-75% overlapping.
Personlig verneutstyr: bruk vernebriller, egnede beskyttelseshansker og klær ved bruk av dette produktet.




Påføres som et krysstrøk: først en vertikal, direkte fulgt av en horisontal strykning.
Fullstendig våt påføring på overflaten kreves for at materialet skal kunne reagere kjemisk med underlaget.



Det våte sjiktet skal ligge på overflaten i minimum 1 minutt, for at løsningen skal kunne gå i forbindelse med metallet.

Unngå at den brukte servietten tørker. Den kan oppbevares i en lufttett plastpose, og deretter brukes i 12 timer. Brukte servietter skal ikke tilbake i boksen.

Tørketid



Overlakkerbar etter 15 minutter og innen 4 timer ved 20°C.

Overlakkerbar med

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

KUN FOR PROFESJONELL BRUK



Overlakterbar med alle AkzoNobel Car Refinishes 2K produkter unntatt:

Sikkens Autosurfacers Rapid
Sikkens Spotprimer
Lesonal 1K Primer Filler (RTS)
Alle polyesterprodukter

OBS: Autosurfacers UV kan påføres på overflater som er forbehandlet med AutoPrep Pre-Treatment Wipes.

Teoretisk dekkevne

En serviett dekker ca 1 m².

VOC

2004/42/IIb(c)(780)8

EUs grenseverdi for denne produktkategorien (i henhold til vedlegg IIB.c) er; 780 g/liter VOC i sprøyteklar blanding.

VOC-innholdet for dette produktet er; 8 g/liter.

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

KUN FOR PROFESJONELL BRUK

Oppbevaring

Nye produkter oppbevares i uåpnet emballasje, og åpnede produkter med lufttett lokk mellom 9°C og 40°C. Unngå for store variasjoner i temperatur. Optimal oppbevaringstemperatur er 20°C. Om produktet fryser er det ødelagt og skal ikke brukes.

Oppbevar emballasjen vertikalt. Ved oppbevaring over lengre tid, snu emballasjen opp ned. Servietter som har tørket ut kan ikke brukes igjen.

Lagringstid: uåpnet emballasje – 2 år ved 20°C
åpnet emballasje – 1 år ved 20°C

Forklaring av batch number:

12046A

Første to sifre : produksjonsår (2012)

Neste tre siffrw : produksjonsdag (day 46)

Bokstav : for intern bruk ved produksjonsplass

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

KUN FOR PROFESJONELL BRUK



AutoPrep Pre-Treatment Wipes

KUN FOR PROFESJONELL BRUK

Viktig informasjon: Informasjonen i dette databladet er ikke ment å være fullstendig og er basert på vår nåværende kunnskap og gjeldende lover; enhver person som bruker dette produktet til et annet formål enn det som er uttrykkelig anbefalt i det tekniske databladet uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss på egnetheten av å bruke produktet til det aktuelle formålet, gjør dette på egen risiko. Det er alltid brukerens ansvar å ta de nødvendige skritt for å overholde kravene i lokale lover og forskrifter. Les alltid databladet om materialsikkerhet og det tekniske databladet om produktet, hvis tilgjengelig. Alle råd vi gir eller andre uttalelser fra oss om produktet (gitt i dette databladet eller på annen måte) er så vidt vi vet riktig, men vi har ingen kontroll over kvaliteten på underlaget eller de mange faktorene som kan påvirke bruken og påføringen av produktet. Med mindre vi spesifikt har avtalt noe annet skriftlig, aksepterer vi ikke noe som helst ansvar for ytelsen til produktet eller for tap eller skade som kan oppstå ved bruk av produktet. For produktene vi leverer og for den tekniske rådgivningen vi gir, gjelder våre standard leveringsbetingelser. Du bør be om en kopi av disse vilkårene og betingelsene og lese dem nøye. Informasjonen i dette databladet kan endres fra tid til annen i lys av nye erfaringer og vår policy for kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å sørge for at dette databladet er oppdatert før produktet tas i bruk.

Produktnavn nevnt i dette databladet er varemerker tilhørende, eller lisensiert av, Akzo Nobel.

Hovedkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com