


## POLYSURFACER


Sikkens Solvent-  
M600



P220-P320


100:5  
Polysurfacer  
Polysurfacer Hardener

(overkopp)  
1-4\*1  
2.0-3.5 mm  
3-4 bar

2 timer. 20°C.  
30 min. 60°C.


P180-P280


Se t.i.s. 3.51  
Overlakerbar med


3.5.1



### Beskrivelse:

To-komponent surfacer for personbiler og lastebiler. For nybygg og reparasjonsarbeid, bruk Poly Surfacer til å dekke overflater, flekker og store merker i en og samme operasjon. Sammenlignet med et konvensjonelt system, setter dette produktet deg istand til å arbeide hurtig, det er lett å slippe etter en kort tørketid.

### Produkter og tilsetninger:

Polysurfacer

Hardener for Polysurfacer.

### Spesielle tilsetninger:

Thinner X. Tilsett opptil 5 % til sprøyteferdig materiale til det siste strøket. Dette vil resultere i bedre flyt og minsker slipearbeidet.

### Råmaterialbasis:

Polysurfacer: polyester harpikser.

Hardener: peroxide.

### Egnede underlag:

- **Eksisterende lakkoverflater.** (I tilfeller hvor det er termoplastisk acryl lakk. Sprøyt hele flaten som berøres)
- **Primer-Surfacer EP**
- **Steel surfaces**
- **Polyester laminater**
- **Sikkens Polyester Sparkler**

**NB:** Sprøyt aldri Poly Surfacer på Washprimere eller Washfillere.

### Overflatebehandling:

- **Eksisterende lakkoverflater:** Avfett og slip tørt med P220-P320-korning (3M 255P Gold).
- **Stål overflater:** Avfett og slip tørt med P120-220 korning (3M 255P Gold). Sandblås om nødvendig (SA 2½-3).
- **Polyester laminater:** Avfett og slip tørt med P320 korning (3M 255P Gold).
- **Sikkens Polyester Sparkler:** Slip tørt med P120 korning (3M 255P Gold).

### Blandingsforhold:

100 Volumdel Poly Surfacer

5 Volumdel Herder for Poly Surfacer.

**Benytt blandingsforhold 20 : 1 for å blande mindre mengder.**

### Sprøyteviskositet:

Den riktige sprøyteviskositeten oppnås, ved å blande Surfacer og Herder i den spesifiserte mengde.

### Brukstid:

Når blandet, 30 min ved 20°C.

### Sprøytetpistol-Sprøytedyse-Sprøytetrykk:

**Pistoltype:** **Sprøytedyse:** **Sprøytetrykk:**

Overkopp: 2.0-3.5 mm 2-4 bar.

01.10.1999

---

**Sprøyteprosess:**

Ett eller flere enkle strøk kan påføres vått-vått.

---

**Filmtykkelse:**

Ca. 100mm med 1 enkelt strøk.

---

**Materialforbruk:**

Ved en utnyttelse på 70% av materialet, er det teoretiske materialforbruket ved ett strøk 4m<sup>2</sup>/l av ferdig blandet materiale. Det tilsvarer 5m<sup>2</sup>/l ufortynnet materiale med en filmtykkelse på 100my.

**NB:** Et produkts praktiske dekkevne er avhengig av mange forhold. f. eks. objektets form, ujevnheter i overflaten, påføringsteknikk og forholdene produktet påføres under.

---

**Rengjøring av utstyr:**

Med Sikkens Solvent eller en nitrocellulose tynner.

---

**Tørketid:****20°C**

2 timer

**40°C**

60 min

**60°C**

30 min

**80°C**

15 min.

**Sliping, omlakking:** På grunn av dens sensitivitet for vann, anbefales tørrsliping på alle polyester baserte produkter. Poly Surfacer bør slipes tørt. Hvis flatene som er behandlet med Polysurfacer har blitt slipt vått, må det gjennomtrengte vannet ha tilstrekkelig tid for å fordampe.

---

**Anbefalte slipekorninger:**

Slip først med P220 korning. Bruk deretter P320 korning (3M 255P Gold) til den avsluttende sliping.

På grunn av at alle polyester-baserte produkter har ømfintlighet for vann. Derfor bør Polysurfacer slipes tørt.

---

**Hva gjør du i tilfelle av:**

**Tåkesprøytenedslag eller utilfredsstillende flyt?** Bruk en større sprøytedyse i noen tilfeller større en 1.8 mm. Tilsett opptil 5 % Thinner X til sprøyteferdig materiale på det siste strøket.

---

**Overlakkbar med):**

**Poly Surfacer anbefales å bli isolert med en av de følgende produkter:**

Autocryl Filler, Autocryl Filler 3110, Autocryl Filler 3+1, Multicolor, Colorbuild, Washprimer Extra Mild CF, Washfiller 590, Autosurfacer Non Sanding eller Primer Surfacer EP.

---

**VOC:**

Teoretisk VOC innhold: 110g/l ferdig blandet materiale.

---

**Lagringstid:**

Polysurfacer: 6 mnd.

Polysurfacer Hardener: 6 mnd

---

**Forpakning:**

Polysurfacer: 1l kannen.

Polysurfacer Hardener: 50 ml. plast flaske

---

**Farge:**  
Lys Grå

---

**HELSE OG MILJØINFORMASJON Poly Surfacer og Tilsetninger:**  
Kun til profesjonelt bruk (se Sikkerhets datablader)

Se tekst på produktetiketten.

Brukeren av dette produktet anmodes om å etterkomme landets helse og miljøforskrifter, samt avfallsforskrifter.

---

Effektiviteten i våre systemer er basert på laboratorieundersøkelser og mange års praktisk erfaring. Vi garanterer at kvaliteten på arbeid som er utført i henhold til våre systemer er i følge Akzo Nobel Car Refinishes standarder, forutsatt at våre instruksjoner følges omhyggelig og at arbeidet er utført i henhold til de krav man kan stille til ekte fagarbeid. Vi avviser ethvert ansvar i sluttresultatet som påvirkes av faktorer utenfor vår kontroll. Brukeren må selv avgjøre om det leverte produktet er egnet til det tiltenkte arbeide og med de midler som normalt står til hans tjeneste.

AKZO NOBEL Car Refinishes AS, Norge.