


Autoclear[®] LV Exclusive

Kun for profesjonelt bruk

Beskrivelse

Autoclear LV Exclusive er en 2 – komponent VOC godkjent selvreparerende klarlakk, med en spesial herder og tynner. Klarlakken har optimale påføringsegenskaper, og gir en meget robust overflate som ved mindre riper reparerer seg selv. Klarlakken gir perfekt glans over Autowave, og har en høy motstand mot riper fra bilvaskeanlegg.



100 Autoclear LV Exclusive
60 Autoclear LV Exclusive Herder
20 Autoclear LV Exclusive Tynner




Bruk Sikkens målestav.
Nr. 31 Blå




Dysetørrelse:
1.2-1.4 mm

Sprøytetrykk:
2-3 bar ved luftinntaket
HVLP max 0.7 bar ved luftkappen




½ + 1 Strøk
Påfør et tynt lag, og avluft og deretter påfør 1 fullt flytende strøk.



Mellom strøkene
3-5 minutter ved 20°C

Før tørking
3-5 minutter ved 20°C
Avluftningstiden kan variere i forskjellige kabiner



Tørking:
40 minutter ved 60°C



Bruk friskluftsmaske
AkzoNobel Car Refinishes anbefaler bruk av maske med friskluft tilførsel.

Autoclear[®] LV Exclusive

Kun for profesjonelt bruk

Beskrivelse

Autoclear LV Exclusive er en 2 – komponent VOC godkjent selvreparerende klarlakk, med en spesial herder og tynner. Klarlakken har optimale påføringsegenskaper, og gir en meget robust overflate som ved mindre riper reparerer seg selv. Klarlakken gir perfekt glans over Autowave, og har en høy motstand mot riper fra bilvaskeanlegg.

Produkt og tilsetninger

Klarlakk	Autoclear LV Exclusive
Herder	Autoclear LV Exclusive Herder; Standard herder til alle typer reparasjoner.
Tynner	Autoclear LV Exclusive Tynner

Basis råmaterialer

Autoclear LV Exclusive ;	Polyol bindemiddel
Autoclear LV Exclusive Herder ;	Poly-isocyanat

Egnede underlag


Autowave; etter avluftning i 15 minutter ved 20°C

Blandeforhold

100 Deler Autoclear LV Exclusive
60 Deler Autoclear LV Exclusive Herder
20 Deler Autoclear LV Exclusive Tynner

Bruk målestav nr. 31 Blå

Viskositet



15-17 sekunder – DIN kopp 4 ved 20 °C

Innstilling sprøytetpistol / påførings trykk




Sprøytetpistol
Overkopp pistol

Dyse
1.2-1.5 mm

Sprøjtetryk
2-3 bar ved luftinntakets nippel
HVLP maks 0,7 bar ved luftkappen

Påføring



Påfør først 1 tyndt sammenhengende strøk, luft i 3-5 minutter.

Påfør 1 fullt flydende strøk, luft i 3-5 minutter før tørking i lakkboksen.

- o Avluftning mellom strøkene: ved lakking av store flater kan avluftningstiden kortes ned.
- o Ved bruk av egen tørkeovn, må objektet avluftes i 5-10minutter før objektet flyttes inn i tørkeovnen.
- o Det er mulig og lakkere over med ny Exclusive klarlakk uten sliping, i inntil 24 timer.
- o For flekkreparasjoner se eget datablad [TDS 8.01.01](#)

Autoclear[®] LV Exclusive

Kun for profesjonelt bruk


Brukstid

Autoclear LV Exclusive

1 time Ved 20 °C

Tørketider

Avluftningstiden må overholdes før tørking
Tørketidene relateres til standard påføring og objektets temperatur



Autoclear LV Exclusive

60°C	Støvtørr	20 minutter
	Håndterbar	40 minutter

Håndterbar

Følg den anbefalte tørketiden på 60 °C objekt temperatur, og avluft objektet før håndtering..



Avluft i 5 minutter før IR tørking
Objektet må ikke overstige 100°C under tørkingen.
Se datablad [TDS 9.01.01](#)

Polering



Støv og mindre urenheter kan poleres bort etter tørketiden ved 60 °C objektemperatur, og etter avluftning.
Slip forsiktig bort støvpartikler og gjør flaten klar til polering.

- o Overflaten er klar til polering etter 2 timer etterherding.
- o **MERK:** Se eget datablad for polering [TDS 8.06.07](#)

Tykkelse

	µm
Pr strøk	20-30
Ved anbefalt metode totalt	45-60

Materiale forbrug

Sprøyteklar blanding ved 1 µm tørr lagtykkelse: m² / liter
± 515 m² / liter

I praksis vil forbruket påvirkes av flere forhold som f.eks objektets form, overflaten, påføringsteknikk, trykk og forhold.

Autoclear[®] LV Exclusive

Kun for profesjonelt bruk

Rengjøring av utstyr

Sikkens Cellulosestyner

VOC

EU's grenseverdier for produktet (produkt kategori: IIB.d) i bruksklar fom er max. 420 g/liter VOC.
VOC innholdet i dette produkt i bruksklar form er max. 413 g/liter.

Akzo Nobel Car Refinishes AB

Adresse: Fløisbonnveien 6, 1411 Kolbotn.

Telefon: 66 81 95 20 Telefax: 66 80 61 20

E post: thomas.abrahamsen@akzonobel.com

KUN FOR PROFESJONELL BRUK

VIKTIG MERKNAD Informasjonen i dette databladet har ikke til hensikt å være uttømmende. De er basert på vårt nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lovgivning. Enhver person som bruker dette produktet til et hvilket som helst formål annet enn det som er konkret anbefalt i det tekniske databladet uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets egnethet for det aktuelle formål gjør det på egen risiko. Det er alltid brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å oppfylle krav i lovgivning og lokale forskrifter. Les alltid HMS-databladet og det tekniske databladet for produktet hvis de er tilgjengelige. Alle råd og alle utsagn vi gir vedrørende produktet (i dette databladet eller på annen måte) er riktige i henhold til den kunnskap vi besitter pr. dag. Vi har ingen kontroll over kvaliteten på og tilstanden til underlaget og de mange andre faktorer som påvirker bruk og påføring av produktet. Hvis vi ikke har bekreftet det skriftlig aksepterer vi ikke noe ansvar for produktets egnethet for formålet eller for ethvert mulig tap eller skade som måtte oppstå ved bruk av produktet. Alle produkter som leveres og all assistanse som gis er underlagt våre standard vilkår og våre salgsbetingelser. Be om en kopi av dette dokumentet og gjennomgå det grundig. Innholdet i våre tekniske datablader modifiseres fra tid til annen med utgangspunkt i våre erfaringer og vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å se til at han disponerer det gjeldende databladet før han tar produktet i bruk.

Navn på lakkprodukter som er nevnt i dette databladet er varemerker eller lisenser tilhørende Akzo Nobel.

Hovedkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com