

AkzoNobel Autoprep Pretreatment Wipes (Henkel BONDERITE M-NT 1455-W)

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN


Kuvaus

AkzoNobel AutoPrep Pre-Treatment Wipes (tunnetaan myös nimellä Henkel BONDERITE M-NT 1455-W tai Bonderite 1455-W Wipes) ovat metallipintojen käsittelyyn tarkoitettuja vesipohjaisella, kromaattomalla konversionesteellä valmiiksi kyllästettyjä liinoja

Wipes-käsittely tuottaa happopohjamaalusta vastaavan tartunnan ja korroosioneston metallipinnoille ilman minkäänlaista ruiskuttamista; ei suojaustarvetta eikä ruiskutussumun muodostumista.




Kaksoispyyhintämenetelmä



Pyysi metallipinta pystysuoraan ja välittömästi sen jälkeen vaakasuoraan

Metallipinnan tulee pysyä märkänä kyllästeestä ainakin yhden minuutin ajan



Anna kuivua vapaasti ilman paineilman puhaltamista

Kuivumista voidaan nopeuttaa puhaltamalla lämmintä ilmaa hyvin varovasti



Päällemaalattavissa kaikilla AkzoNobel Car Refinishin **2K**-fillereillä, paitsi:

- Kaikki polyesterikitit (myös ruiskukitti)
- Sikkens Autosurfacers Rapid

Yllämainitusta poikkeuksena: Autosurfacers UV voidaan ruiskuttaa AutoPrep Pre-Treatment Wipes -käsittelyn pinnan päälle, toisin kuin happopohjamaalien päälle



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

AkzoNobel Autoprep Pretreatment Wipes (Henkel BONDERITE M-NT 1455-W)

VAIN AMMATTIMÄISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

AkzoNobel AutoPrep Pre-Treatment Wipes (tunnetaan myös nimellä Henkel BONDERITE M-NT 1455-W tai Bonderite 1455-W Wipes) ovat metallipintojen käsittelyyn tarkoitettuja vesipohjaisella, kromaattomalla konversionesteellä valmiiksi kyllästettyjä liinoja

Wipes-käsittely tuottaa happopohjamaalusta vastaavan tartunnan ja korroosioneston metallipinnoille ilman minkäänlaista ruiskuttamista; ei suojaustarvetta eikä ruiskutussumun muodostumista.

Sopivat pohjamateriaalit

Teräs, sinkitty teräs, ruostumaton teräs ja alumiini

Tuote ja pakkausjärjestely

Esikyllästetyt AutoPrep Pre-Treatment Wipes -pyyhintäliinat (25 tai 50 kpl per pakkaus) on pakattu muoviasiastaan, jonka suojakannen alla on kätevä annosteluaukko

Pinnan valmistelu



Poista epäpuhtaudet pinnasta sopivalla rasvanpoistoaineella



Teräs: P120-kuivahionta

Sinkitty ja ruostumaton teräs, alumiini: P180-kuivahionta ja Scotch Brite Punainen

Huom: Mikäli päälle ruiskutetaan märkää-märälle -filleri: P240-P320 -kuivahionta



Poista epäpuhtaudet pinnasta sopivalla rasvanpoistoaineella

Käsittely




Käytä suojäkäsintä ainakin siinä kädessä millä tulet käsittelemään metallipintoja

Avaa pakkauksen kansi, ota yksi liina, sulje pakkaus heti estääksesi liinojen kuivumisen



Käsittele pinta liinalla huolellisesti pyyhintäkaistojen ylittäessä toisensa 50- 75%:sesti

Suosittelemme suojalasien käyttöä suojäkäsineiden ja normaalin työasun lisäksi



Käy koko metallipinta läpi kaksoispyyhintämenetelmällä:

Pyöhi metallipinta pystysuoraan ja välittömästi sen jälkeen vaakasuoraan

Metallipinnan tulee pysyä märkänä kyllästeestä ainakin yhden minuutin ajan

Märkänä olemisen aikana kemikaalinen reaktio metallipinnan kanssa näkyy värinmuutoksena

AkzoNobel Autoprep Pretreatment Wipes (Henkel BONDERITE M-NT 1455-W)

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Käsittely (jatkuu edelliseltä sivulta) ja kuivumisaika



Samaa liinaa voidaan käyttää muiden metallipintojen käsittelyssä vielä 12 tunnin ajan; säilytä erillisessä tiivissä muovipussissa – liinaa ei saa laittaa takaisin pakkaukseen!

Käsittelyn jälkeen pinta on päällemaalattava 5 minuutin päästä – mutta ennen kuin 15 minuuttia on kulunut (20°C); mikäli selvästi pitempi aika kuluu on käsittely uusittava

Päällemaalattavuus



Päällemaalattavissa kaikilla AkzoNobel Car Refinishin **2K**-fillereillä, paitsi:

Kaikki polyesterikitit (myös ruiskukitti) ja Sikkens Autosurfacer Rapid

Yllämainitusta poikkeuksena: Autosurfacer UV voidaan ruiskuttaa AutoPrep Pre-Treatment Wipes -käsittelyn pinnan päälle, toisin kuin happopohjamaalien päälle

Teoreettinen riittoisuus

Yhdellä liinalla voidaan käsitellä noin 1 m² kokoinen alue

Varastointi

- Pakkaukset varastoidaan avaamattomina, avatut pakkaukset suljetuin kansin: 10-40°C
- Lämpötilan vaihteluita on vältettävä, optimaalinen säilytyslämpötila: 20°C
- Säilytyslämpötila ei saa päästä alle 0°C, tuote on käyttökelvoton jäätyneen jälkeen
- Säilytys pystysuorassa - pitkäaikainen varastointi: käännetään silloin tällöin ylösalaisin
- Kuivuneet liinat ovat joka tapauksessa käyttökeltovottomia

Hyllyikä (20°C): Avaamattomat pakkaukset: 2 vuotta, avatut: 1 vuosi

Tuotantokoodi: esim. **22046A => vuosi 2022, vuoden päivä (046), sisäinen koodi (A)**

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, +358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETTÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjenteväksi ja se perustuu tämän hetken tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksiin ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

AkzoNobel Autoprep Pretreatment Wipes **(Henkel BONDERITE M-NT 1455-W)**

VAIN AMMATTIMASEEN KÄYTTÖÖN