


# Kombi Filler

## VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

### Kuvaus

Yksikomponenttinen hienokitti pienten pintavirheiden korjaamiseen, ei suoraan metalleille eikä muoveille

HUOM! Tämä tuote ei ole VOC-hyväksytty (EU-maiden korjausmaalaustoiminta, jossa noudatetaan direktiiviä 2004/42/EC)



Käyttövalmis suoraan pakkauksesta (200g tuubi)



3-4 minuuttia (20°C)



20 minuuttia (20°C)



Viimeistelykarkeus vesihionnassa: P800-P1000



Viimeistelykarkeus kuivahionnassa: P400-P500



Päällemaalattavissa kaikilla Sikkensin pohjustustuotteilla ja pintamaaleilla

Tämä ei koske polyesterituotteita, kuten Polysurfacer-ruiskukittiä



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

# Kombi Filler

## VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

### Kuvaus

Yksikomponenttinen hienokitti pienten pintavirheiden korjaamiseen, ei suoraan metalleille eikä muoveille

### Esikäsittely



Tee viimeistelevä kuivahionta P400:lla (tai hienommalla)

*Lisätietoja: Tekninen Tuoteseloste S8.06.02*



Puhdista pinta sopivalla pesuaineella

Käytä aina kahden pyyhintäliinan menetelmää

### Sopivat pohjamateriaalit

Vanhat maalipinnat ja kaikki Sikkensin pohjusteet, **ei suoraan metalleille tai muoveille**

### Tuote ja raaka-ainepohja

Kombi Filler

Nitroselluloosahartsiseos

### Levittäminen (15°C-35°C)



Levitä ohut kerros sopivalla kittilastalla; seuraavat kerrokset voidaan levittää aina 15 minuutin välein (20°C)

*Puhdista kittausvälineet pesutinnerillä tai vastaavalla heti levittämisen jälkeen*

### Kuivumisaika hiottavaksi, päällemaalattavuus



20 minuuttia (20°C) / 15 minuuttia (40°C) / 8 minuuttia (60°C)

Kombi filler voidaan päällemaalata kaikilla Sikkensin pohjusteilla ja pintamaaleilla, paitsi polyesterituotteilla

### Varastointi

Merkittäviä lämpötilanvaihteluja tulee välttää kaikkien maalituotteiden osalta; optimilämpötila: tasainen 20°C  
 - Avaamattomien tuotteiden säilyvyysajat on määritelty 20°C lämpötilassa

**Akzo Nobel Car Refinishes AB, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, +358 50 532 5798**

### VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

**TÄRKEÄ ILMOITUS** Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmä nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

#### Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)