


Polykit IV

VAIN AMMATTIMATKASEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Kaksikomponenttinen polyesteri-lastakitti teräspintojen (myös sinkittyjen) sekä myös alumiinipintojen tasoittamiseen, soveltuen myös muoviosien pienten naarmujen täyttämiseen




100 Polykit IV

2 Peroksidikovettaja (AkzoNobel Putty Hardener)



3-4 minuuttia (20°C)



15-20 minuuttia (20°C)




Viimeistelyhiontakarkeus: P180 - P240



Reuna-alueiden hionta: P320 - P400

Lisätietoja: Tekninen Tuoteseloste S8.06.02



Päällemaalattavissa kaikilla Sikkensin liuotinohteisilla pohjamaaleilla*

***Vesipohjaisia tuotteita ei saa koskaan käyttää suoraan polyesterituotteiden päällä**



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

Polykit IV

VAIN AMMATTIMATKASEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Kaksikomponenttinen polyesteri-lastakitti teräspintojen (myös sinkittyjen) sekä myös alumiinipintojen tasoittamiseen, soveltuen myös muoviosien pienten naarmujen täyttämiseen

Esikäsittely



Ennen hiontaa; puhdistaa pinta sopivalla pesuaineella

Käytä aina kahden pyyhintäliinan menetelmää



Viimeistelyhiontakarkeus: P180 - P240

Lisätietoja: Tekninen Tuoteseloste S8.06.02



Hionnan jälkeen - ennen pohjamaalin ruiskutusta; puhdistaa pinta sopivalla pesuaineella

Käytä aina kahden pyyhintäliinan menetelmää

Sopivat pohjamateriaalit


Teräs, sinkitty teräs ja alumiini
Primer Surfacer EP II (takuujärjestelmän pohjakerros; paksuus enintään 25 µm)
Polyesterikiitit ja muut polyesterituotteet sekä lasikuitu
Muovipintojen pienet naarmut; syvyys 0.5 - 2 mm, pituus enintään 50 mm
- pohjasta puhdas muovi ensin 2K Plastic Primerilla tai 1K All Plastics Primerilla

Polyesterituotteita ei saa levittää happopohjamaalien tai Wipes-käsittelyjen pintojen päälle!

Tuote, kovettaja ja raaka-ainepohja

A-komp.	Polykit IV	Polyesterihartsit
Kovettaja	AkzoNobel Putty Hardener	Peroksidi

Sekoittaminen



100 osaa Polykit IV
2 osaa AkzoNobel Putty Hardener

Sekoita huolellisesti tasaiseksi massaksi, älä vatkaa (vältä huokoset), käytä mieluiten vaakaa annostelussa

Käyttöaika kovettajan lisäämisen jälkeen

3-4 minuuttia (20°C)

Levittäminen (15°C-35°C)



Levitä Polykit IV puhtaalle, hiotulle pohjamateriaalille pitäen kittilastaa 60° kulmassa, loivenna reunat alueiden kittausta helpottaaksesi hiontavaihetta

- Älä levitä Polykit IV:tä vanhan maalipinnan tai happopohjamaalin (ml. Wipes-käsittely) päälle

Puhdista työvälineet välittömästi levittämisen jälkeen pesutinnerillä tai vastaavalla ohenteella
kovettumisen jälkeen kitin voi poistaa vain mekaanisesti

Polykit IV

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuivuminen hiottavaksi



15-20 minuuttia (20°C) / 10 minuuttia (40°C)



Neljän minuutin infrapunakuivatuksen (matala teho, etäisyys 50-70cm) jälkeen

Kuivattavan osan lämpötila ei saa ylittää 90°C

Lisätietoja: Tekninen Tuoteseloste S9.01.01

Kitin hionta



P80 - P120 - P240 - käytä merkkauksväriä / nokimustaa eri hiontakarkeuksia aloittaessasi

Lisätietoja: Tekninen Tuoteseloste S8.06.02



P240 - P320 (paikkakorjauksissa P400) - käytä merkkauksväriä / nokimustaa

Ole tarkkana ettei reuna-alueille jää karkeita hiomajälkiä!



Puhdista pinta sopivalla liuotinpohjaisella pesuaineella; käytä aina kahden pyyhintäliinan menetelmää

Älä käytä vesipohjaisia pesu-/rasvanpoistoaineita polyesterituotteiden kanssa!

- Päällemaalattavissa Sikkensin liuotinpohjaisilla pohjamaaleilla / fillereillä (älä käytä Autosurfacers WB:tä)

VOC

2004/42/II(b)(250)60

EU-direktiivin mukainen VOC-raja-arvo tämän kaltaisille tuotteille (tuoteryhmä: IIB.b) on enintään 250 g/litra; tämän tuotteen VOC-arvo on enintään 60 g/litra

Varastointi

Merkittäviä lämpötilanvaihteluja tulee välttää kaikkien maalituotteiden osalta; optimilämpötila: tasainen 20°C
- Avaamattomien tuotteiden säilyvyysajat on määritelty 20°C lämpötilassa

Akzo Nobel Car Refinishes AB, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, +358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com