


Rally Black (aerosoli)

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Yksikomponenttinen mattamustan pinnan tuottava yksikerrospintamaali pakattuna 1K-aerosolipulloon




Ruiskutusvalmis (aerosoli)




Ravista perusteellisesti ennen käyttöä

- Vähintään niin kauan kunnes sekoituskuula on irronnut pullon sisäpohjasta




Ruiskutusetäisyys:


Noin 12-18 cm



2 - 3 tasaista kerrosta




Ruiskuttamisen jälkeen tyhjennä suutin kääntämällä pullo ylösalaisin ja painamalla suutinta parin-kolmen sekunnin ajan



Kerrosten välillä (20°C):

4-8 minuuttia



Käsittelykuiva (20°C):

30 minuuttia



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

Rally Black (aerosoli)

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Yksikomponenttinen mattamustan pinnan tuottava yksikerrospintamaali pakattuna 1K-aerosolipulloon

Sopivat pohjamateriaalit

Vanhat maalipinnat ja kaikki Sikkens-pohjamaalit / pohjusteet
Rally Black:iä ei suositella ruiskutettavaksi joustavien osien kuten muovien päälle

Tuote ja lisäaineet

Aerosol Rally Black, aerosolipulloon pakattuna

Raaka-ainepohja

Yhdistelmä fyysisesti kuivuvia hartseja ja orgaanisia liuottimia

Pinnan esivalmistelu



Puhdista pinta huolellisesti sopivaa rasvanpoistoaainetta käyttäen



Kuivahiontakarkeus ennen ruiskuttamista: P500

Tarkemmat tiedot, katso Tekninen Tuoteseloste S8.06.02




Vesihiontakarkeus ennen ruiskuttamista: P1000

Tarkemmat tiedot, katso Tekninen Tuoteseloste S8.06.02




Puhdista pinta huolellisesti sopivaa rasvanpoistoaainetta käyttäen

Ruiskuttaminen




Ruiskuta 2-3 tasaista kerrosta n.12-18 cm etäisyydeltä

Suositteltu ruiskutuslämpötila 15°C-35°C



Tyhjennä suutin kääntämällä pullo ylösalaisin ja painamalla suutinta parin-kolmen sekunnin ajan



Anna pinnan haihtua 4-8 minuutin ajan kerrosten välillä


Rally Black (aerosoli)

VAIN AMMATTIMATKASEEN KÄYTTÖÖN

Kalvonvahvuus

Suosittelua ruiskutusmenetelmää noudattaen: 6-8 µm

Kuivuminen



Käsittelykuiva n. 30 minuutin päästä (20°C)

Läpikiovettunut n. 4 tunnin päästä (20°C)



Anna haihtua 5 minuuttia ennen Infrapunakuivatusta

Käsittelykuiva n. 5 minuutin päästä; pinnan lämpötila ei saa ylittää 100°C kuivatuksen aikana

Lisätietoja infrapunakuivatuksesta; katso Tekninen Tuoteseloste S9.01.01

Teoreettinen materiaalinkulutus

Kappaleen muoto, pinnan laatu, työmenetelmä ja olosuhteet vaikuttavat toteutuvaan kulutukseen

VOC

2004/42/IIb(e)(420)420

EU-direktiivin mukainen VOC-raja-arvo tämän kaltaisille tuotteille (tuoteryhmä: IIB.e) ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 840 g/litra

Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 780 g/litra

Hyllyikä / Varastointi

Vältä merkittäviä lämpötilan vaihteluja varastoinnin aikana

o Tuotteiden säilyvyys, katso TTS S9.01.02 (avaamattomat astiat 20°C säilytyslämpötilassa)

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
+358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMATKASEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJARUUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiemme tuotteita ja antamiemme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com