


Washprimer 1K CF

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen happopohjamaali suoraan metallipinnoille.
Käytetään autojen korjausmaalaus- ja valmistavassa teollisuudessa pääosin pieniin läpihiontojen paikkauksiin.
Washprimer 1K CF antaa erinomaisen tartunnan ja korroosiosuojan sen päälle ruiskutetuille maalijärjestelmille.



100 Washprimer 1K CF

50 Plus Reducer -ohenne




Mittatikku

1 Musta




Ruiskun materiaalisuutin:
1.2-1.5

Ruiskutuspaine:
1.7-2.2 bar ruiskun "kahvassa"
HVLP maks. 0.7 bar ilmasuuttimessa



Yksi märkä tai kaksi ohutta märkää kerrosta

Maali on läpikuultavaa; peittävyyttä ei saa syntyä




Päällemaalattavissa aikaisintaan:

15 minuuttia (20°C)

Päällemaalattava viimeistään:

24 tuntia (20°C)



Päällemaalattavissa kaikilla Sikkens-pohjamaaleilla ja -fillereillä, poislukien:

Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, Polyesterikitit ja Kombi Filler



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

Washprimer 1K CF

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen happopohjamaali suoraan metallipinnoille. Käytetään autojen korjausmaalaus- ja valmistavassa teollisuudessa pääosin pieniin läpihiontojen paikkauksiin. Washprimer 1K CF antaa erinomaisen tartunnan ja korroosiosuojan sen päälle ruiskutetuille maalijärjestelmille.

Sopivat pohjamateriaalit

Teräs
Sinkitty teräs

Alumiini
Ruostumaton teräs

Tuote ja lisäaineet

Washprimer 1K CF
Plus Reducer -ohenteet

Raaka-ainepohja

Washprimer 1K CF: Polyvinyylibutyaaliharts

Pinnan valmistelu



Puhdista pinta huolellisesti sopivalla rasvanpoistoaineella, esim. M600 tai M700.



Viimeistelyhionta: P240 - P320

Katso Tekninen Tuoteseloste S8.06.02 halutessasi tarkempia tietoja




Puhdista pinta huolellisesti sopivalla rasvanpoistoaineella, esim. M600 tai M700.

Käytä yhtä liinaa pinnan kastelemiseen ja puhdistamiseen ja toista liinaa kuivaamiseen.

Polyesterikittipinnan paljastuessa varo kastelemasta aluetta vedellä (esim. vesi-alkoholipohjainen M200)


Sekoittaminen



100 Washprimer 1K CF
50 Plus Reducer-ohenne (valitse nopeusversio alueen koko ja paikalliset olosuhteet huomioiden)

Sekoita Washprimer 1K CF hyvin ennen ohenteen lisäämistä ja myös sen jälkeen

Viskositeetti (20°C)



16-18 sekuntia (DIN-kuppi 4)

Käyttöaika (20°C)

6 kuukautta ohenteen lisäämisen jälkeen

Washprimer 1K CF

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Ruisku / ruiskutuspain



Ruisku

Yläsäiliö


Materiaalisuutin

1.2-1.5

Ruiskutuspain


1.7-2.2 bar ruiskun "kahvassa"
HVLP maks. 0.7 bar ilmasuuttimessa

Ruiskuttaminen



Yksi märkä tai kaksi ohutta märkää kerrosta paljaiden metallipintojen yli

Suosittelu ruiskutuslämpötilä 15°-35°C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 75%




Mikäli ruiskutetaan kaksi kerrosta:

Anna haihtua 4-8 minuuttia kerrosten välissä (20°C)

Kalvonpaksuus


Suositteltua ruiskutusmenetelmää käyttäen: 6-12 µm

Päällemaalattavuusaika (20°C)



Vähintään 15 minuuttia, enintään 24 tuntia

Päällemaalattavat tuotteet



Huom! Sikkens-värimassoja ei saa ruiskuttaa ruiskutta suoraan Wasprimer 1K CF:n päälle

Päällemaalattavissa kaikilla Sikkens-pohjamaaleilla ja -fillereillä, poislukien seuraavat:

- o Polyesterikitit ja Kombi Filler
- o Primer Surfacer EP II
- o Autosurfacer UV

Materiaalinkulutus

Teoreettinen materiaalinkulutus suositellulla ruiskutusmenetelmällä (ruiskutusvalmis seos) on ± 5 m²/litra

Kappaleen muoto, pinnan laatu, työmenetelmä ja olosuhteet vaikuttavat toteutuvaan kulutukseen

Välineiden puhdistaminen

Sikkens Guncleaner tai nitroselluloosaohenne (pesutinneri)

VOC

EU-direktiivin mukainen VOC-raja-arvo tämän kaltaisille tuotteille ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 780 g/litra. Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 760 g/litra.

Washprimer 1K CF

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Varastointi

Tuotteiden säilyvyysajat on määritelty 20°C lämpötilassa, merkittäviä lämpötilan vaihteluita tulee välttää

Paras ruiskutettavuus aikaansaadaan, kun avattu tuote säilytetään ruiskutuslämpötilassa

Tarkemmat tiedot: Katso säilyvyysaikojen Tekninen Tuoteseloste S9.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
+358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVÄIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiemme tuotteita ja antamiemme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com