


2K Clear Lights


ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Ταχυστέγνωτο βερνίκι δύο συστατικών σε σπρέι, που σκληρύνεται με ισοκυανικά. Ειδικά σχεδιασμένο για επισκευές προβολέων αυτοκινήτων. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε μία επίστρωση πάνω σε τριμμένα πολυανθρακικά υποστρώματα. Το προϊόν ενεργοποιείται πιέζοντας το κόκκινο κουμπί στην ακίδα στο κάτω μέρος.



1. Ανακινήστε καλά για 1 λεπτό




2. Τοποθετήστε το κουμπί πάνω στην ακίδα στο κάτω μέρος



3. Πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιηθεί




4. Ανακινήστε για τουλάχιστον 2 λεπτά



Απόσταση περίπου 10 cm



1 επίστρωση



Πριν τη σκλήρυνση
5-10 λεπτά στους 20 °C



Αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε για να καθαριστεί το στόμιο



20 °C

7 ώρες

60 °C

30 λεπτά



Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές
Η Akzo Nobel Car Refinishes συνιστά τη χρήση αναπνευστήρα με παροχή φρέσκου αέρα.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το ΔΕ.ΤΕ.Π.

2K Clear Lights

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Ταχυστέγνωτο βερνίκι δύο συστατικών σε σπρέι που σκληρύνεται με ισοκυανικά.
Ειδικά σχεδιασμένο για επισκευές προβολέων. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε μία επίστρωση πάνω σε τριμμένα πολυανθρακικά υποστρώματα.
Το προϊόν ενεργοποιείται πιέζοντας το κόκκινο κουμπί στην ακίδα στο κάτω μέρος.

Προϊόντα και πρόσθετα

2K Clear Lights

Βασικές πρώτες ύλες

2K Clear Lights: Ακρυλικές ρητίνες
Σκληρυντής (συμπεριλαμβάνεται στο δοχείο): Ρητίνες πολυισοκυανίου

Υποστρώματα

Όλοι οι συνήθεις προβολείς από πολυανθρακικά

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε με M200
Τρίψτε με τριβείο ακολουθώντας τα εξής βήματα: P320 – P400 – P500 – P600 – P1000 – P1500 – P3000 υγρό
Καθαρίστε πάλι με M200

(Να σημειωθεί ότι ακολουθώντας τα βήματα τριψίματος αποδίδονται εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης και εμφάνισης)

Ενεργοποίηση προϊόντος

Ενεργοποιήστε το προϊόν πιέζοντας το κόκκινο κουμπί στην ακίδα στο κάτω μέρος του σπρέι.
Ανακινήστε για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν από τη χρήση. Μετά τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε για να καθαριστεί το στόμιο.

Εφαρμογή



Εφαρμόστε μία επίστρωση και αφήστε χρόνο εξαέρωσης 5-10 λεπτών.

Χρόνος ζωής μείγματος

Μετά την ενεργοποίηση
(Η διάρκεια ζωής μείγματος μπορεί να επεκταθεί με την αποθήκευση σε δροσερό περιβάλλον)

8 ώρες στους 20°C


Πάχος επίστρωσης

Χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη εφαρμογή: 20-30 μm

2K Clear Lights

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Χρόνοι στεγνώματος



	20 °C	60 °C
Ελεύθερο σκόνης	20 λεπτά	5 λεπτά
Έτοιμο για τοποθέτηση	7 ώρες	30 λεπτά

VOC (ΠΟΕ)

Η μέγιστη οριακή τιμή στην Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατηγορία προϊόντος: IIB.e) σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 840 g/λίτρο VOC (ΠΟΕ).

Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων VOC (ΠΟΕ) σε αυτό το προϊόν σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι μέγ. 640 g/λίτρο.

Αποθήκευση προϊόντων

Ο χρόνος παραμονής στο ράφι των προϊόντων καθορίζεται όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν στους 20 °C.

Να αποφεύγονται οι υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι είναι 1 έτος

Akzo Nobel Coatings A.E.

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ: +30 210 6220620

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ HS&E

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου δελτίου δεδομένων αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που συγκεκριμένα περιγράφονται στο δελτίο τεχνικών πληροφοριών χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με τον προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των τοπικών κανονισμών και της νομοθεσίας. Να διαβάσετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών για το συγκεκριμένο προϊόν εφόσον είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο δελτίο δεδομένων είτε αλλού) είναι ακριβείς, αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτόν τον λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας βεβαίωση, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους τυπικούς μας όρους και προϋποθέσεις πωλήσεων. Θα πρέπει να ζητήσετε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάσετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων μπορούν να υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας, καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων είναι εν ισχύ προτού προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Οι εμπορικές ονομασίες των προϊόντων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων αποτελούν εμπορικά σήματα της ή παραχωρημένες άδειες στην AkzoNobel.

Κεντρικά Γραφεία

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com