


Polykit Classic

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

Descrição


Betume de poliéster de dois componentes desenhado para encher irregularidades em superfícies de aço, aço zincado e alumínio.



100 Polykit Classic
2 Bodyfiller Hardener



Tempo de aplicação:
4-6 minutos a 20°C




20-25 minutos a 20°C



Fase final de lixagem para aplicar betume P180 - P220



Fase final de lixagem em contornos P320 - P400



Repintável com todos os produtos de preparação Sikkens
A exceção de produtos base água.



Usar proteção respiratória adequada
Akzo Nobel Car Refinishes recomenda a utilização de equipamentos de proteção respiratória com fornecimento de ar.

Ler completamente esta Ficha Técnica para informação detalhada de produto



Polykit Classic

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

Descrição

Betume de poliéster de dois componentes desenhado para encher irregularidades em superfícies de aço, aço zincado e alumínio.

Processo de preparação



Limpar a zona a reparar com água tibia e sabão e aclarar com água completamente com água limpa. Eliminar a contaminação da superfície utilizando um limpador adequado.



Eliminar a pintura existente e lixar até chegar a metal descoberto utilizando P180 - P220 como fase final. *Para informação detalhada sobre preparação de superfícies consultar TDS S8.06.02*



Eliminar os restos de lixagem utilizando um limpador de superfícies adequado.

Substratos

Aço
Alumínio
Aço zincado
Primer Surfacer EP II seco, aplicado sobre uma espessura de camada máxima de 25 µm.
Laminados de polyester


Produto e aditivos

Polykit Classic
Bodyfiller Hardener

Materiais básicos

Polykit Classic: Resinas de poliéster
Hardener: Peróxido

Mistura



100 partes Polykit Classic
2 partes Bodyfiller Hardener

Misturar o betume completamente até obter uma massa uniforme (cor uniforme).
Evitar a inclusão de ar na mistura.
Misturar a quantidade correcta a peso (em balança).



Polykit Classic

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

Vida da mistura

Tempo de aplicação 4-6 minutos a 20°C.


Aplicação



Aplicar o betume de polyester sobre o metal descoberto colocando a espátula num ângulo de 60°. Evitar a formação de contornos grossos de betume retirando o excesso a nível do acabamento original.

- Não aplicar Polykit Classic directamente sobre acabamentos existentes ou directamente sobre imprimações ácidas (por exemplo Washprimer).
- Para sistemas que exijam uma alta proteção anticorrosiva pode aplicar-se Primer Surfacer EP II.
- Escala de temperatura de aplicação entre 15°C-35°C.

Secagem



Lixável passados 20-25 minutos a 20°C.
Com secagem forçado, lixável transcorridos 10 minutos a 40°C.




Mediante secagem por infra-vermelhos lixável depois 4 minutos.
Usar IR sobre potência a 50-70 cm da peça.
A temperatura não deve exceder nunca os 90°C.
Para informação adicional sobre secagem por infra-vermelhos; consultar TDS S9.01.01

Processo de lixagem



P80 - P120 - P220
Recomenda-se usar guia de lixagem entre fases de lixagem.



P220 - P320 (P400 para pequenas reparações).
Ter precaução de eliminar toda marca de lixa mais grossa que tenha podido criar-se nos contornos durante a lixagem do betume.



Eliminar restos de lixagem utilizando um limpador de superfícies adequado.
Onde tenha betume exposta evitar o contacto com a água e com produtos base água (Por exemplo desengordurante base água).



Polykit Classic

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

Repintável com

Todos os produtos actuais de preparação Sikkens a excepção de productos base água.

Limpeza de equipamento

Depois de aplicar limpar as espátulas imediatamente com dissolvente Sikkens ou com Gun Cleaner base dissolvente.

VOC

2004/42/IIIB(b)(250)45

O valor limite fixado pela UE para este produto (categoria: IIB. b) na forma pronta a usar é de máximo 250 g/litro em VOC. O conteúdo em VOC deste produto na forma pronta a usar é de máximo 45 g/litro.

Armazenagem

A vida útil do produto se determina a 20°C e quando a embalagem não foi aberto.
Evitar alterações bruscas de temperatura.

o Consultar Ficha Técnica S9.01.02

Akzo Nobel Tintas para Automóveis, Lda

Morada: Carregado Park, Núcleo empresarial, Fracção Q – Quinta do Peixoto – Lugar da Torre

Tel: +351 263 856 065

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE A informação nesta ficha de dados não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual do nosso conhecimento e nas leis vigentes: qualquer pessoa usando o produto para qualquer outro propósito que o especificamente recomendado na ficha técnica de dados, sem primeiro obter a nossa confirmação escrita da idoneidade para o propósito pretendido, o fará sobre a sua própria conta e risco. É sempre responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir toda a série de procuras das leis locais e a legislação. Sempre ler a ficha de dados de segurança e a ficha técnica de dados para este produto, se estiverem disponíveis. Todos os conselhos que demos ou qualquer declaração feita por nós acerca do produto (tanto nesta ficha técnica ou em outro lugar distinto) é correcta segundo o nosso melhor conhecimento mas nós não temos controlo sobre a qualidade ou o estado do substrato nem dos muitos actores que afectam o uso e aplicação do produto. Por consequência, a menos que especificamente seja acordado por escrito de outro modo, não aceitamos nenhuma responsabilidade em tudo o que seja relacionado com as prestações técnicas do produto ou por qualquer perda ou dano relacionado com a utilização do produto. Todos os produtos fornecidos e os conselhos técnicos dados estão sujeitos aos nossos prazos de tempo normais e condições de venda. Deveria solicitar uma cópia deste documento e fazer uma revisão cuidadosamente. A informação contida nesta ficha técnica está sujeita a modificação de quando em quando à luz da experiência e da nossa política de continuo desenvolvimento. É responsabilidade do utilizador verificar que esta ficha técnica é a actual antes de usar o produto.

As marcas de fábrica mencionadas nesta Ficha Técnica são marcas registadas ou licenciadas de Akzo Nobel.

Escritórios Centrais:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com



Polykit Classic

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

