

Spotprimer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição


Imprimação universal monocomponente em aerosol de secagem rápido, apropriada para pequenos parches lixados até ao substrato.

Para sua utilização em repintura de veículos. Disponível em cores: branca, preto, cinzento médio, cinzento, vermelho, amarelo, verde e azul.



Agitar bem antes de usar

Agitar durante vários minutos depois de aflorar a bola misturadora



Distância de aplicação

12-18 cm aproximadamente




Aplicar 2-3 demãos uniformes




Ao terminar, inverter a posição do aerosol para limpar a boca

Isto permitirá que o propulsante limpe a boca



Entre demãos:

5-10 minutos a 20°C



30 minutos a 20°C


15 minutos a 60°C

Matizar Sikkens Spotprimer antes de aplicar o acabamento final.



Lixagem final: P500

Consultar a Ficha Técnica TDS S8.06.01



Repintável com todos os acabamentos Sikkens

Spotprimer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL



Utilizar proteção respiratória adequada

Akzo Nobel Car Refinishes recomenda a utilização de máscara de ar fresco

Ler completamente esta Ficha Técnica para informação detalhada dos produtos



Spotprimer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição

Imprimação universal monocomponente em aerosol de rápido secagem, apropriada para pequenos parches lixados até ao substrato.
Para seu uso em repinturas de veículos. Disponível em cores: branco, preto, cinzento medio, cinzento, vermelho, amarelo, verde e azul.

Substratos sobre os quais pode aplicar-se

Aplicação sobre parches lixados até substrato de:

Aço

Acabamentos existentes

Sikkens Washprimers / Washfillers

Sikkens Surfacer

Laminados de poliéster

Betumes de poliéster

Sikkens Polysurfacer

Primer Surfacer EP II

Produtos e aditivos

Aerosol Spotprimer

Materiais básicos

Resinas de secagem físico. Sem CFC!

Preparação da superfície



Eliminar qualquer contaminação da superfície antes de lixar utilizando o limpador/desengordurante adequado.
Limpar previamente a superfície com água quente e detergente. De seguida, aclarar bem com água limpa.



Lixado final com grãos P220 - P320

Para informação detalhada da preparação de superfícies consultar a Ficha Técnica TDS S8.06.02



Eliminar qualquer contaminação da superfície antes de aplicar a imprimação utilizando o limpador/desengordurante adequado.

Se existir betume a descoberto, evitar que entre em contacto com a água (por ex.: desengordurante base água).


Spotprimer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL


Método de aplicação



Manter o aerosol a uma distância aproximada de 12-18 cm da chapa e aplicar 2-3 demãos uniformes.
Temperatura de aplicação recomendada: entre 15°C e 35°C.
Humidade relativa máxima durante a aplicação: 75 %.
O Spotprimer foi desenhado **únicamente** para a imprimação de parches bem lixados!



Ao terminar, inverter a posição do aerosol para limpar a boca.
Isto permitirá que o propulsante limpe a boca deixando a mesma pronta para ser usada em futuras aplicações.




Deixar entre 5 e 10 minutos de tempo de evaporação entre camadas a 20°C

Espessura

Com o método de aplicação recomendado: 20-30µm

Tempo de repintura



30 minutos a 20°C.

15 minutos a 60°C.

Sikkens Spotprimer deverá matizar-se se forem ultrapassados os tempos de repintura recomendados utilizando P500 seco ou P1000 a água antes de aplicar o acabamento.



Limpeza da superfície, eliminar qualquer contaminação da superfície antes da aplicação do acabamento utilizando o limpador/desengordurante adequado.

Repintável com



Todos os acabamentos Sikkens

Spotprimer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Rendimento

O rendimento prático depende de vários factores, como por exemplo forma do objecto, rugosidade da superfície, método e circunstância de aplicação, etc.

VOC

2004/42/IIb(E)(840)708

O limite de VOC fixado pela UE para este produto (categoria produto: IIb. e) na mistura pronta a usar é máx. 840 g/litro.

O conteúdo em VOC deste produto na sua versão pronta a usar é de 708 g/litro.

Armazenagem

A caducidade do producto faz refer-encia a embalagens fechadas a 20°C.

Evitar o máximo possível variações importantes de temperatura.

o *Uso máximo recomendado. Consultar a Ficha Técnica TDS S9.02.01*

Akzo Nobel Tintas Para Automóveis, Lda

**Morada: Carregado Park, Núcleo Empresarial, Fracção Q, Quinta do Peixoto, Lugar da Torre
2580-512 Carregado Alenquer**

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE A informação nesta ficha de dados não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual do nosso conhecimento e nas leis vigentes: qualquer pessoa usando o produto para qualquer outro propósito que o especificamente recomendado na ficha técnica de dados, sem primeiro obter a nossa confirmação escrita da idoneidade para o propósito pretendido, o fará sobre a sua própria conta e risco. É sempre responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir toda a série de procuras das leis locais e a legislação. Sempre ler a ficha de dados de segurança e a ficha técnica de dados para este produto, se estiverem disponíveis. Todos os conselhos que demos ou qualquer declaração feita por nós acerca do produto (tanto nesta ficha técnica ou em outro lugar distinto) é correcta segundo o nosso melhor conhecimento mas nós não temos controlo sobre a qualidade ou o estado do substrato nem dos muitos factores que afectam o uso e aplicação do produto. Por consequência, a menos que especificamente seja acordado por escrito de outro modo, não aceitamos nenhuma responsabilidade em tudo o que seja relacionado com as prestações técnicas do produto ou por qualquer perda ou dano relacionado com a utilização do produto. Todos os produtos fornecidos e os conselhos técnicos dados estão sujeitos aos nossos prazos de tempo nomais e condições de venda. Deveria solicitar uma cópia deste documento e fazer uma revisão cuidadosamente. A informação contida nesta ficha técnica está sujeita a modificação de quando em quando à luz da experiência e da nossa política de continuo desenvolvimento. É responsabilidade do utilizador verificar que esta ficha técnica é a actual antes de usar o produto.

As marcas de fábrica mencionadas nesta Ficha Técnica são marcas registradas ou licenciadas da Akzo Nobel.

Escritório Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

