

Spotprimer


POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis


Rychleschnoucí univerzální jednosložkový aerosolový základ vhodný pro malé broušené plochy.
Pro použití na trhu / v průmyslu oprav vozidel. K dispozici v bílé, černé, středně šedé, šedé, červené, žluté, zelené a modré barvě.



Před použitím dobře protřepejte
Po uvolnění míchací kuličky protřepávejte několik minut.




Vzdálenost aplikace
Přibližně 5"–7" (12–18 cm)




Aplikujte 2–3 rovnoměrné vrstvy



Po použití nádobku se sprejem obraťte a stiskněte trysku
To umožní hnacímu plynu vyčistit trysku




Mezi vrstvami:
5–10 minut při teplotě 20 °C



30 minut při teplotě 20 °C 15 minut při teplotě 60 °C
Před aplikací vrchního nátěru zdrsňte Sikkens Spotprimer.



Závěrečný krok broušení: P500
Viz technický list S8.06.01



Přelakovatelný všemi vrchními nátěry Sikkens



Používejte vhodnou respirační ochranu.
Akzo Nobel Car Refinishes doporučuje používat respirátor pro přívod čerstvého vzduchu.

Pro detailní informace o výrobku čtěte celý technický list.

Spotprimer

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

Rychleschnoucí univerzální jednosložkový aerosolový základ vhodný pro malé broušené plochy. Pro použití na trhu / v průmyslu oprav vozidel. K dispozici v bílé, černé, středně šedé, šedé, červené, žluté, zelené a modré barvě.

Vhodné podklady

Aplikace na obroušená místa:	
Ocel	Polyesterové lamináty
Původní povrchové úpravy	Polyesterové karosářské tmely
Sikkens Washprimers a Washfillers	Sikkens Polysurfacer
Sikkens Surfacer	Primer Surfacer EP II

Výrobky a přísady

Aerosol Spotprimer

Základní suroviny

Pryskyřice pro fyzikální sušení; bez obsahu CFK!

Příprava povrchu



Před broušením odstraňte jakékoli povrchové znečištění pomocí vhodného čističe povrchu.
Předem vyčistěte povrch teplou vodou a saponátem, dostatečně opláchněte čistou vodou.




Závěrečný krok broušení P220 - P320
Viz specifikace broušení v technickém listu S8.06.02




Před aplikací plniče / srovnávacího nátěru odstraňte veškeré povrchové znečištění pomocí vhodného čističe povrchu.
Pokud je karosářský tmel nekrytý, zamezte kontaktu s vodou (např. odmašťovačem na bázi vody).

Aplikace




Držte aerosol přibližně 12–18 cm od panelu a aplikujte 2–3 rovnoměrné vrstvy.
Doporučená aplikační teplota je mezi 15 °C až 35 °C.
Maximální relativní vlhkost během aplikace: 75 %.

Spotprimer je určen pouze jako bodový základ malých broušených ploch!



Po použití aerosol obraťte a stiskněte trysku na dobu 2–3 sekund.
To umožní hnacímu plynu dostatečně vyčistit trysku pro další použití.



Mezi vrstvami nechte odvětrat po dobu 5–10 minut při teplotě 20 °C.


Spotprimer

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Síla vrstvy

Při použití doporučené aplikace: 20–30 µm

Doba schnutí



30 minut při teplotě 20 °C


15 minut při teplotě 60 °C

Sikkens Spotprimer je nutné před aplikací vrchního nátěru po doporučených dobách odvětrání zdrsnit, a to buď pomocí suchého brusného papíru P500 nebo mokrého brusného papíru P1000.



Čištění povrchu; před aplikací vrchního nátěru odstraňte veškeré povrchové znečištění pomocí vhodného čističe povrchu.

Přelakovatelný s



Všechny vrchní nátěry Sikkens.

Využití materiálu

Praktické využití materiálu závisí na mnoha faktorech, tj. tvaru předmětu, drsnosti povrchu, aplikačních technikách, tlaku a okolnostech aplikace.

Těkavé organické látky (VOC)

2004/42/IIb(E)(840) **720**

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIb. E) ve formě připravené k použití je max. 840 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. **720** g/litr.

Skladování výrobků

Skladovatelnost produktu je stanovena pro skladování neotevřených produktů při teplotě 20 °C. Vyhněte se velkým výkyvům teploty.

o Údaje o skladovatelnosti produktu viz technický list S9.01.02

AkzoNobel Car Refinish bv. **Změna místního názvu v případě rozdílu; tj. Coatings LTD / Inc.**

Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim (změnit na místní adresu)

Tel.: +31(0)71308-6944 (změnit na místní telefonní číslo)

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek uvedené v tomto datovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované společností AkzoNobel.

Ředitelství

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. www.sikkenscr.com