





Autoclear 2.0





POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis			
Dvousložková koncepce čírého laku vyhovující VOC legislativě, která je vyvinuta pro optimální aplikační vlastnosti. Tato koncepce pokrývá všechny velikosti oprav při optimálních úrovních kvality za všech podmínek aplikace. Technologie čírého laku zajišťuje velmi robustní a spolehlivé parametry výrobku v kombinaci s vysokou úrovní lesku na Autowave 2.0.			
	3	Autoclear 2.0	
	3	Autoclear 2.0 Hardener	
	1	Autoclear 2.0 Reducer Fast / Slow	
	Použijte měřicí tyčinku Sikkens 21 Růžová		
	Nastavení stříkací pistole: 1,2–1,3 mm		Aplikační tlak: 2,0–2,2 bar na přívodu vzduchu HVLP max. 0,6–0,7 bar na vzdušníku
	2 x 1 vrstva Nejprve aplikujte střední uzavřenou vrstvu, následně po vyznačeném čase odvětrání aplikujte plnou vrstvu.		
	Mezi vrstvami 3–5 minut při teplotě 20 °C		Před sušením 3–5 minut při teplotě 20 °C
	Reducer Fast	40 °C	60 °C
	Reducer Slow	30 minut	15 minut
		45 minut	30 minut
	Používejte vhodnou respirační ochranu. Akzo Nobel Car Refinishes doporučuje používat respirátor pro přívod čerstvého vzduchu.		

Pro detailní informace o výrobku čtěte celý technický list.

Autoclear 2.0

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis									
Dvousložková koncepce čírého laku vyhovující VOC legislativě, která je vyvinuta pro optimální aplikační vlastnosti. Tato koncepce pokrývá všechny velikosti oprav při optimálních úrovních kvality za všech podmínek aplikace. Technologie čírého laku zajišťuje velmi robustní a spolehlivé parametry výrobku v kombinaci s vysokou úrovní lesku na Autowave 2.0.									
	3 3 1	Autoclear 2.0 / Autoclear 2.0 HT Autoclear 2.0 Hardener Autoclear 2.0 Reducer HT							
	Použijte měřicí tyčinku Sikkens 21 Růžová								
	Nastavení stříkací pistole: 1,2–1,3 mm		Aplikační tlak: 2,0–2,2 bar na přívodu vzduchu HVLP max. 0,6–0,7 bar na vzdušníku						
	2 x 1 vrstva Nejprve aplikujte střední uzavřenou vrstvu, následně po vyznačeném čase odvětrání aplikujte plnou vrstvu.								
	Mezi vrstvami 3-5 minut při teplotě 40°C		Před sušením 3-5 minut při teplotě 40°C						
	2.0 / Reducer HT 2.0 HT / Reducer HT		<table><tr><th>40 °C</th><th>60 °C</th></tr><tr><td>90 minut</td><td>30 minut</td></tr><tr><td>110 minut</td><td>35 minut</td></tr></table>	40 °C	60 °C	90 minut	30 minut	110 minut	35 minut
40 °C	60 °C								
90 minut	30 minut								
110 minut	35 minut								
	Používejte vhodnou respirační ochranu. Akzo Nobel Car Refinishes doporučuje používat respirátor pro přívod čerstvého vzduchu.								

Pro detailní informace o výrobku čtěte celý technický list.

Autoclear 2.0

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

Dvousložková koncepce čírého laku vyhovující VOC legislativě, která je vyvinuta pro optimální aplikační vlastnosti. Tato koncepce pokrývá všechny velikosti oprav při optimálních úrovních kvality za všech podmínek aplikace. Technologie čírého laku zajišťuje velmi robustní a spolehlivé parametry výrobku v kombinaci s vysokou úrovní lesku na Autowave 2.0.

Výrobek a přísady

Autoclear 2.0
Autoclear 2.0 HT

Tužidlo Autoclear 2.0 Hardener

Reduktory Autoclear 2.0 Reducer Fast
Autoclear 2.0 Reducer Slow
Autoclear 2.0 Reducer HT

Pro aplikace na plastové části automobilu není nutný plastifikátor (Elast-O-Activ).


Základní suroviny

Autoclear 2.0: Polyolové pryskyřice
Autoclear 2.0 Hardener: Polyizokyanátové pryskyřice

Vhodné podklady

Autowave 2.0: dokud není zcela matný a suchý


Míchání



3 Autoclear 2.0 (HT)
3 Autoclear 2.0 Hardener
1 Autoclear 2.0 Reducer Fast / Slow / HT
Použijte měřicí tyčinku č. 21 Růžová

Poznámka: Barvu míchejte až po přidání složek A, B a C!

Viskozita



Reducer Fast / Slow 15–17 sekund DIN kelímek 4 při teplotě 20 °C
Reducer HT 14–16 sekund DIN kelímek 4 při teplotě 30 °C
Reducer HT 13–15 sekund DIN kelímek 4 při teplotě 40 °C

Nastavení stříkací pistole / aplikační tlak



Stříkací pistole
Gravitační

Tryska – nastavení
1,2–1,3 mm

Aplikační tlak
2,0–2,2 bar na přívodu vzduchu do stříkací pistole
HVLP max. 0,6–0,7 bar na vzdušníku

Autoclear 2.0

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Aplikační proces a přestřiky



Aplikujte střední uzavřenou vrstvu, nechte 3–5 minut odvětrat při teplotě 20 °C.


Dále aplikujte plnou vrstvu, před sušením nechte odvětrat 3–5 minut při teplotě 20 °C.

- o Odvětrání mezi vrstvami; v případě aplikace na větší plochy je doba odvětrání mezi vrstvami minimální.
- o Přelakovatelný sám sebou po plném cyklu sušení, broušení je nutné po 24 hodinách.
- o Přestřiky (bodové opravy a přestřiky panelů), viz technický list S8.01.01.
- o *Pokud je vyžadováno broušení a silné leštění, je možno aplikovat třetí vrstvu po uplynutí stanovené doby odvětrání 5 minut při teplotě 20 °C.*

Doba zpracovatelnosti

Autoclear 2.0 (Reducer Fast)	1,5 hodiny při teplotě 20 °C
Autoclear 2.0 (Reducer Slow)	2 hodiny při teplotě 20 °C
Autoclear 2.0 (Reducer HT)	2,5 hodiny při teplotě 30 °C
Autoclear 2.0 (Reducer HT)	1,5 hodiny při teplotě 40 °C
Autoclear 2.0 HT (Reducer HT)	3 hodiny při teplotě 30 °C
Autoclear 2.0 HT (Reducer HT)	2 hodiny při teplotě 40 °C

Doby schnutí



		20 °C	40 °C	60 °C
2.0 (Reducer Fast)	Suché proti prachu	25 minut	10 minut	5 minut
	Suché k leštění	16 hodin	30 minut	15 minut
2.0 (Reducer Slow)	Suché proti prachu	45 minut	20 minut	10 minut
	Suché k leštění	16 hodin	45 minut	30 minut

		30 °C	40 °C	60 °C
2.0 (Reducer HT)	Suché proti prachu	60 minut	30 minut	10 minut
	Suché k leštění	2,5 hodiny	1,5 hodiny	30 minut
2.0 HT (Reducer HT)	Suché proti prachu	75 minut	40 minut	15 minut
	Suché k leštění	3,5 hodiny	2 hodiny	35 minut

Autoclear 2.0

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Doby schnutí (pokračování)



Suché pro manipulaci přibližně po 10 minutách.
Před infračerveným sušením nechte 5 minut odvětrat.
Panel by neměl dosáhnout při sušení teploty nad 100 °C.
Další informace o infračerveném sušení; viz technický list S9.01.01

Leštitelnost



Prach a drobné nedokonalosti lze vyleštit po dosažení stanoveného času vysoušení vzduchem nebo po úplném vysušení při teplotě objektu 60 °C a po následném ochlazení objektu na teplotu okolí. Částice prachu pečlivě obracejte a obnovte povrch podle doporučení pro leštění.
Připraveno k leštění hned po ochlazení na teplotu okolí.

Upozornění

Před použitím přípravků Autoclear 2.0 důkladně protřepejte, aby bylo zajištěno, že všechny přísady jsou homogenní, zejména po delším skladování materiálu.

Síla vrstvy

Při použití doporučené aplikace (2 vrstvy)

45–60 µm

Teoretická kryvost

Směs připravená k použití v síle vrstvy 1 µm

522 m²/litr

Čištění zařízení

Rozpouštědla Sikkens nebo čističe pistolí na bázi rozpouštědel

Těkavé organické látky (VOC)

2004/42/IIIB(d)(420)420

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.d) ve formě připravené k použití je max. 420 g/litr VOC.

Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 420 g/litr.

Skladování výrobků

Skladovatelnost produktu je stanovena pro skladování neotevřených produktů při teplotě 20 °C. Vyhněte se velkému výkyvu teploty.

o Údaje o skladovatelnosti produktu viz technický list S9.01.02

Autoclear 2.0

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Akzo Nobel Car Refinish bv.
Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. www.sikkenscr.com