


Spot Sealer

Közvetlenül a fémre

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA!

Leírás

Gyorsan száradó, univerzális, egykomponensű aeroszolos alapozó, alkalmazható közvetlenül a fémfelületre. Az autójavító iparban, főleg a kisebb területű átcsiszolt pontjavításhoz használható.




Felhordásra kész




Használat előtt alaposan rázza fel

A keverőgolyó felszabadulása után pár másodpercig rázzuk.



Az alkalmazás távolsága

Kb.5"-7" (12-18 cm)




Alkalmazzon 2-3 egyenletes réteget



Használat után fejjel lefelé nyomva tisztítsa meg a szórófejet

A hajtóanyag így tisztítja ki a szórófejet.



A rétegek között:
8-10 perc 20°C-on

Átfedhető:
15 perc múlva 20°C-on



Átfedhető minden Sikkens alapozóval és töltőalapozóval

A Primer Surfacer EPII kivételével.



Használjon megfelelő védőmaszkot!

Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.

Részletes termékinformációt a Műszaki adatlapon olvashat.

Spot Sealer

Közvetlenül a fémre

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA!

Leírás

Gyorsan száradó, univerzális, egykomponensű aeroszolos alapozó, alkalmazható közvetlenül a fémfelületre. Az autójavító iparban, főleg a kisebb területű átcsiszolt pontjavításhoz használható.

Megfelelő felületek

Az átcsiszolt foltokra alkalmazhatja az alábbi felületeken:

Meglévő bevonatok
Acél
Réz

Cinkkel bevont acél
Alumínium

Termék és adalékanyagok

Aeroszol Spot Sealer Közvetlenül a fémre.

Alapanyagok

Gyanták (fizikailag száradó) és szerves oldószerek.

Felület előkészítés



A csiszolás és felülettisztítás előtt, tisztítsuk meg a felületet a szennyeződéstől. Végezzünk elő-tisztítást meleg vízzel és mosószerrel, majd öblítsük le a felületet alaposan.




Végso csiszolási lépés P280 - P320
Lásd TIS S8.06.02. a csiszolási részletekért.




Az alapozó/töltőalapozó felhordása előtt tisztítsuk meg a felületet a megfelelő felület tisztítóval. Ahol a töltőalapozó átütött, kerüljük a vízzel történő érintkezést (pl. vízbázisú zsírtalanító).


Alkalmazás



Tartsuk a flakont kb.12-18 cm –re a felülettől és hordjunk fel 2-3 egyenletes réteget.
Az alkalmazás javasolt hőmérséklete 15°C-35°C között van.
Max. relatív páratartalom: 75 %.



Használat után Az alkalmazás után fejfel lefelé tartva 2-3 másodpercig nyomja a szóró fejet . Ezzel a hajtóanyag megtisztítja a szórófejet a következő használatig.



Tartsunk 8-10 perc szikkadási időt a rétegek között 20°C-on.

Spot Sealer


Közvetlenül a fémre

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA!

Rétegvastagság

A javasolt alkalmazás esetén: 20-30µm


Átfedhetőség



Az átfedés előtt tartsunk min. 15 perc szikkadási időt 20°C -on. Átfedhető 48 órán belül 20°C-on.

48 óra elteltével az alapozó, vagy fedőbevonat felhordása előtt végezzen száraz csiszolást P500-as vagy nedves csiszolást P1000-res csiszolópapírral

Átfedhető



Átfedhető minden Sikkens alapozóval és töltőalapozóval
A Primer Surfacer EPII kivételével.

Kiadósság

A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ, így pl. a felület alakjától és durvaságától, az alkalmazás technikájától és körülményeitől, valamint a nyomástól.

Káros anyag kibocsájtás (VOC)

2004/42/Ib(E)(840)716

Az EU szabályozás szerint az ebbe a kategóriába tartozó termékek határértéke (termék kategória: IIB. e) felhasználásra kész állapotban max. 840 g/liter VOC. A termék káros anyag kibocsájtása felhasználásra kész állapotban max. 716 g/liter.

Tárolás

A termék tárolása bontatlan doboz esetén, 20°C-os hőmérsékleten értendő. Kerüljük a nagy hőmérsékletingadozást. *Eltarthatósági idő TDS S9.01.02.*

AkzoNobel Coatings LTD, Car Refinishes
Address: 136 Milton Park, Abingdon
Oxfordshire OX14 4SB
Tel: 00 44 (0)1235 862226

AkzoNobel CR Ireland
Address: Avonbeg Industrial Estate
Long Mile Road, Dublin 12
Tel: 00 353 (0)1450 1344

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA!

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt. A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely: AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

Forgalmazó: AUTONET Import Magyarország Kft.

Cím: 2120 Dunakeszi Pallag u. 43.

Tel.: (27) 548 216, (27) 548 217 vagy (20) 851 6150, fax: (27) 548 218