


1K All Plastics Primer

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

Leírás

Gyorsan száradó, egykomponensű, jó tapadást biztosító alapozó a műanyag elemek javításához.




1K All Plastics Primer

Felhordásra kész állapotban kerül forgalomba.




Fúvóka méret :
1.2-1.4 mm

Szórási nyomás:
1.7-2.2 bar a levegő bemenetnél
HVLP max 0.6-0.7 bar a szórófejnél



1 réteg




Átfedhető:

20 perc 20°C-on

Átfedhető:

Max. 24 órán belül 20°C-on



Átfedhető minden Sikkens alapozóval, töltőalapozóval és fedőbevonattal.



Használjon megfelelő védőmaszkot.

Az Akzo Nobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.

Részletes termékinformációt a Műszaki Adatlapon olvashat.



1K All Plastics Primer

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

Leírás

Gyorsan száradó, egykomponensű, jó tapadást biztosító alapozó, a műanyag elemek javításához.

Megfelelő felületek

Minden jelenleg ismert műanyag felületen alkalmazható, a tiszta polietilén (PE) kivételével.

Az 1K All Plastics Primer – t speciálisan a puha poliuretán felületekre fejlesztették ki.
Ne alkalmazza olyan műanyagokon, amin előzőleg gyárilag alapozást végeztek.

Termék és adalékanyagok

1K All Plastics Primer

Alapanyagok

Poliolefin gyanták

Felületelőkészítés



Tisztítsa le a felületet meleg mosószeres vízzel, majd öblítse le tiszta vízzel.
A felületi szennyeződés eltávolításához használjon M700, Anti Static Degreaser vagy M850-t.



Kezeletlen műanyag elemek
Dörzsölje át a felületet vízzel hígított Sikkens Plastic Prep felületelőkészítővel.
A keményebb műanyagokon használja a 3M nagyon finom (lila), a rugalmas/puha műanyagokon a 3M ultra finom (szürke) dörzsít, majd utána alaposan öblítse le tiszta vízzel.

A műanyag elemek előkészítéséről részletes információt a TDS S8.06.03 sz. Műszaki Adatlapon olvashat.




Festett műanyag elemek
Csiszolás, utolsó csiszolási lépés P220 - P320 – as szemcséjű csiszolópapír.
Pontjavításnál és a finom éleknél P400 – as szemcséjű csiszolópapír.



A felület tisztítása: a szennyeződést M700, Anti Static Degreaser vagy M850-nel távolíthatja el.
Ahol a töltőalapozó látszik, azokon a részeken kerülje a vízzel való érintkezést (pl. vízbázisú zsírtalanító).

Viszkózitás



14-16 mp 4-es DIN csészén 20°C-on.



1K All Plastics Primer

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

Fazékidő

Végtelen.
A termék eltarthatósági idején belül.

Szórópisztoly / szórási nyomás



Szórópisztoly

Fúvókaméret

Nyomás

Ejtőtartály

1.2-1.4 mm


1.7-2.2 bar a levegő bemenetnél
HVLP max 0.6-0.7 bar a szórófejnél

Alkalmazás



Egy egybefüggő réteg a kezeletlen műanyag felületen.

Átfedési idő



Átfedés előtt hagyjon min. 20 perc szikkadási időt 20°C-on.
Az alapozót, töltőalapozót vagy fedőbevonatot 24 órán belül alkalmazza 20°C-on.

A max. átfedhetőségi időn túl dörzsölje át a felületet 3M ultra finom (szürke) dörzssivel, mielőtt az egy teljes réteg 1K All Plastics Primer alapozót alkalmazza.

Átfedhető



Minden Sikkens alapozóval, töltőalapozóval és fedőbevonattal.

Rétegvastagság

A javasolt alkalmazástechnika betartása esetén: 1-4µm

Elméleti fedőképesség

A javasolt alkalmazástechnika betartása esetén az elméleti fedőképesség
1 µm rétegvastagságnál

m²/liter
11.4

Megjegyzés:

A gyakorlati kiadósságot sok tényező befolyásolja. Pl.: a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere ill. körülményei.



1K All Plastics Primer

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

A szórópisztoly tisztítása

Sikkens Solvents vagy oldószeres pisztolymosó folyadék.

Oldószer kibocsátás

A bekevert termék káros anyag kibocsátásának értéke 805 g/liter.

Tárolás

A termék eltarthatósága bontatlan doboz esetén 20°C-on történő tárolásnál értendő.

Kerülje a nagy hőmérséklet ingadozást.

- A termékek eltarthatósági idejéről bővebben a TDS S9.01.02 sz Műszaki Adatlapon olvashat.

AUTONET Import Magyarország Kft,

Cím: 2120 Dunakeszi Pallag u. 43.

Tel.: (27) 548 216, (27) 548 217 vagy (20) 851 6150, fax: (27) 548 218

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com