

PRIMING FILLER 680 GREY






Sikkens Solvent-M600




P320



P600-P800


100:100
Priming Filler 680 Grey
Thinner X


18-22


(ejtőtartály)
2-3*1
1.5-1.8 mm
3-4 bar
HVLP (ejtőtartály)
1.6-1.9 mm
max 0.7 bar



5-10 perc


30 perc 20°C-on
15 perc 60°C-on


Lsd. t.i.s 7.9



Minden Sikkens fedő-bevonat



2.7.1

Gyorsan száradó, univerzális, egykomponensű töltőalapozó pont- és paneljavításhoz, valamint teljes gépjármű fényezéshez. Csiszolható szárazon és nedvesen egyaránt.

Termék és adalékanyagok:

Priming Filler 680 Grey
Thinner X
Autobase Plus Reducerek

Alapanyagok:

Nitrocellulóz kombinációk

Megfelelő felületek:

- Meglévő bevonatok
- Acél
- Sikkens Poliészter mélyedéstapaszk
- minden Sikkens washprimer és washfiller
- Kombi Filler
- Azon rendszerekben, ahol megkövetelt a legmagasabb színvonal, a Priming Filler 680 Grey-t mindig Washprimer CR-re alkalmazza. A Washprimer CR felhordása után tartson legalább 15 perces szikkadási időt 20°C-on.

Felület előkészítés:

- Meglévő bevonatok: zsírtalanítás és száraz csiszolás P320-as csiszolópapírral (3M 255P Gold) vagy nedves csiszolás P600-P800-as csiszolópapírral (3M 734 Black).
- Acél: zsírtalanítás és száraz csiszolás P320-as csiszolópapírral (3M 255P Gold).

Keverési arány:

100 rész Priming Filler 680 Grey
100 rész Thinner X / Autobase Plus Reducer

Szórási viszkozitás: 18-22 mp. 4-es DIN csészén 20°C-on

Fazékidő: 1 nap

Szórópisztoly fúvókaméret és szórási nyomás:

Szórópisztoly:

Ejtőtartály:
Szívótartály:
HVLP ejtőtartály:
HVLP szívótartály:

Fúvókaméret:

1.5-1.8 mm
1.8 mm
1.6-1.9 mm
1.8-2.0 mm

Szórási nyomás:

3-4 bar
3-4 bar
max. 0.7 bar a szórófejnél
max. 0.7 bar a szórófejnél

Felhordási folyamat:

Hordjon fel 2 vagy 3 egyedi réteget, 5-10 perc szikkadási idő betartásával a rétegek között. TPA felületek esetén a szikkadási idő legyen kissé hosszabb.

Rétegvastagság: 15-20µm rétegenként

**Kiadósság:**

Egy 70% hatásfokú felhordást figyelembe véve, az elméleti kiadósság egy rétegre 6 m²/l szórássra kész keverék, mely 12 m²/l hígítatlan festéknek számít 20 µm rétegvastagságnál.

Megjegyzés: A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ, beleértve az elem alakját, a felület durvaságát, az alkalmazás módszerét és feltételeit.

A munkaeszköz tisztítása:

Sikkens Solvent (oldószer), nitrocellulóz hígító vagy Thinner X.

Száradási idő:

	20°C	40°C	60°C
Csiszolható:	30 perc	20 perc	15 perc

Megjegyzés: infraszárítóval szárítható (lsd. t.i.s. 7.9).

Javaolt csiszolópapír szemcseméret:

Lsd. az ide vonatkozó fedőbevonat információt.

Ha vizesen lett csiszolva, akkor a fedőbevonat felhordása előtt 30 perc száradási időt kell biztosítani 20°C-on

Átfedhető:

Minden Sikkens fedőbevonattal, **KIVÉVE AUTOWAVE!**

VOC (szerves oldószer tartalom):

Elméleti VOC: 730 g/l szórássra kész keverék.

Eltarthatósági idő:

Priming Filler 680 Grey: 2 év

Kiszerelés:

1 l és 3 l

Szín:

bézs és szürke

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ADATOK a Priming Filler 680 Grey -re és adalék-
anyagaira
vonatkozóan :**

Kizárólag szaküzemi felhasználásra.

Egyéb adatok a termékek címkéjén.

Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításáról szóló nemzeti törvényeket és szabályokat betartani.

Rendszereink hatékonysága laboratóriumi kutatásokon és sok év gyakorlati tapasztalatán alapul. Garantáljuk, hogy a rendszereinkkel végzett munka megfelel az AKZO NOBEL COATINGS követelményeinek, feltéve, ha előírásainkat pontosan betartják és a munkát a jó szakember igényességével végzik el. Ellenőrzésünk után nem vállalunk felelősséget a végső eredményt befolyásoló hatások miatt. Partnereinknek a rendelkezésükre álló eszközökkel, a tervezett alkalmazásnak megfelelő termékeket kell kiválasztaniuk.