

SPOT PRIMER





M600




P320




P600-P800



Rázza jól össze fel-
használás előtt


távolság 20-30 cm



5-10 perc


30 perc 20°C-on
15 perc. 60°C-on

Fújja fordítva használat
után a szórófej tisztítása
érdekében

Minden Sikkens fedő-
bevonat


2.7.2



Gyorsan száradó, univerzális, egykomponensű töltőalapozó aerosol, **kis átcsiszolt foltokra**.
Elérhető fehér, fekete, középszürke, szürke, kék, piros, sárga és zöld színben.
Az EU VOC-ra vonatkozó előírásának megfelel.

Termék és adalékanyagok:
Spot Primer

Alapanyagok:
Levegőn száradó gyanták és szerves oldószerek kombinációja.
CFK mentes.

Megfelelő felületek:

Átcsiszolt foltokra:

- Acél
- Sikkens polyester mélyedéstapaszkok
- Minden Sikkens fedőbevonat, washprimerek és washfillerek
- Kombi Filler
- Meglévő bevonatok

Azon rendszerekben, ahol megkövetelt a legmagasabb színvonal, mindig Washprimer CR fölé hordja fel.

Felület előkészítés:

- Meglévő bevonatok: zsírtalanítás és száraz csiszolás P320-as csiszolópapírral (3M 255P Gold) vagy nedves csiszolás P600-P800-as csiszolópapírral (3M 734 Black).
- Acél: zsírtalanítás és száraz csiszolás P320-as csiszolópapírral (3M 255P Gold).

Keverési arány:

Szórásra kész : Rázza jól össze mielőtt felhasználja (addig rázza, amíg a “golyó” el nem kezd zörögni az aerosolban).

Felhordási folyamat:

Hordjon fel 2 vagy 3 egyedi réteget, hagyjon 5-10 perc szikkadási időt a rétegek között.

Rétegvastagság:

15-20µm rétegenként

Kiadósság:

Egy 70% hatásfokú felhordást figyelembe véve, az elméleti kiadósság egy rétegre 6 m²/l.

Megjegyzés: A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ, beleértve az elem alakját, a felület durvaságát, az alkalmazás módszerét és feltételeit.

A munkaeszköz tisztítása:

Használat után tisztítsa meg a szórófejet, az aerosol fejjel lefelé való tartásában, folyamatos szórással.

Száradási idő:	20°C	40°C	60°C
----------------	------	------	------

Csiszolható:	30 perc	20 perc	15 perc
--------------	---------	---------	---------

Javasolt csiszolópapír szemcseméret:

Lsd. az ide vonatkozó fedőbevonat információt.

Ha vizesen lett csiszolva, akkor a fedőbevonat felhordása előtt 30 perc száradási időt kell biztosítani 20°C-on.

Átfedhető:

Minden Sikkens fedőbevonattal.

VOC (szerves oldószer tartalom):

Elméleti VOC: 680 g/l.

Eltarthatósági idő:

Spot Primer : 12 hónap

Kiszerezés:

400 ml aerosol

Szín:

szürke, kék, piros, sárga és zöld.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ADATOK a Spot Primer Grey (ÚJ)-ra vonatkozóan:

Kizárólag szaküzemi felhasználásra.

Egyéb adatok a termékek címkéjén.

Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításáról szóló nemzeti törvényeket és szabályokat betartani.

Rendszereink hatékonysága laboratóriumi kutatásokon és sok év gyakorlati tapasztalatán alapul. Garantáljuk, hogy a rendszereinkkel végzett munka megfelel az AKZO NOBEL COATINGS követelményeinek, feltéve, ha előírásainkat pontosan betartják és a munkát a jó szakember igényességével végzik el. Ellenőrzésünk után nem vállalunk felelősséget a végső eredményt befolyásoló hatások miatt. Partnereinknek a rendelkezésükre álló eszközökkel, a tervezett alkalmazásnak megfelelő termékeket kell kiválasztaniuk.

AKZO NOBEL CR Kft.