


Rally Black RTS Aerosol


UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERKORTE INFORMATIE
OMSCHRIJVING


Sikkens Rally Black RTS Aerosol is een matte zwarte topcoat. Toepasbaar als matte zwarte afwerking op Sikkens Fillers en oude laklagen.




Gebruiksklaar




Schud zorgvuldig voor gebruik.
Gedurende een aantal minuten.




Afstand tot object
Circa 12-18 cm




Spuit 2-3 lagen



Keer de spuitbus om en druk de nozzle in na gebruik.
Op deze wijze wordt de nozzle gereinigd door het drijfgas.



Tussen de lagen:
4-8 minuten bij 20°C



Hanteerbaar:
30 minuten bij 20°C



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Rally Black RTS Aerosol

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

UITGEBREIDE INFORMATIE

OMSCHRIJVING

1K Rally Black is een matte zwarte topcoat. Toepasbaar als matte zwarte afwerking op Sikkens Fillers en oude laklagen. .

TOEPASBARE ONDERGRONDEN

Oude laklagen
Sikkens Filler
Rally Black kan niet worden aangebracht op flexibele of zachte kunststofdelen.

PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

Spuitbus 1K Rally Black

GRONDSTOFBASIS

Fysisch drogende bindmiddelen en oplosmiddel.

VOORBEHANDELING



Verwijder op het oppervlak aanwezige verontreiniging met een hiervoor geschikt product alvorens de ondergrond te schuren.
Reinig het te spuiten oppervlak altijd eerst met warm water en zeep en spoel vervolgens met voldoende schoon water na.



Laatste schuurstap P500

- U kunt de ondergrond indien gewenst grover voorschuren met korrel 320-400
- Voor uitgebreide informatie over voorbehandeling verwijzen wij naar TI S8.06.02




Reinig de ondergrond met een hiervoor geschikte oppervlaktereiniger.
Maak de ondergrond voor het spuiten stofvrij.

Rally Black RTS Aerosol

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK


VERWERKING



Breng 2 tot 3 lagen aan op een afstand tot het object van 12 tot 18 cm..
Maximale verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 35°C.



Keer de spuitbus na gebruik om en houd de nozzle gedurende 2 tot 3 seconden ingedrukt.
Op deze wijze wordt de nozzle gereinigd door het drijfgas.



Houdt een uitdamp tijd aan van 4 – 8 minuten bij 20°C tussen de lagen.

LAAGDIKTE

Aangebracht volgens voorgeschreven werkwijze: 6-8 µm.

DROGING



Hanteerbaar na circa 30 minuten bij 20°C.
Volledig doorgehard na 4 uur bij 20°C.



Houd 5 minuten uitdamp tijd aan voor infrarooddrogen.
De objecttemperatuur mag tijdens Infrarood droging beslist niet hoger worden dan 100°C.
Hanteerbaar na circa 5 minuten.

Voor uitgebreide informatie over Infrarood droging verwijzen wij naar TI nummer S9.01.01

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 780 g/l.

HOUDBAARHEID

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- Voor de minimale houdbaarheid zie TI S9.02.01

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

Rally Black RTS Aerosol

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com