


Washprimer 1K CF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERKORTE INFORMATIE
OMSCHRIJVING

Sneldrogende etsende primer geschikt op diverse ongelakte metalen ondergronden.
Toepasbaar in de schadeherstelmarkt met name voor kleine doorgeschuurde plekken.
Washprimer 1K CF geeft een uitstekende hechting en corrosiewering in combinatie met de hierover aangebrachte laklagen.



100 Washprimer 1K CF

50 Plus Reducers




Maatlat 1




Spuitopening:
1.2-1.5 mm

Spuitdruk:
1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool




1-2 x 1 laag



Overspuitbaar na:
15 minuten bij 20°C

Overspuitbaar binnen:
24 uur bij 20°C



Overspuitbaar met Sikkens primers of fillers

Met uitzondering van Autosurfacers UV Primer, Surfacer EP II, Polyesterplamuur en Polysurfacers.



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming

Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Washprimer 1K CF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

UITGEBREIDE INFORMATIE

OMSCHRIJVING

Sneldrogende etsende primer geschikt op diverse ongelakte metalen ondergronden.
Toepasbaar in de schadeherstelmarkt met name voor kleine doorgesuurde plekken.
Washprimer 1K CF geeft een uitstekende hechting en corrosiewering in combinatie met de hierover aangebrachte laklagen.

TOEPASBARE ONDERGRONDEN

Staal	Aluminium
Verzinkt staal	Roestvaststaal

PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

Washprimer 1K CF
Plus Reducer Fast; spot en panel repair, omgevingstemperatuur: 15°C-25°C.
Plus Reducer Medium; spot en panel repairs en grote oppervlakken, omgevingstemperatuur: 20°C-30°C.
Plus Reducer Slow; grote oppervlakken en gehele overspuiters, omgevingstemperatuur: 25°C-35°C.
Plus Reducer Extra Slow; extreem hoge temperaturen, > 35°C.

GRONDSTOFBASIS

Washprimer 1K CF: Polyvinyl butyral hars

VOORBEHANDELING



Verwijder op het oppervlak aanwezige verontreiniging met een hiervoor geschikt product alvorens de ondergrond te schuren.
Reinig het te spuiten oppervlak altijd eerst met warm water en zeep en spoel vervolgens met voldoende schoon water na.




Laatste schuurstap P220 - P320
Voor uitgebreide informatie zie TI nummer S8.06.02



Oppervlakte reiniging, verwijder voor het aanbrengen van de Washprimer 1K CF aanwezige verontreiniging met een hiervoor geschikt reinigingsmiddel. Voorkom het gebruik van watergedragen reinigingsmiddelen op delen waar polyesterplamuur is aangebracht.

MENGEN




- | | |
|------------|---|
| 100 | Washprimer 1K CF |
| 50 | Plus Reducers |
| ○ | Roer Washprimer 1K CF grondig alvorens Reducer toe te voegen. |
| ○ | Gebruik maatlat 1 voor het op de juiste wijze mengen. |

Washprimer 1K CF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

SPUITVISCOSITEIT



16-18 seconden DIN cup 4 bij 20°C.

POTLIFE

6 maanden bij 20°C

AFSTELLING SPUITAPPARATUUR




Spuitpistool
Bovenbeker


Spuitopening
1.2-1.6 mm

Spuitdruk
1.7-2.2 inlaatdruk aan het pistool

VERWERKING



1-2 x 1 laag over ongelakte metalen ondergronden.
Geadviseerde verwerkingstemperatuur tussen 15°C-35°C.
Maximale relatieve vochtigheid tijdens verwerking: 75%.




Houdt een uitdamptijd aan van 4-8 minuten bij 20°C.

LAAGDIKTE


Totale laagdikte bij voorgeschreven applicatie:
6-12µm.

OVERSPUITBAAR NA



Uitdamptijd voor afspuiten 15 minuten bij 20°C.
Spuit af binnen 24 uur bij 20°C.

OVERSPUITBAAR MET



Sikkens primers of fillers.

Met uitzondering van:

- 2K polyesterplamuur
- Sikkens Autosurfacer UV, Polysurfacer - Kombi Filler – Primer Surfacer EP II
- Sikkens basecoats

Washprimer 1K CF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

THEORETISCH UITSPUITVERMOGEN

Bij voorgeschreven applicatie :± 5 m²/liter spuitklaar materiaal.

Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

REINIGEN SPUITAPPARATUUR

Sikkens Guncleaner of Sikkens Solvent.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

2004/42/IIIB(c)(780)752

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,c) in gebruiksklare vorm is max. 780 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 752 g/l.

HOUDBAARHEID

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- Voor de minimale houdbaarheid zie TI nummer S9.02.01

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.
Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com