


Washprimer 1K CF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING


Sneldrogende etsende primer in spuitbus geschikt op diverse ongelakte metalen ondergronden.
Toepasbaar in de schadeherstelmarkt met name voor kleine doorgesuurde plekken.
Washprimer 1K CF geeft een uitstekende hechting en corrosiewering in combinatie met de hierover aangebrachte laklagen.




Gebruiksklaar



Zorgvuldig schudden voor gebruik.
Schud enkele minuten nadat de mengbal is losgemaakt




Afstand tot het object
Circa 12-18 cm



Spuit 1-2 lagen



Keer de spuitbus om en druk de nozzle in na gebruik.
Op deze wijze wordt de nozzle gereinigd door het drijfgas.



Overspuitbaar na:
15 minuten bij 20°C

Overspuitbaar binnen:
24 uur bij 20°C



Overspuitbaar met Sikkens primers of fillers
Met uitzondering van Autosurfacer, UV, Primer Surfacer EP II, 2K polyesterplamuur, Polysurfacer en Kombi Filler.



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Washprimer 1K CF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING

Sneldrogende etsende primer in spuitbus geschikt op diverse ongelakte metalen ondergronden.
Toepasbaar in de schadeherstelmarkt met name voor kleine doorgeschuurde plekken.
Washprimer 1K CF geeft een uitstekende hechting en corrosiewering in combinatie met de hierover aangebrachte laklagen.

TOEPASBARE ONDERGRONDEN

Staal
Verzinkt staal

Aluminium
Roestvaststaal

PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

Spuitbus Washprimer 1K CF

GRONDSTOFBASIS

Polyvinyl butyral

VOORBEHANDELING



Verwijder op het oppervlak aanwezige verontreiniging met een hiervoor geschikt product alvorens de ondergrond te schuren.
Reinig het te spuiten oppervlak altijd eerst met warm water en zeep en spoel vervolgens met voldoende schoon water na.




Laatste schuurstap P220 - P320
Voor uitgebreide informatie zie TI nummer S8.06.02




Oppervlakte reiniging, verwijder voor het aanbrengen van de 1K Washprimer CF op het te spuiten oppervlak aanwezige verontreiniging met een hiervoor geschikt reinigingsmiddel. Voorkom het gebruik van watergedragen reinigingsmiddelen op delen waar polyesterplamuur is aangebracht.


VERWERKING



Breng 1 tot 2 lagen aan op een afstand tot het object van 12 tot 18 cm..
Maximale verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 35°C.
Maximale relatieve vochtigheid tijdens applicatie: 75 %.



Keer de spuitbus na gebruik om en houd de nozzle gedurende 2 tot 3 seconden ingedrukt.
Op deze wijze wordt de nozzle gereinigd door het drijfgas..



Houdt een uitdamptijd aan van 4 – 8 minuten bij 20°C tussen de lagen.


Washprimer 1K CF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

LAAGDIKTE

Totale laagdikte bij voorgeschreven applicatie: 6-12µm.

OVERSPUITBAAR NA



Uitdamp tijd voor afspreiden 15 minuten bij 20 °C.
Spreiden af binnen 24 uur bij 20°C.

OVERSPUITBAAR MET



Sikkens primers of fillers.

Met uitzondering van:

- Polyesterplamuur
- Sikkens Polysurfacer - Kombi Filler – Primer Surfacer EP II
- Sikkens basecoats

THEORETISCH UITSPUITVERMOGEN

Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

2004/42/IIIB(e)(840)710

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 720 g/l.

HOUDBAARHEID

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- Voor de minimale houdbaarheid zie TI nummer S9.02.01

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

Washprimer 1K CF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel. Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com	