


Rally Black

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving

Sikkens Rally Black is een matte zwarte topcoat. Toepasbaar als matte zwarte afwerking op Sikkens Fillers en oude laklagen. Rally Black is geschikt voor zowel aan de binnenzijde als ook de buitenzijde van een voertuig.



- 3 Rally Black
- 1 Autocryl Plus LV Hardener
- 2 Autocryl Plus LV Thinner




15




Spuitopening
1.2-1.5 mm

Spuitdruk:
1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool
HVLP max 0.6-0.7 bar aan de luchtkap.




2 x 1 laag



Tussen de lagen :
6-10 minuten bij 20°C

Voor het stoken
6-10 minuten bij 20°C



Autocryl Plus LV Thinner
Autocryl Plus LV
Accelerator

20°C

60°C

8 uur

35 minuten

2 uur

15 minuten



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Rally Black

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving

Sikkens Rally Black is een matte zwarte topcoat. Toepasbaar als matte zwarte afwerking op Sikkens Fillers en oude laklagen. Rally Black is geschikt voor zowel aan de binnenzijde als ook de buitenzijde van een voertuig.

Toepasbare ondergronden

Oude laklagen
Sikkens primers, fillers en sealers
Polyester
Rally Black kan niet worden aangebracht op flexibele of zachte kunststofdelen.

Product en bijbehorende materialen

	Rally Black
Hardeners	Autocryl Plus LV Hardener P Hardeners (P25/P35)
Thinners	Autocryl Plus LV Thinner
Plus Reducer	Plus Reducer Fast; spot- en panel reparaties, temperatuurbereik: 15°C-25°C. Plus Reducer Medium; spot- en panel reparaties en grote oppervlakten, temperatuurbereik: 20°C-30°C. Plus Reducer Slow; grotere oppervlakten en gehele overspuiters, temperatuurbereik: 25°C-35°C. Plus Reducer Extra Slow; to gebruiken bij extreem hoge temperaturen, temperatuurbereik: boven 35°C.
Accelerators	Autocryl Plus LV Accelerator; spot- en panel reparaties bij 15°C-25°C.
Additiven	Autocryl Structure Paste: additive to create different surface textures.

Grondstofbasis

Polyester / acrylaat hars

Rally Black

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Voorbehandeling



Verwijder op het oppervlak aanwezige verontreiniging met een hiervoor geschikt product alvorens de ondergrond te schuren.

Reinig het te spuiten oppervlak altijd eerst met warm water en zeep en spoel vervolgens met voldoende schoon water na.



Laatste schuurstep P500

- U kunt de ondergrond indien gewenst grover voorschuren met korrel 320-400
- Voor uitgebreide informatie over voorbehandeling verwijzen wij naar TI S8.06.02




Laatste schuurstep P1000

- De eerste schuurstappen kunnen uitgevoerd worden met een grovere grofte P600 - P800
- Hanteer een maximale schuurstepgrote van 200 tijdens het schuurproces.
- Voor uitgebreide informatie over voorbehandeling verwijzen wij naar TI S8.06.02



Reinig de ondergrond met een hiervoor geschikte oppervlaktereiniger.
Maak de ondergrond voor het spuiten stofvrij.

Mengen




- 3 Rally Black
- 1 Autocryl Plus LV Hardener
- 2 Autocryl Plus LV Thinner

Roer de Rally Black goed om vervolgens verharder en verdunning toe te voegen. Gebruik maatlat 15

- 100 Rally Black
- 50 Hardener P25-P35
- 100 Plus Reducers

Roer de Rally Black goed om vervolgens verharder en verdunning toe te voegen

Viscositeit



Rally Black - Autocryl Plus LV Hardener;
Rally Black - Hardener P25-P35;

16.6 seconden - DIN Cup 4 bij 20°C.
13.3 seconden - DIN Cup 4 bij 20°C.

Afstelling spuitapparatuur



Spuitpistool

Bovenbeker

Spuitopening

1.2-1.5 mm

Spuitdruk

1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het spuitpistool
HVLP max 0.6-0.7 bar aan de luchtkap

Rally Black

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Verwerking



Spuit 1-2 dun gesloten tussenlagen met een uitdamp tijd van 6-10 minuten bij 20°C.
Spuit vervolgens een volle laag met een uitdamp tijd van 6-10 minuten bij 20°C.
○ *Overspuitbaar met zichzelf naar volledige droging. Na 24 uur openstaan dient er opnieuw geschuurd te worden*

Potlife

Autocryl Plus LV Hardener / Autocryl Plus LV Thinner	3 uur bij 20°C.
Autocryl Plus LV Hardener / Autocryl Plus LV Accelerator	1 ½ uur bij 20°C.
Plus Hardeners P25	1 ½ uur bij 20°C.

Laagdikte

Aangebracht volgens voorgeschreven werkwijze: 40 µm.

Droogtijd

Laat de auto 5 minuten uitdampen bij 20°C alvorens deze in de (voorverwarmde) droogcabine te zetten bij 60°C. Alle droogtijden hebben betrekking op de standaard toepassing en objecttemperatuur. Houd rekening met de tijd die nodig is om de spuitcabine op temperatuur te laten komen zodat de de objecttemperatuur de 60 ° C kan bereiken.

	Autocryl Plus LV Thinner		Autocryl Plus LV Accelerator	
20°C	Stofvrij	15 minuten	15 minuten	
	Hanteerbaar	8 uur	2 uur	
60°C	Stofvrij	5 minuten	5 minuten	
	Hanteerbaar	35 minuten	15 minuten	

Rally Black

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Droogtijd (vervolg)

		P25 Hardener Plus Reducer	P25 Hardener Plus Accelerator
---	--	--------------------------------------	--

20°C	Stofvrij	20 minuten	15 minuten
	Hanteerbaar	5 ½ uur	1½ uur

60°C	Stofvrij	5 minuten	5 minuten
	Hanteerbaar	25 minuten	15 minuten

		Plus 35 Hardener Plus Reducer	
--	--	--	--

20°C	Stofvrij	20 minuten	
	Hanteerbaar	8 uur	

60°C	Stofvrij	7 minuten	
	Hanteerbaar	35 minuten	



Hanteerbaar na circa 10 minuten.
Houd 5 minuten uitdamp tijd aan voor infrarood drogen
De objecttemperatuur mag tijdens Infrarood droging beslist niet hoger worden dan 100°C
Voor uitgebreide informatie over Infrarood droging verwijzen wij naar TI nummer S9.01.01

Theoretisch uitspuitvermogen

9 m² per liter spuitklaar materiaal.

Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

Reinigen Sduitapparaat

Sikkens Solvent of Guncleaner

Rally Black

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Vluchtige Organische Stoffen

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/liter VOS. VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 640 g/liter.

Opslag

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- Voor de minimale houdbaarheid zie TI nummer S9.02.01

Belangrijk

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om

Rally Black

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com