

Autowave 2.0 Hardener


UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING

Special Autowave additief voor gebruik onder Sikkens Autoclear Aerodry, motorruimtekleuren, design en meerkleuren applicatie.




Zwenk Autowave 2.0 voor schenken tweemaal handmatig om




100 Autowave 2.0

10 Autowave 2.0 Hardener



100 Autowave 2.0 + Autowave 2.0 Hardener

5-20 Activator WB



Maatlat 14



Spuitopening

Beneden 28°C: 1.2 – 1.3 mm

Boven 28°C: 1.3 – 1.4 mm

Druk

1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool

HVLP max 0.6-0.7 bar bij de luchtkap




Verwerking metalics:

- Vloeiende laag
- Dunnere laag
- Nevellaag

Verwerking solids:

2 lagen



Drogingsmethoden:

- Luchtversnelling
- Circa 10 minuten bij 60°C

Voor blanke lak applicatie:

15 minuten bij 25°C



Applicatie blanke lak

Zie technisch informatieblad van de desbetreffende blanke lak.



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming

Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Autowave 2.0 Hardener

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving

Special Autowave additief voor motorruimtekleuren, design en meerkleuren applicatie.

Product en bijbehorende materialen

Autowave 2.0 Hardener

Grondstofbasis

Isocyaanaat hars

Aanmaken op volume

Voeg 10 delen Autowave 2.0 Hardener aan Autowave 2.0 kleuren toe
Roer goed door en voeg vervolgens Activator WB toe.

Potlife

1½ uur

Drogingsmethoden

- Luchtversnelling
- Circa 10 minuten bij 60°C

Voor blanke lak applicatie: 15 minuten bij 25°C

Let op: Niet drogen met IR

Houdbaarheid

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

Voor de minimale houdbaarheid zie TI S9.01.02

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

Autowave 2.0 Hardener

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.
Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com