


Primer Classic FAST

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Descrição

Primer PU de dois componentes com alto poder de enchimento, excelente lixamento, aderência e com secagem rápida. Indicado para diversos substratos.

Aplicação – sistema lixável



- 4 Primer Classic FAST
- 1 Hardener Classic FAST
- 1 Plus Reducer

Se necessário, para um melhor enchimento o Primer Classic FAST poderá ser utilizado com a metade da diluição com Plus Reducer (Proporção 4 : 1 : 0,5).



Utilizar régua de catálise Sikkens
Régua universal Sikkens




Ajuste da pistola
1.7 – 1.9 mm

Pressão de aplicação:
2 – 4 bar na entrada de ar



2 – 3 demãos
Aplicar duas a três demãos simples com o tempo de flash-off indicado.
Recomendado o uso com todos os acabamentos Sikkens.



Flash-off entre demãos
5 – 10 minutos à 25°C

Flash-off antes da secagem:
5 – 10 minutos à 25°C

*Selecionar Reducer de acordo com temperatura



Tempo de secagem
Hardener Classic FAST

(25°C)
1 hora

(60°C)
20 minutos



Lixamento **inicial**: P320
Lixamento **final**: P800



Recomendado o uso com todos os acabamentos Sikkens



Usar proteção respiratória apropriada
AkzoNobel Repintura Automotiva recomenda o uso de máscara respiratória.

Ler TDS completo para informações detalhadas do produto

Primer Classic FAST

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Descrição

Primer PU de dois componentes com alto poder de enchimento, excelente lixamento, aderência e com secagem rápida. Indicado para diversos substratos.

Produtos e aditivos

Primer Classic FAST

Hardeners Hardener Classic FAST

Reducers Plus Reducer Fast; spot e reparo de painéis, faixa de temperatura: (15°C - 25°C)
Plus Reducer Medium; spot e reparo de painéis, faixa de temperatura: (20°C - 30°C)
Plus Reducer Slow; grandes áreas e serviços de pintura total, faixa de temperatura: (25°C - 35°C)

Aditivos Elast-O-Actif; elastificante para flexibilizar peças plásticas. Ver S8.06.03c.

Matérias-primas básicas

Primer Classic FAST: Resinas acrílicas.
Hardener Classic FAST: Resina poliisocianato.

Substratos Indicados

Pinturas antigas devidamente preparadas.
Washprimers e Washfillers Sikkens.

Primer Classic FAST

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Preparação da superfície



Limpeza da superfície: remover previamente qualquer contaminação da superfície antes de lixar utilizando o desengraxante adequado.
Limpar previamente a superfície com água morna e detergente, em seguida enxaguar com água limpa.



Acabamentos existentes: desengratar e lixar com P320/P400 ou processo úmido com P400/P600.




Limpeza da superfície: remover qualquer contaminação da superfície antes de aplicar o Primer Classic FAST, utilizando um desengraxante adequado.

Misturar antes de usar



Misturar completamente o Primer Classic FAST antes do uso.


Relação de mistura



4 Primer Classic FAST
1 Hardener Classic FAST
1 Plus Reducer

Usar régua de catálise universal Sikkens

Viscosidade



20 – 30 segundos – Copo Ford 4 à 25 °C.

Configuração da Pistola / Pressão de aplicação



Gravidade	1.7 - 1.9 mm	2 - 4 bar ou 29 – 58 lbs / pol ²
Sucção	1.8 mm	2 - 4 bar ou 29 – 58 lbs / pol ²

Para um máximo enchimento use um bico largo e baixa pressão de aplicação

Primer Classic FAST

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Aplicação



Aplicar duas a três demãos simples com flash-off de 5-10 minutos entre as demãos.
(dependendo sempre da espessura da demão aplicada).

Espessura do filme

Aproximadamente 40-50 μm por demão na condição de aplicação recomendada.

Vida útil da mistura

30 minutos 25 °C, com diluição 4:1:1

O tempo de vida útil da mistura será menor em função do aumento da temperatura e redução na % de diluição.

Rendimento Teórico

Utilizando a aplicação recomendada o rendimento teórico é de 13m²/litro por demão da mistura pronta para uso do Primer Classic FAST.

O rendimento prático depende de muitos fatores como: forma do objeto, rugosidade da superfície, método e circunstâncias de aplicação.

Tempo de secagem – sistema lixável



(25°C)

(60°C)

1 hora

20 minutos



A temperatura não deve ultrapassar 100°C durante a cura.
Aguardar 5 minutos de flash-off antes de curar por infravermelho.

Primer Classic FAST

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Lixamento final



Lixamento inicial: P320 – P400
Lixamento final a seco: P600 – P800

Respeitar um máximo de 100 unidades de diferença de granulometria da lixa durante o processo de lixamento.



Limpeza da superfície: remover qualquer contaminação da superfície antes da aplicação do acabamento, usando um desengraxante apropriado.

Repintado com

Todos os acabamentos Sikkens.

Limpeza do equipamento

Solventes Sikkens ou solvente de limpeza para pistola

VOC

O índice de VOC deste produto pronto para uso Autobase Plus, Autowave, Autobase Classic é de 571 g/litro.

Armazenamento do produto

A validade do produto é determinada quando o mesmo é armazenado fechado a 25°C.

Evite a exposição do produto a mudanças bruscas de temperatura.

Prazo de validade: Vide informações na embalagem do produto.

Primer Classic FAST

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Akzo Nobel Ltda
Automotive & Aerospace Coatings
Endereço: Rua Assumpta Sabatini Rossi, 1650, SBCampo – SP
Tel: 0800 709 5121

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no nosso conhecimento e nas leis atuais. Qualquer pessoa que use este produto para alguma finalidade que não seja as recomendadas nesta ficha técnica sem primeiro obter a confirmação escrita por nós sobre a adequação do produto faz assim seu próprio risco. É sempre responsabilidade do usuário analisar todas as etapas para cumprir as demandas e regras locais da legislação. Sempre leia a Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e a Ficha de Dados Técnicos sobre este produto, se disponível. Todo o conselho ou toda a indicação sobre este produto feita por nós (nesta folha de informações ou de outra maneira) é alinhado com o melhor do nosso conhecimento, mas nós não temos o controle sobre a qualidade e condições dos substratos ou de muitos fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que nós concordemos com a maneira que está escrito, nós não aceitaremos a responsabilidade com a performance do produto ou por qualquer perda ou dano que surgir com o uso do produto. Todos os produtos fornecidos estão submetidos ao nosso termo padrão e condição de venda. Você pode solicitar uma cópia deste documento e rever cuidadosamente. A informação contida nesta ficha de dados está sujeita a modificação de tempos em tempos de acordo com nossa experiência e nossa política de contínuo desenvolvimento. É de responsabilidade do usuário verificar este documento previamente antes do uso deste produto.

Os nomes dos revestimentos mencionadas nesta folha de dados são marcas registradas ou são licenciados da AkzoNobel.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com