


用途

2 液型の速乾スプレーパテで、深い傷や凹みを充填するのに使用します。
 サンディング性に優れており、作業時間の短縮に役立ちます。



100 ポリサフェーサー (容量比)
 5 ポリサフェーサー ハードナー
 ※ハードナーボトルで計量




100 ポリサフェーサー (重量比)
 3.2 ポリサフェーサー ハードナー



スプレーガン口径: 2.0-3.5 mm
 スプレー圧力: 1.7-2.2 bar (手元圧力)
 HVLP は最大 0.6-0.7 bar (エアーキャップにて)



2-3 回シングルコート



各コート間のフラッシュオフ: 0-5 分/20°C
 強制乾燥までのセッティング: 0-5 分/20°C



乾燥時間:
 2 時間/20°C 30 分/60°C



サフェーサー塗装前最終番手: P220 – P320



シッケンズ サフェーサー類で塗り重ね可能
 ※ポリサフェーサーに水性製品は使用しないでください。



適切な安全保護具を着用し使用してください。
 アクゾノーベルコーティングではフレッシュエアーマスクの使用を推奨します。

Read complete TDS for detailed product information

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

用途

2液型の速乾スプレーパテで、深い傷や凹みを充填するのに使用します。
 サンディング性に優れており、作業時間の短縮に役立ちます。

被塗物の前処理



温水と洗剤にて被塗物を洗浄し、洗浄後はきれいな水で洗剤を十分に洗い流してください。
 サンディング前に被塗物の不純物をシッケンズ脱脂剤にて除去してください。



ドライ P120-220 を使用して旧塗膜を剥離します。



ポリサフェーサー塗布前に被塗物の不純物をシッケンズ脱脂剤にて除去してください。

使用できる被塗物

スチール
 旧塗膜（ブロック塗装に限る）
 グラスファイバー
 プライマーサフェーサーEP（1コート / 最大 25μm）

※ポリサフェーサーはウォッシュプライマー1KCF の上に塗装してはいけません。

主剤と副材

ポリサフェーサー

ポリサフェーサー ハードナー

主な原材料


ポリサフェーサー: ポリエステル樹脂
 ポリサフェーサー ハードナー: パーオキサイド

使用前の攪拌




ご使用前にポリサフェーサーを充分攪拌して下さい。

混合比



100 ポリサフェーサー
 5 ポリサフェーサー ハードナー (容量比)
 ※ハードナーボトルで計量

粘度



ポリサフェーサー及びポリサフェーサーハードナーを正しい混合比で混合することによって、スプレーに適した粘度が得られます。

スプレーガン口径とスプレー圧力



スプレーガン
 重力式

ノズル口径
 2.0-3.5 mm

スプレー圧力
 1.7-2.2 bar (手元圧力)
 HVLP は最大 0.6-0.7 bar (エアークャップ)

※最大膜厚を得るためには、大きいノズル口径を使用し、低いエアークャップで塗装して下さい。

可使時間

30 分/20°C.
 15 分/30°C.

塗装方法



足付けした部分全体に 1 回シングルウェットコート。
 続いて先に塗装した部分の内側へ 1~2 回シングルウェットコートして下さい。
 ブロック塗装する場合は、必要な膜厚が得られるように 2~3 回シングルウェットコートして下さい。

※各コート間のフラッシュオフは、エアークャップを避け、表面の艶が引けるのを目安にして下さい。
 ※フラッシュオフタイムは塗装温度、膜厚、塗装環境により異なります。

膜厚

推奨する方法で塗装した場合: 300 µm (1 コート 100µm)

乾燥時間



2 時間/20°C

1 時間/40°C

30 分/60°C

上記の乾燥時間は、推奨する方法で塗装 (3 コート) した場合及び被塗物の温度が上記の温度に達してからで時間です。

サンディング



P120 – P220 – (P320)

※フェザーエッジ周辺の粗いペーパー傷を研ぎ落としてください。
 ※各ステップでガイドコートを使用してください。



サフェーサー塗装前に被塗物の不純物をシッケンズ脱脂剤にて除去して下さい。

※ポリサフェーサーには M200 (水性洗剤) を使用しないでください。

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

塗り重ね可能製品

シッケンズ サフェーサー類で塗り重ね可能(オートサフェーサーWB は除く)

塗装可能面積

推奨する塗装方法で理論上の塗装可能面積: $\pm 5.5\text{-}6.5 \text{ m}^2 / \text{L}$ (混合済み)

※実際の使用量については、被塗物の形状、表面の塗り肌の状況など塗装環境により異なります。

器具の洗浄

使用後はシンナーX 又はプラスリデューサーで速やかに洗浄して下さい。

VOC 含有量

245 g / L

製品の保管

製品の貯蔵安定期間は、20℃で未開封の場合を基準としています。

※貯蔵安定期間については TDS S9.01.02 を参照してください。

アクソノーベルコーティング株式会社 自動車補修塗料事業部
東京都国立市泉 4 丁目 8 - 7
Tel : 042 - 843 - 0081

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

IMPORTANT NOTE The information in this data sheet is not intended to be exhaustive and is based on the present state of our knowledge and on current laws: any person using the product for any purpose other than that specifically recommended in the technical data sheet without first obtaining written confirmation from us as to the suitability of the product for the intended purpose does so at his own risk. It is always the responsibility of the user to take all necessary steps to fulfill the demands set out in the local rules and legislation. Always read the Material Data Sheet and the Technical Data Sheet for this product if available. All advice we give or any statement made about the product by us (whether in this data sheet or otherwise) is correct to the best of our knowledge but we have no control over the quality or the condition of the substrate or the many factors affecting the use and application of the product. Therefore, unless we specifically agree in writing otherwise, we do not accept any liability whatsoever for the performance of the product or for any loss or damage arising out of the use of the product. All products supplied and technical advices given are subject to our standard terms and conditions of sale. You should request a copy of this document and review it carefully. The information contained in this data sheet is subject to modification from time to time in the light of experience and our policy of continuous development. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product.

Brand names mentioned in this data sheet are trademarks of or are licensed to Akzo Nobel.

Head Office

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com