


水性漆MM 338SA

只为接受专业培训的技术人员使用

产品描述

水性漆 MM 338SA 是单组份已混合好的水性定色漆, 拥有高光亮银粉效果的银粉漆。效果看来像已抛光闪烁的铝。完成喷涂后需要喷涂指定的 Sikkens 清漆。



水性漆 MM 338SA

已混合好, 不需再作混合




使用前彻底搅拌均匀




喷枪设置:
1.2-1.4 毫米(mm)

喷涂气压:
1.7-2.2 bar 于枪尾空气入口处
HVLP 最高为 0.6-0.7 bar 于喷枪空气帽




5-6 遍



每遍之间挥发时间
直到漆膜完全哑光

喷涂清漆之前
30 分钟于 20°C



清漆喷涂
请参阅清漆相关的技术说明书



采用合适的个人呼吸系统防护用具
阿克苏诺贝尔汽车修补漆推荐使用供气式防护面罩。

如欲了解详细产品数据可参阅完整版技术资料说明书

产品描述

水性漆MM 338SA

只为接受专业培训的技术人员使用

水性漆 MM 338SA 是单组份已混合好的水性定色漆, 拥有高光亮银粉效果的银粉漆。效果看来像已抛光闪烁的铝。完成喷涂后需要喷涂指定的新劲清漆。

适用底材

彩色喷灰 II
双组份面漆

产品及添加剂

水性漆 MM 338SA


基本原材料

水性漆 MM 338SA: 水性聚氨酯

混合比例




使用前彻底搅拌 MM 338SA



水性漆 MM 338SA

喷涂粘度



14-20 秒使用 DIN 4 号测量杯于 20°C

喷枪设置 / 施工气压



喷枪类型

枪咀大小

施工气压

吸力式(上壶)


1.2-1.4 毫米(mm)

1.7-2.2 bar 于枪尾空气入口处
HVLP 最高为 0.6-0.7 bar 于喷枪空气帽

混合后使用时限

3 个月(于 20°C).

喷涂施工



需要先喷涂颜色预喷涂层:

根据彩色喷灰 II 或双组份面漆的技术说明书指示完成喷涂。以及确保漆膜表面彻底平整, 如漆膜表面一现任何不平整的小瑕疵, 喷涂水性漆 **MM 338SA** 后, 便马上可看到漆膜上出现的缺陷
如果进行小修补过程中出现漆雾的粉尘, 可利用 SRA 稀释剂来溶解
不要对面漆进行任何打磨

喷涂水性漆 MM 338SA:

首先薄喷一遍, 然后逐步单独喷涂 3 或 4 遍, 最后进行薄喷。

每遍之间预留足够的挥发时间直到漆膜完全哑光 / 半哑光漆膜效果可以触摸。(千万不要喷涂太湿, 每遍最多 70%, 喷涂枪距最少 30 厘米(cm).

水性漆MM 338SA

只为接受专业培训的技术人员使用

*喷涂清漆需要预留最少 30 分钟(20°C)的挥发时间

膜厚


按照指定的施工方法;
水性漆 MM 338SA 颜色

10 微米(μm)

下一步可喷涂产品

超级 LV 清漆

可喷涂时间



水性漆 MM 338SA 必须于 24 小时之内喷涂清漆。

理论覆盖范围

按照指定的施工方法已混合好的产品理论覆盖值为 ± 6 平方米(m²) / 升(L).

实际的材料用量取决于许多因素, 即物体形状、表面粗糙度、喷涂技巧、气压和喷涂环境

设备的清洁

新劲水性洗枪剂

有机溶剂挥发化合物(VOC)

2004/42/IIb(d)(420)420

根据欧盟对这产品的法规标准 (产品类型: IIb.d) 当产品已混合好后的 VOC 最大排放量为 420 克 (g) / 升(liter)
此产品已混合后的 VOC 排放量为 **420** 克(g) / 升(liter)

产品存储

产品保质期的前提是产品在未开封的状态下于 20°C 的温度下保存。

避免产生极端温度波动。

产品保质期数据请参见技术说明书 S9.01.02

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijkssstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

仅供专业使用

重要注意事项 本技术说明书中的信息并未预期达到详尽无遗的程度, 它基于我们当前的知识水平和法律: 未事先获得我方对产品是否适用于预期用途进行的书面确认, 任何人将产品用于技术数据表中特别推荐以外的任何用途时, 都将自负风险。用户始终负责采取所有必要措施, 以满足当地规则和法律中提出的要求。如有可能, 请务必阅读本产品的材料数据表和技术数据表。就我们所知, 我们所提供的所有建议或我们就产品作出的任何声明 (无论在本数据表中, 还是在其它方面) 是正确信息, 但我们无法控制基底的质量或状况、或者影响产品使用和涂装的多种因素。因此, 除非我们另行书面约定, 对产品性能或使用产品而引起的任何损失或损害, 我们不承担任何责任。 所提供的产品和所有技术建议都必须遵循我们的销售标准条款和条件。您应要求获得本档的一份副本, 并仔细阅读。按照经验和我们的持续开发政策, 本数据表中所含信息会不时地进行修改。在使用产品前, 用户有责任核实本数据表为当前版本。

在本数据表中所述的名称均为阿克苏诺贝尔的商标, 或许可阿克苏诺贝尔使用的商标。

总部

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com