


Washprimer 1K CF

Tylko do użytku profesjonalnego

Opis

Szybkoschnący, uniwersalny jednoskładnikowy podkład reaktywny, przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na podłoża odkryte do gołego metalu, zalecany do stosowania w przemyśle samochodowym.
Washprimer 1K CF zapewnia doskonałą przyczepność i odporność antykorozyjną systemu lakierniczego nakładanego na ten podkład.



100 Washprimer 1K CF

50 Plus Reducers



Stosować listwę Sikkens

Nr 1 Czarna




Dysza:

1.2-1.5 mm


Ciśnienie robocze:

1.7-2.2 bar na wlocie

HVLP max 0.6-0.7 bar na głowicy



1-2 x 1 warstwa




Pokrywalny po:

15 minutach w 20°C

Pokrywalny do:

24 godzin w 20°C



Pokrywalny wszystkimi produktami przygotowawczymi Sikkens

Z wyjątkiem Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, 2K Polyester Bodyfiller oraz Kombi Filler.



Stosować właściwe środki ochrony osobistej

AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

Washprimer 1K CF

Tylko do użytku profesjonalnego

Opis

Szybkoschnący, uniwersalny jednoskładnikowy podkład reaktywny, przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na podłoża odkryte do gołego metalu, zalecany do stosowania w przemyśle samochodowym. Washprimer 1K CF zapewnia doskonałą przyczepność i odporność antykorozyjną systemu lakierniczego nakładanego na ten podkład.

Podłoża

Stal
Stal ocynkowana

Aluminium
Stal nierdzewna

Produkt i dodatki

Washprimer 1K CF
Plus Reducers / Autobase Plus Reducers

Podstawowe surowce

Washprimer 1K CF: żywice poliwinylu butyralu

Przygotowanie powierzchni



Mycie podłoża, usunąć zanieczyszczenia przed rozpoczęciem procesu szlifowania stosując właściwy środek odtłuszczający
Umyć wstępnie podłoże ciepłą wodą z detergentem i opłukać dokładnie czystą wodą.




Końcowe szlifowanie P220 - P320
Sprawdź informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej TDS S8.06.02




Mycie podłoża, usunąć zanieczyszczenia przed aplikacją Washprimer 1K CF stosując właściwy środek odtłuszczający. Unikać kontaktu odsłoniętej szpachlówki z wodą i wodorocieńczalnymi zmywaczami.

Proporcje mieszania



- 100** Washprimer 1K CF
50 Plus Reducers
- o Wymieszać dokładnie Washprimer 1K CF przed dodaniem Reducera.
 - o Użyć listwy Sikkens nr 1- czarna.

Lepkość natryskowa



16-18 s - DIN cup 4 w 20°C

Washprimer 1K CF

Tylko do użytku profesjonalnego

Trwałość po zmieszaniu

6 miesięcy w 20°C

Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze



Pistolet
Zasilanie grawitacyjne

Dysza
1.2-1.5 mm


Ciśnienie robocze
1.7-2.2 bar
HVLP max 0.6-0.7 bar na dyszy

Aplikacja



1-2 x 1 warstwa na podłożu odkryte do metalu.

Rekomendowana temperatura aplikacji pomiędzy 15°C-35°C.
Maksymalna wilgotność w czasie aplikacji: 75%.




Czas odparowania między warstwami: 4-8 minut w 20°C.

Grubość warstwy


Przy zastosowaniu rekomendowanej aplikacji: 6-12µm.

Czas odparowania - przed aplikacją kolejnego produktu



Minimalny czas odparowania przed aplikacją kolejnych produktów wynosi 15 minut w 20°C.
Washprimer 1K CF powinien być pokryty do 24 godzin w 20°C.

Pokrywalny przez



Wszystkie podkłady i produkty przygotowawcze Sikkens, z wyjątkiem:

- o Autosurfacer UV
- o Szpachlówek poliestrowych
- o Kombi Filler – Primer Surfacer EP II
- o Sikkens - lakiery bazowe

Washprimer 1K CF

Tylko do użytku profesjonalnego

Zużycie materiału

Przy rekomendowanej aplikacji teoretyczne zużycie materiału wynosi $\pm 5 \text{ m}^2/\text{litra}$ mieszanki gotowej do natrysku.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metoda nakładania oraz warunki pracy.

Czyszczenie sprzętu

Rozpuszczalniki Sikkens lub Guncleaner

LZO

2004/42/IIB(c)(780)760

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.c) w postaci gotowej do użycia maks. 780 g/l LZO.
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 760 g/l.

Przechowywanie

Czas przechowywania jest określony dla produktu w szczelnym opakowaniu i temperatury 20°C.
Należy unikać dużych różnic temperatur.

o Informacje dot. czasu przechowywania są zawarte w Dokumentacji Technicznej TDS S9.01.02

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zwyfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.sikkensvr.com