


Autoclear 2.0

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

İki bileşenli ve VOC uyumlu bu vernik konsepti uygulayıcılara en uygun uygulama özelliklerini sunabilmek için tasarlanmıştır. Bu konsept tüm uygulama koşullarında ve tüm tamir boyutlarında en uygun kalitede sonuçlar vermektedir. Bu vernik teknolojisi Autowave 2.0 bazkatlar üzerine uygulandığında dayanıklı, güvenilir ve yüksek parlaklıkta sonuçlar sağlamaktadır.



- 3 Autoclear 2.0
- 3 Autoclear 2.0 Hardener
- 1 Autoclear 2.0 Reducer Fast / Slow



Sikkens ölçü çubuğu kullanınız

21 Pembe



Tabanca meme çapı:
1.2-1.3 mm

Uygulama basıncı:
2.0-2.2 bar hava girişinde
HVLP maks. 0.6-0.7 bar hava
başlığında



2 kat
Önce ince 1 kat uygulayınız, sonrasında 1 yaş kat uygulayınız.



Katlar arası bekleme
20°C'de 3-5 dakika

Kurutma öncesi
20°C'de 3-5 dakika



	40°C	60°C
Reducer Fast	30 dakika	15 dakika
Reducer Slow	45 dakika	30 dakika



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz.

Autoclear 2.0

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

İki bileşenli ve VOC uyumlu bu vernik konsepti uygulayıcılara en uygun uygulama özelliklerini sunabilmek için tasarlanmıştır. Bu konsept tüm uygulama koşullarında ve tüm tamir boyutlarında en uygun kalitede sonuçlar vermektedir. Bu vernik teknolojisi Autowave 2.0 bazkatlar üzerine uygulandığında dayanıklı, güvenilir ve yüksek parlaklıkta sonuçlar sağlamaktadır.



- 3 Autoclear 2.0 / Autoclear 2.0 HT
- 3 Autoclear 2.0 Hardener
- 1 Autoclear 2.0 Reducer HT



Sikkens ölçü çubuğu kullanınız

21 Pembe




Tabanca meme çapı:
1.2-1.3 mm

Uygulama basıncı:
2.0-2.2 bar hava girişinde
HVLP maks. 0.6-0.7 bar hava başlığında



2 kat
Önce ince 1 kat uygulayınız, sonrasında 1 yaş kat uygulayınız.



Katlar arası bekleme
40°C'de 3-5 dakika

Kurutma öncesi bekleme
40°C 3-5 dakika



2.0 / Reducer HT
2.0 HT / Reducer HT

	40°C	60°C
2.0 / Reducer HT	90 dakika	30 dakika
2.0 HT / Reducer HT	110 dakika	35 dakika



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

Autoclear 2.0

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

İki bileşenli ve VOC uyumlu bu vernik konsepti uygulayıcılara en uygun uygulama özelliklerini sunabilmek için tasarlanmıştır. Bu konsept tüm uygulama koşullarında ve tüm tamir boyutlarında en uygun kalitede sonuçlar vermektedir. Bu vernik teknolojisi Autowave 2.0 bazkatlar üzerine uygulandığında dayanıklı, güvenilir ve yüksek parlaklıkta sonuçlar sağlamaktadır.

Ürün ve katkıları

Autoclear 2.0
Autoclear 2.0 HT

Sertleştirici Autoclear 2.0 Hardener

Tinerler Autoclear 2.0 Reducer Fast
Autoclear 2.0 Reducer Slow
Autoclear 2.0 Reducer HT


Ham maddeler

Autoclear 2.0: Poliöl reçineleri
Autoclear 2.0 Hardener: Poliizosiyanat reçineleri

Uygun yüzeyler

Autowave 2.0


Karışım oranı



3 Autoclear 2.0 (HT)
3 Autoclear 2.0 Hardener
1 Autoclear 2.0 Reducer Fast / Slow / HT
Ölçü çubuğu kullanınız No. 21 Pembe

Not: A, B ve C bileşenleri eklendikten sonra karıştırınız.

Viskozite



Reducer Fast / Slow 20°C 'de 15-17 saniye (DIN 4)
Reducer HT 30°C 'de 14-16 saniye (DIN 4)
Reducer HT 40°C 'de 13-15 saniye (DIN 4)

Tabanca ayarları / Uygulama basıncı



Tabanca
Üstten hazneli

Meme çapı
1.2-1.3 mm

Uygulama basıncı
2.0-2.2 bar hava girişinde
HVLP maks. 0.6-0.7 bar hava başlığında

Autoclear 2.0

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Uygulama süreci ve Yama tamiri



İnce 1 kat uygulayınız, 3-5 dakika flash-off süresi veriniz ve ardından 1 yaş kat uygulayınız.
Kurutma öncesi 3-5 dakika bekleyiniz.
24 saat içerisinde üzerine tekrar uygulama yapılabilir.
Yama tamiri işlemi için bakınız TBF S8.01.01.

Kap ömrü

Autoclear 2.0 (Reducer Fast)	20°C'de 1,5 saat
Autoclear 2.0 (Reducer Slow)	20°C'de 2 saat
Autoclear 2.0 (Reducer HT)	30°C'de 2,5 saat
Autoclear 2.0 (Reducer HT)	40°C'de 1,5 saat
Autoclear 2.0 HT (Reducer HT)	30°C'de 3 saat
Autoclear 2.0 HT (Reducer HT)	40°C'de 2 saat

Kuruma süreleri



		20°C	40°C	60°C
2.0 (Reducer Fast)	Toz kuruma	25 dakika	10 dakika	5 dakika
	Montaj kuruma	16 saat	30 dakika	15 dakika
2.0 (Reducer Slow)	Toz kuruma	45 dakika	20 dakika	10 dakika
	Montaj kuruma	16 saat	45 dakika	30 dakika

		30°C	40°C	60°C
2.0 (Reducer HT)	Toz kuruma	60 dakika	30 dakika	10 dakika
	Montaj kuruma	2.5 saat	1.5 saat	30 dakika
2.0 HT (Reducer HT)	Toz kuruma	75 dakika	40 dakika	15 dakika
	Montaj kuruma	3.5 saat	2 saat	35 dakika

Autoclear 2.0

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Kuruma süreleri



InfraRed ile kurutma öncesi 15 dakika flash-off süresi veriniz.
Kurutma sırasında panel sıcaklığı 100°C'yi geçmemelidir.
InfraRed kurutma ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız TBF S9.01.01

Polişlenebilme



Belirtilen kuruma süreleri sonrasında ortam sıcaklığına gelen yüzeyler üzerinde polişleme yapılabilir.

Film kalınlığı

Tavsiye edilen uygulama ile (2 kat)

45-60 µm

Teorik kaplama alanı

Uygulamaya hazır karışım ile 1 µm kuru film kalınlığında

522 m²/litre

Ekipman temizliği

Sikkens Solventleri ve tabanca temizlik solventleri.

VOC

2004/42/IIb(d)(420)420

Bu ürün (ürün kategorisi: IIB.d) için geçerli olan Avrupa Birliği limitleri, kullanıma hazır ürün için VOC değeri maksimum 420 gr/lt'dir. Bu ürünün kullanıma hazır haldeki VOC değeri maksimum 420 gr/lt'dir.

Raf ömrü ve saklama koşulları

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.

- Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR (UYGUN SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE EKİPMANI İLE BİRLİKTE)

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com