

Autoclear Lights


UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving

Tweecomponenten, isocyaanathardende, sneldrogende blanke lak in spuitbus.
Specifiek ontworpen voor koplamppreparaties. Het product kan direct in één laag worden aangebracht over geschuurde polycarbonaatsubstraten.
Het product wordt geactiveerd door op de rode knop op de pin aan de onderkant van de spuitbus te drukken.



1. 1 minuut goed schudden




2. Plaats de knop op de pin aan de onderkant van de spuitbus.



3. Eenmaal geactiveerd druk op de knop




4. Minstens 2 minuten schudden



Afstand ca. 10 cm



1 laag



Voor het stoken
5-10 minuten bij 20°C



Keer de spuitbus om voor het reinigen van de spuitmond



20°C

60°C

7 uur

30 minuten



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming

Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Autoclear Lights

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving

Tweecomponenten, isocyaanathardende, sneldrogende blanke lak in spuitbus.
Specifiek ontworpen voor koplamppreparaties. Het product kan direct in één laag worden aangebracht over geschuurde polycarbonaatsubstraten.
Het product wordt geactiveerd door op de rode knop op de pin van de spuitbus aan de onderkant te drukken.

Producten en additieven

Autoclear Lights

Basis Grondstoffen :

Autoclear Lights: Acrylharsen
Verharder (geïntegreerd in blik): Poly-isocyaanatharsen

Toepasbare ondergronden

alle gangbare polycarbonaat koplampen

Oppervlak voorbehandeling

Reinigen met M200
Mechanisch schuren met de volgende stappen: P320 – P400 – P500 – P600 – P1000 – P1500 – P3000 nat
Opnieuw reinigen met M200

Note:

Het volgen van de juiste geadviseerde schuurstappen draagt bij aan uitstekende hechtingseigenschappen en een helder uiterlijk van de koplamp.

Productactivering

Activeer het product door op de rode knop op de pen aan de onderkant van de spuitbus te duwen.
Schud gedurende minimaal 2 minuten vóór gebruik. Na gebruik de spuitbus omdraaien om de spuitmond te reinigen.

Verwerking



Spuit 1 vloeiende laag.
laat 5-10 minuten uitdampen bij 20°C.

Potlife

Na activering
(Potlife kan worden verlengd door opslag in een koele omgeving)

8 uur bij 20°C

Laag dikte

Door aanbevolen toepassing te gebruiken: 20-30 µm)

Autoclear Lights

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Droogtijden



	20°C	60°C
Stofvrij	20 min	5 min
Hanteerbaar	7 uur	30 min

VOC

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,c) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/l VOS.
Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 623 g/l.

Houdbaarheid

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- o Voor de minimale houdbaarheid zie TI S9.02.01

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruik, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com