


Autoclear LV Exclusive

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERKORTE INFORMATIE

OMSCHRIJVING

Tweecomponent "zelfherstellend" blank laksysteem bestaande uit een blanke lak, een verharder en een verdunning. Deze blanke lak is eenvoudig te verwerken, levert een schitterend eindresultaat en heeft door zijn chemische samenstelling het vermogen om kleine oppervlakkige beschadigingen onder invloed van warmte te herstellen.



100 Autoclear LV Exclusive
60 Autoclear LV Exclusive Hardener
20 Autoclear LV Exclusive Reducer




Maatlat 31




Spuitopening:
1.2-1.4 mm

Druk:
2-3 bar inlaatdruk aan het pistool



2 x 1 laag
Spuit een dunne gesloten laag, na voldoende uitdamp tijd gevolgd door een vloeiende laag



Tussen de lagen
3-5 minuten bij 20°C

Voor drogen
3-5 minuten bij 20°C



Droogtijd:
40 minuten bij 60°C



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Lees de volledige TDS voor gedetailleerde productinformatie

Autoclear LV Exclusive

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING

Tweecomponent "zelfherstellend" blanke laksysteem bestaande uit een blanke lak, een verharder en een verdunning. Deze blanke lak is eenvoudig te verwerken, levert een schitterend eindresultaat en heeft door zijn chemische samenstelling het vermogen om kleine oppervlakkige beschadigingen onder invloed van warmte te herstellen.

PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

Clearcoat	Autoclear LV Exclusive
Hardener	Autoclear LV Exclusive Hardener
Reducer	Autoclear LV Exclusive Reducer

GRONDSTOFBASIS

Autoclear LV Exclusive ; Polyolharsen
 Autoclear LV Exclusive Hardener ; Poly-isocyaanathars

TOEPASBARE ONDERGRONDEN


Autowave min. Uitdamp tijd 15 min. Bij 25°C
 Autowave 2.0 tot volledig mat en droog

MENGVERHOUDING

100 volumedelen Autoclear LV Exclusive
 60 volumedelen Autoclear LV Exclusive Hardener
 20 volumedelen Autoclear LV Exclusive Reducer

Gebruik hiervoor maatlat 31

SPUITVISCOSITEIT



15-17 seconden DIN Cup 4 bij 20°C

AFSTELLING SPIUTAPPARATUUR




Spuitspuit
 Bovenbeker HR

Spuitopening
 1.2-1.4 mm

Druk
 2-3 inlaatdruk aan het pistool

VERWERKING



Spuit een dunne gesloten laag en laat deze 3-5 minuten uitdampen.
 Spuit vervolgens een vloeiende laag en laat deze 3-5 minuten uitdampen alvorens te drogen bij 60°C.

- o Houd in geval van een doorschuifcabine een uitdamp tijd aan van 5-10 minuten voor drogen.
- o Met zichzelf overspuitbaar binnen 24 uur, indien deze tijd wordt overschreden dient de ondergrond voor spuiten te worden geschuurd.

Autoclear LV Exclusive

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

POTLIFE

Autoclear LV Exclusive

1 uur bij 20°C

DROGING

Genoemde droogtijden zijn gebaseerd op standard applicatie en objecttemperatuur.



Autoclear LV Exclusive		
60°C	Stofdroog	20 minuten
	Hanteerbaar	40 minuten

Doorharding:

De uiteindelijke doorharding wordt bereikt na stoken en afkoelen van het object.



Houdt een uitdamp tijd aan van 5-10 minuten alvorens IR te drogen

De objecttemperatuur mag tijdens infrarood droging beslist niet hoger worden dan 100°C.

Voor uitgebreide informatie over Infrarood droging verwijzen wij naar TI nummer S9.01.01

POETSBAARHEID



Stofdeeltjes en kleine oneffenheden kunnen na doorharding volgens de opgegeven drogingstijden worden verwijderd door middel van poetsen.

Verwijder de stofdeeltjes voorzichtig en polijst de laklaag vervolgens weer op hoogglans.

- Poestbaar 3 uur na drogen en afkoelen. Optimale poetsbaarheid wordt bereikt na 12 uur.
- Gebruik hiervoor 3M: of Farecla poetsmiddelen en voorschriften.

LAAGDIKTE

	µm
Per laag	20-30
Totaal	45-60

THEORETISCH UITSPUITVERMOGEN

	m²/liter
Per spuitklare liter bij een laagdikte van 50µm	± 10

Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

REINIGEN APPARATUUR

Met Sikkens Guncleaner of Sikkens Solvent

Autoclear LV Exclusive

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

2004/42/IIb(d)(420)420

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max 420 g/l VOS.
Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 420 g/liter.

HOUDBAARHEID

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

Voor de minimale houdbaarheid zie TI nummer S9.02.01

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com