


Polykit IV

ポリキット IV

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

用途

ポリキット IV は、亜鉛引き鋼板やアルミニウム、プラスチックパーツの小さな線キズに使用可能な 2 液型ポリエステルパテです。車体の凹みを充填し、表面を平滑にするため使用します。



100 部 (重量比)

ポリキット IV

2 部 (重量比)

パテボディフィラーハードナー



可使時間:

20°C / 3 - 4 分



乾燥時間: 20°C / 15 - 20 分

40°C / 10 分




サフェーサー塗装前の最終足付け番手 (パテ): P120 - P220

ポリキット IV は水研ぎしてはいけません。



サフェーサー塗装前の最終足付け番手 (フェーザーエッジ): P320 - P400



シッケンズ サフェーサー類で塗り重ね可能

ポリキット IV に水性製品は使用しないでください。



適切な安全保護具を着用し使用してください

アクゾノーベルコーティングではフレッシュエアーマスクの使用を推奨します。

Polykit IV

ポリキット IV

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

用途

ポリキット IV は、亜鉛引き鋼板やアルミニウム、プラスチックパーツの小さな線キズに使用可能な 2 液型ポリエステルパテです。車体の凹みを充填し、表面を平滑にするため使用します。

被塗物の前処理



温水と洗剤にて被塗物を洗浄し、洗浄後はきれいな水で洗剤を十分に洗い流してください。サンディング前に被塗物の不純物をシッケンズ脱脂剤にて除去してください。



ドライ P120-220 を使用してダメージ箇所の旧塗膜を剥離します。



ポリキット IV 塗布前に被塗物の不純物をシッケンズ脱脂剤にて除去してください。

使用可能な被塗物

スチール
アルミニウム
亜鉛引き鋼板
プライマーサフェーサーEP (1 コート / 最大 25μm).
グラスファーパー
プラスチックパーツ※
※プラスチックパーツの線キズ (最大深さ 2 - 5mm、長さ 50mm) に使用する場合は、必ず先にシッケンズ 1K オー
ルプラスチックプライマーを塗装してください。


主剤と副剤

ポリキット IV
パテボディフィラーハードナー

原材料

ポリキット IV : ポリエステル樹脂
ハードナー : パーオキサイド

混合比



100 部 (重量比) ポリキット IV
2 部 (重量比) パテボディフィラーハードナー

ハードナー混合後は、均一の色になるまで充分に混合してください。

※エアーの混入を避けてください。

※混合はスケールを使用し、正確に行ってください。

Polykit IV

ポリキット IV

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

可使時間

20°C / 3-4 分

塗布方法



パテヘラの角度を 60°にして被塗物へ塗布してください。
その後、パテのエッジが厚くならないようスムーズに仕上げてください。

※ポリキット IV は、旧塗膜及びウオッシュプライマー1KCF の上に直接塗布してはいけません。
※広範囲の補修や防錆力を高めるには、先にプライマーサフェーサーEP を塗装してください。
※ポリキット IV は 15°C-35°C で使用してください。

乾燥時間



20°C / 15 - 20 分
40°C / 10 分



IR 乾燥機を使用した場合 : 4 分

※IR 乾燥機は低温モードで使用し、被塗物との距離を 50 - 70cm 取り 90°C を超えないようにしてください。

サンディングステップ



手研ぎ : P80 - P120 - P220
※各ステップでガイドコートを使用してください。



機械サンディング : P220 - P320 (スポットリペアは P400)
※フェザーエッジ周辺の粗いペーパー傷を研ぎ落としてください。



サフェーサー塗装前に被塗物の不純物をシッケンズ脱脂剤にて除去して下さい。

※ポリキット IV には M200 (水性洗浄剤) を使用しないでください。

Polykit IV

ポリキット IV

FOR PROFESSIONAL USE ONLY**塗り重ね可能製品**

シッケンズ サフェーサー類で塗り重ね可能(オートサフェーサーWB は除く)

器具の洗浄

使用後はシンナーX 又はプラスリデューサーで速やかに洗浄してください。

VOC 含有量

最大 55 g / L

製品の保管

製品の貯蔵安定期間は、20°Cで未開封の場合を基準としています。

※貯蔵安定期間については TDS S9.01.02 を参照してください。

アクゾノーベルコーティング株式会社 自動車補修塗料事業部

東京都国立市泉 4 丁目 8 - 7

Tel : 042 - 843 - 0081

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

IMPORTANT NOTE The information in this data sheet is not intended to be exhaustive and is based on the present state of our knowledge and on current laws: any person using the product for any purpose other than that specifically recommended in the technical data sheet without first obtaining written confirmation from us as to the suitability of the product for the intended purpose does so at his own risk. It is always the responsibility of the user to take all necessary steps to fulfill the demands set out in the local rules and legislation. Always read the Material Data Sheet and the Technical Data Sheet for this product if available. All advice we give or any statement made about the product by us (whether in this data sheet or otherwise) is correct to the best of our knowledge but we have no control over the quality or the condition of the substrate or the many factors affecting the use and application of the product. Therefore, unless we specifically agree in writing otherwise, we do not accept any liability whatsoever for the performance of the product or for any loss or damage arising out of the use of the product. All products supplied and technical advices given are subject to our standard terms and conditions of sale. You should request a copy of this document and review it carefully. The information contained in this data sheet is subject to modification from time to time in the light of experience and our policy of continuous development. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product.

Brand names mentioned in this data sheet are trademarks of or are licensed to Akzo Nobel.

Head Office

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com