

Autoclear Lights


UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving

Tweecomponenten, isocyaanathardende, sneldrogende blanke lak in spuitbus.
 Speciaal ontworpen voor het opknappen van koplampen. Het product kan direct worden aangebracht in één laag op geschuurde polycarbonaat ondergronden.
 Het product wordt geactiveerd door op de rode knop op de pin aan de onderkant van de spuitbus te drukken.



1. Goed schudden gedurende 1 minuut




2. Plaats de knop op de pin aan de onderkant van de spuitbus.




3. Druk één keer op de rode knop om het product te activeren




4. Minstens 2 minuten schudden



Afstand ca. 10 cm



1 laag



Vóór het uitharden
 5-10 minuten bij 20°C



Draai de spuitbus om voor het reinigen van de spuitmond.



20°C

7 uur

60°C

30
 minuten



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
 Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van een luchtmasker met verse luchttoevoer.

Lees de volledige TDS voor gedetailleerde productinformatie

Autoclear Lights

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Beschrijving

Tweecomponenten, isocyaanath verhardende, sneldrogende blanke lak in spuitbus.
Speciaal ontworpen voor het opknappen van koplampen. Het product kan direct in één laag op geschuurde polycarbonaat ondergronden worden aangebracht.
Het product wordt geactiveerd door op de rode knop op de pin onderaan te drukken.

Product en additieven

Autoclear Lights

Basis grondstoffen

Autoclear Lights: Acrylharsen
Verharder (geïntegreerd in spuitbus): polyisocyaanatharsen

Toepasbare ondergronden

alle veelgebruikte polycarbonaat koplampen

Oppervlak voorbehandeling


Reinigen met M200
Schuur mechanisch in de volgende stappen: P320 – P400 – P500 – P600 – P1000 – P1500 – P3000 nat
Opnieuw reinigen met M200

(houd er rekening mee dat het volgen van de schuurstappen bijdraagt aan uitstekende hechtingseigenschappen en helder uiterlijk van de koplamp)

Product activering

Activeer het product door op de rode knop op het pinnetje aan de onderkant van de spuitbus te drukken.
Schud gedurende minimaal 2 minuten vóór gebruik. Na gebruik de spuitbus omdraaien om de spuitmond te reinigen.

Verwerking



Spuit één vloeiende laag aan en laat 5-10 minuten uitdampen bij 20°C

Potlife

Na activering
(Potlife kan worden verlengd door opslag in een koele omgeving)

8 uur bij 20°C


Laagdikte

Bij aanbevolen toepassing: 20-30 µm

Autoclear Lights

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Droogtijden



	20°C	60°C
Stofvrij	20 minuten	5 minuten
Droog te hanteren	7 uur	30 minuten

VOC

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/liter VOS.

Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm bedraagt max. 640 g/liter .

Productopslag

De houdbaarheid van producten wordt bepaald wanneer producten ongeopend worden bewaard bij 20°C . Vermijd extreme temperatuurschommelingen.

- o *Gegevens over de houdbaarheid van producten, zie TDS S9.01.02*

AkzoNobel Car Refinishes	AkzoNobel Car Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS & E-APPARATUUR

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com