

Matting Paste 444

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Matting Paste 444 matlaştırıcı, yüksek parlaklık seviyelerine sahip iki bileşenli boyaların parlaklıklarını düşürmek için formüle edilmiştir. Sikkens son katlarından biri ile birlikte kullanıldığında parlaklığı düşürerek istenen parlaklık seviyesinin elde edilmesini sağlar.

Ürün ve katkılar

Matting Paste 444 aşağıdaki ürünler ile kullanılabilir:


Sonkatlar Autocryl Plus (5.2.49)

Parlaklık seviyesinin ayarlanması

Matting Paste 444 ürünü aşağıdaki sonkatlar ile belirtilen oranlarda ağırlıkça karıştırılabilir :
Autocryl Plus ile tercih edilen karışım oranına bağlı olarak parlak, yarı mat ve mat yüzeyler elde edilir.

Matting Paste 444 ile ağırlıkça karışım oranı

Renk formülü kullanılmadığı durumlarda, aşağıdaki tablo yardımı ile farklı matlık seviyelerinde yüzeyler elde edilebilir.



Sonkat	Parlaklık Seviyesi	Ağırlıkça Sonkat		Ağırlıkça Matting Paste 444	
Autocryl Plus	Yarı mat	100	Autocryl Plus	50	Matting Paste 444
	Mat	100	Autocryl Plus	125	Matting Paste 444


Sertleştirici ve tiner ilavesi yapmadan önce sonkat ile matting paste 444 ürünü homojen olana dek iyice karıştırılmalıdır.

Detaylı ürün bilgisi için tüm TBF'yi okuyunuz

Matting Paste 444

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR


Karışım oranı



Sertleştirici ve tiner ile karışım oranları için Autocryl Plus TBF 'sine bakınız.

Pütürlü yüzeyler

Genellikle araçların plastik parça ve tamponlarında bulunan pütürlü yüzeylerin tamiri işleminde Matting Paste 444 ürünü Autocryl Plus sonkat ile TBF'de belirtilen karışım ve uygulama tavsiyelerine uyarak kullanılabilir.



100 Autocryl Plus
100 Matting Paste 444

Autocryl Plus sonkat ve matting paste 444 ürünü belirtilen ağırlıkça karışım oranında birbiriyle homojen olarak karıştırılır, ardından sertleştirici ve tiner ilavesi yapılarak uygulamaya hazır hale gelir.

Pütürlü renklerin uygulama süreci

Bu tür uygulamalar için her zaman üstten hazneli tabancalar ile uygulama yapınız

- Standart uygulama mesafesi ve basınç ile 2 – 3 kat uygulayınız (rengin örtücülüğüne bağlı olarak). Uygulama sonrasında 20°C 'de en az 15 dakikalık flash-off süresi veriniz.
- Uygulama mesafesini arttırarak ve hava basıncını 0,5 – 1 bar değerine düşürerek pütürlü yüzey görünümü elde edilebilir.

Hava basıncının düşmesi yüzeydeki pütürün daha portakallı olmasını sağlar.

Aşağıdaki seçenekler ile farklı pütürlü elde etmek mümkündür:

- Daha yüksek veya daha düşük hava basıncı
- Daha yakın veya daha uzak uygulama mesafesi
- Daha büyük veya daha küçük tabanca meme çapı
- Daha yüksek veya düşük boya karışımı viskozitesi (tiner ilave ederek)

Kap ömrü

Matting Paste 444 ürünü ile karıştırılan Sikkens sonkatlar, sertleştirici ve tiner ilavesi olmadan 20 °C'de 3 aya kadar kullanılabilir.

Uygulamaya hazır karışımların kap ömürleri için bakınız Sikkens sonkat TBF'leri;

Autocryl Plus (5.2.49)

Matting Paste 444

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Kuruma süreleri



Kuruma süreleri Matting Paste 444 ürünü ile Sikkens sonkatlarının karışım oranlarına, sertleştirici ve tiner seçimine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Matting Paste 444 ürünü ile karışımı yapılan renkler için kuruma süreleri, bu renklerin sonkat TBF'lerinde belirtilen sürelerden daha uzun olacaktır.

VOC

2004/42/IIb(e)(840)615

Bu ürün (ürün kategorisi: IIB. e) için geçerli olan Avrupa Birliği limitleri, kullanıma hazır ürün için VOC değeri maksimum 840 g/l 'dir. Bu ürünün kullanıma hazır haldeki VOC değeri maksimum 615 g/l 'dir.

Maksimum VOC değeri:

Sertleştirici:

P25 Hardener

P35 Hardener

590 g / l

593 g / l

Raf ömrü

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.

- Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
- Raf ömrü için TBF S9.01.02'ye bakınız.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com